

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamts

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts



Europäische Technische Bewertung

ETA-10/0383
vom 6. Oktober 2017

Allgemeiner Teil

Technische Bewertungsstelle, die
die Europäische Technische Bewertung
ausstellt

Handelsname des Bauprodukts

Produktfamilie,
zu der das Bauprodukt gehört

Hersteller

Herstellungsbetrieb

Diese Europäische Technische Bewertung
enthält

Diese Europäische Technische Bewertung
wird ausgestellt gemäß der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011, auf der Grundlage von

Diese Fassung ersetzt

Deutsches Institut für Bautechnik

fischer Injektionssystem FIS V zur Verankerung im
Mauerwerk

Injektionssystem zur Verankerung im Mauerwerk

fischerwerke GmbH & Co. KG
Otto-Hahn-Straße 15
79211 Denzlingen
DEUTSCHLAND

fischerwerke

134 Seiten, davon 3 Anhänge, die fester Bestandteil
dieser Bewertung sind.

ETAG 029, April 2013,
verwendet als EAD gemäß Artikel 66 Absatz 3 der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011

ETA-10/0383 vom 17. Juni 2015

Die Europäische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer Amtssprache ausgestellt. Übersetzungen dieser Europäischen Technischen Bewertung in andere Sprachen müssen dem Original vollständig entsprechen und müssen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europäische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Übermittlung, nur vollständig und ungekürzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europäische Technische Bewertung widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemäß Artikel 25 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011.

Besonderer Teil

1 Technische Beschreibung des Produkts

Das fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk ist ein Verbunddübel (Injektionstyp), der aus einer Mörtelkartusche mit fischer Injektionsmörtel FIS V, FIS VS und FIS VW, einer Injektions-Ankerhülse und einer Ankerstange mit Sechskantmutter und Unterlegscheibe oder einer Innengewinde-Ankerstange in den Größen M6 bis M16 besteht. Die Stahlteile bestehen aus verzinktem Stahl, nichtrostendem Stahl oder hochkorrosionsbeständigem Stahl.

Die Ankerstange wird in ein mit Injektionsmörtel gefülltes Bohrloch gesetzt und durch den Verbund zwischen Stahlteil, Injektionsmörtel und Mauerwerk verankert.

Die Produktbeschreibung ist in Anhang A angegeben.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemäß dem anwendbaren Europäischen Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dübel entsprechend den Angaben und Bedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Prüf- und Bewertungsmethoden, die dieser Europäischen Technischen Bewertung zu Grunde liegen, führen zur Annahme einer Nutzungsdauer des Dübels von mindestens 50 Jahren. Die Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die angenommene wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

3 Leistung des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung

3.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Charakteristische Werte für Zug- und Querbeanspruchung	Siehe Anhang C 1 – C 109
Verschiebungen unter Zug- und Querbeanspruchung	Siehe Anhang C 110
Reduktionsfaktor für Baustellenversuche (β -Faktor)	Siehe Anhang C 110
Rand- und Achsabstände	Siehe Anhang C 3 – C 109

3.2 Brandschutz (BWR 2)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Brandverhalten	Der Dübel erfüllt die Anforderungen der Klasse A1
Feuerwiderstand	Keine Leistung bestimmt

3.3 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)

Bezüglich gefährlicher Stoffe können die Produkte im Geltungsbereich dieser Europäischen Technischen Bewertung weiteren Anforderungen unterliegen (z. B. umgesetzte europäische Gesetzgebung und nationale Rechts- und Verwaltungsvorschriften). Um die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zu erfüllen, müssen gegebenenfalls diese Anforderungen ebenfalls eingehalten werden.

3.4 Sicherheit bei der Nutzung (BWR 4)

Die wesentlichen Merkmale bezüglich Sicherheit bei der Nutzung sind unter der Grundanforderung Mechanische Festigkeit und Standsicherheit erfasst.

4 Angewandtes System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit mit der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemäß der Leitlinie für die europäische technische Zulassung ETAG 029, April 2013 verwendet als Europäisches Bewertungsdokument (EAD) gemäß Artikel 66 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 gilt folgende Rechtsgrundlage: [97/177/EG].

Folgendes System ist anzuwenden: 1

5 Für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemäß anwendbarem Europäischen Bewertungsdokument

Technische Einzelheiten, die für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Prüfplans, der beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 6. Oktober 2017 vom Deutschen Institut für Bautechnik


BD Dipl.-Ing. Andreas Kummerow
Abteilungsleiter




Einbauzustände Teil 1

Ankerstangen mit Injektions-Ankerhülse FIS H K; Montage in Hohl-, Loch- und Vollsteinen

Vorsteckmontage:




Montage mit Putzüberbrückung




Größe der Injektions-Ankerhülse: FIS H 12x50 K FIS H 16x85 K FIS H 20x85 K FIS H 20x200 K
FIS H 12x85 K FIS H 16x130 K FIS H 20x130 K

Durchsteckmontage:




Montage mit Putzüberbrückung




Größe der Injektions-Ankerhülse: FIS H 18x130/200 K FIS H 22x130/200 K

Innengewindeanker FIS E mit Injektions-Ankerhülse FIS H K; Montage in Hohl-, Loch- und Vollsteinen

Vorsteckmontage:



Montage mit Putzüberbrückung



Abbildungen nicht maßstäblich

h_{ef} = Effektive Verankerungstiefe

t_{tol} = Dicke der nichttragenden Schicht (z.B. Putz)

t_{fix} = Dicke des Anbauteils

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Produktbeschreibung


Einbauzustand Teil 1,
Ankerstange und Innengewindeanker mit Injektions-Ankerhülse

Anhang A 1


Einbauzustände Teil 2

Ankerstangen ohne Injektions-Ankerhülse FIS H K; Montage in Vollsteinen und Porenbeton

Vorsteckmontage:




Durchsteckmontage: Ringspalt mit Mörtel verfüllt




Montage mit
Putzüberbrückung

Innengewindeanker FIS E ohne Injektions-Ankerhülse FIS H K; Montage in Vollsteinen und Porenbeton

Vorsteckmontage:




Montage mit Putzüberbrückung



Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E ohne Injektions-Ankerhülsen FIS H K; Montage in Porenbeton mit konischem Bohrloch (Montage mit Konusbohrer PBB)


Vorsteckmontage:

Ankerstangen M8, M10, M12



Vorsteckmontage:

Innengewindeanker FIS E 11x85 M6 / M8



Abbildungen nicht maßstäblich

h_0 = Bohrlochtiefe

t_{tol} = Dicke der nichttragenden Schicht (z.B. Putz)

h_{ef} = Effektive Verankerungstiefe

t_{fix} = Dicke des Anbauteils

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Produktbeschreibung

Einbauzustand Teil 2,

Ankerstange und Innengewindeanker ohne Injektions-Ankerhülse

Anhang A 2


Übersicht Systemkomponenten Teil 1

Mörtelkartusche (Shuttlekartusche) mit Verschlusskappe

①

Größen: 360 ml, 585 ml, 950 ml

Aufdruck: fischer FIS V oder FIS VS oder FIS VW, Verarbeitungshinweise, Haltbarkeitsdatum, Gefahrenhinweise, Kolbenwegskala (optional), Aushärte- und Verarbeitungszeiten (temperaturabhängig), Größe, Volumen




Mörtelkartusche (Koaxialkartusche) mit Verschlusskappe

①

Größen: 100 ml, 150 ml, 300 ml, 380 ml, 400 ml, 410 ml

Aufdruck: fischer FIS V oder FIS VS oder FIS VW, Verarbeitungshinweise, Haltbarkeitsdatum, Gefahrenhinweise, Kolbenwegskala (optional), Aushärte- und Verarbeitungszeiten (temperaturabhängig), Größe, Volumen




Statikmischer MR mit Injektionshilfe und Zentriertülle PBZ für Porenbeton


Zentriertülle



Injektionshilfe



Statikmischer



Reinigungsbürste BS / BSB



Ausbläser ABG oder ABP



Abbildungen nicht maßstäblich

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Systembeschreibung

Übersicht Systemkomponenten Teil 1: Kartusche / Statikmischer / Stahlbürste

Anhang A 3

Übersicht Systemkomponenten Teil 2

fischer Ankerstange

②



Größen: M6, M8, M10, M12, M16

Innengewindeanker FIS E

⑤



Größen: 11x85 M6 / M8
15x85 M10 / M12

Injektions-Ankerhülse FIS H K

⑦



Größen: FIS H 12x50 K
FIS H 12x85 K
FIS H 16x85 K
FIS H 20x85 K

⑦



Größen: FIS H 16x130 K
FIS H 20x130 K
FIS H 20x200 K

Injektions-Durchsteckankerhülse FIS H K


⑦



Größen:
FIS H 18x130/200 K
FIS H 22x130/200 K

Unterlegscheibe

③



Sechskantmutter

④



Abbildungen nicht maßstäblich

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Systembeschreibung

Übersicht Systemkomponenten Teil 2: Stahlteile, Injektions-Ankerhülse

Anhang A 4

Tabelle A5.1: Werkstoffe

Teil	Bezeichnung	Material		
1	Mörtelkartusche	Mörtel, Härter, Füllstoffe		
		Stahl, verzinkt	Nichtrostender Stahl A4	Hochkorrosionsbe- ständiger Stahl C
2	Ankerstange	Festigkeitsklasse 4.6; 4.8; 5.8 oder 8.8; EN ISO 898-1: 2013 verzinkt $\geq 5\mu\text{m}$, EN ISO 4042:1999 A2K oder feuerverzinkt EN ISO 10684:2004 $f_{uk} \leq 1000 \text{ N/mm}^2$ $A_5 > 8\%$ Bruchdehnung	Festigkeitsklasse 50, 70 oder 80 EN ISO 3506-1:2009 1.4401; 1.4404; 1.4578; 1.4571; 1.4439; 1.4362; 1.4062 EN 10088-1:2014 $f_{uk} \leq 1000 \text{ N/mm}^2$ $A_5 > 8\%$ Bruchdehnung	Festigkeitsklasse 50 oder 80 EN ISO 3506-1:2009 oder Festigkeitsklasse 70 mit $f_{yk} = 560 \text{ N/mm}^2$ 1.4565; 1.4529 EN 10088-1:2014 $f_{uk} \leq 1000 \text{ N/mm}^2$ $A_5 > 8\%$ Bruchdehnung
3	Unterlegscheibe ISO 7089:2000	verzinkt $\geq 5\mu\text{m}$, EN ISO 4042:1999 A2K oder feuerverzinkt EN ISO 10684:2004	1.4401; 1.4404; 1.4578;1.4571; 1.4439; 1.4362 EN 10088-1:2014	1.4565;1.4529 EN 10088-1:2014
4	Sechskantmutter	Festigkeitsklasse 5 oder 8; EN ISO 898-2:2012 verzinkt $\geq 5\mu\text{m}$, ISO 4042:1999 A2K oder feuerverzinkt ISO 10684:2004	Festigkeitsklasse 50, 70 oder 80 EN ISO 3506-1:2009 1.4401; 1.4404; 1.4578; 1.4571; 1.4439; 1.4362 EN 10088-1:2014	Festigkeitsklasse 50, 70 oder 80 EN ISO 3506-1:2009 1.4565; 1.4529 EN 10088-1:2014
5	Innengewindeanker FIS E	Festigkeitsklasse 5.8 EN 10277-1:2008-06 verzinkt $\geq 5\mu\text{m}$, ISO 4042:1999 A2K	Festigkeitsklasse 70 EN ISO 3506-1:2009 1.4401; 1.4404; 1.4578; 1.4571; 1.4439; 1.4362 EN 10088-1:2014	Festigkeitsklasse 70 EN ISO 3506-1:2009 1.4565; 1.4529 EN 10088-1:2014
6	Handelsübliche Schraube oder Gewinde- / Ankerstange für Innengewindeanker FIS E	Festigkeitsklasse 5.8 oder 8.8; EN ISO 898-1:2013 verzinkt $\geq 5\mu\text{m}$, ISO 4042:1999 A2K	Festigkeitsklasse 70 EN ISO 3506-1:2009 1.4401; 1.4404; 1.4578; 1.4571; 1.4439; 1.4362 EN 10088-1:2014	Festigkeitsklasse 70 EN ISO 3506-1:2009 1.4565; 1.4529 EN 10088-1:2014
7	Injektions-Ankerhülse	PP / PE		
fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk				Anhang A 5
Produktbeschreibung Werkstoffe				

Spezifizierung des Verwendungszwecks (Teil 1)

Tabelle B1.1: Übersicht Nutzungs- und Leistungskategorien

Beanspruchung der Verankerung		fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk	
Bohrlocherstellung durch Hammerbohren 		alle Steine; außer C26 bis C45, C73 bis C76	
Bohrlocherstellung durch Drehgangbohren 		alle Steine	
Statische und quasi-statische Belastung im Mauerwerk		alle Steine	
Nutzungs-kategorie	Trockenes oder nasses Mauerwerk	alle Steine	
Montageart	Vorsteck-montage	Ankerstange (in Vollstein und Porenbeton)	Injektions-Ankerhülse (in Hohl-, Loch- und Vollsteinen) Größen: FIS H 12x50 K FIS H 12x85 K FIS H 16x85 K FIS H 16x130 K FIS H 20x85 K FIS H 20x130 K FIS H 20x200 K
	Durchsteck-montage	Ankerstange (in Vollstein und Porenbeton)	Injektions-Ankerhülse (in Hohl-, Loch- und Vollsteinen) Größen: FIS H 18x130/200 K FIS H 22x130/200 K
Einbau-bedingungen	Kategorie d/d	alle Steine	
	Kategorie w/d		
	Kategorie w/w		
Einbautemperatur		-10°C bis +40°C	
Gebrauchstemperaturbereich	-40°C bis +80°C	max. Kurzzeit-Temperatur +80 °C und max. Langzeit-Temperatur +50 °C	
	-40°C bis +120°C	max. Kurzzeit-Temperatur +120 °C und max. Langzeit-Temperatur +72 °C	
fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk			Anhang B 1
Verwendungszweck Spezifizierung (Teil1)			

Spezifizierung des Verwendungszweck (Teil 2)

Beanspruchung der Verankerung:

- Statische oder quasi-statische Lasten

Verankerungsgrund:

- Mauerwerk aus Vollsteinen (Nutzungskategorie b) und Mauerwerk aus Porenbeton (Nutzungskategorie d), entsprechend Anhang B 13 / B 14
- Mauerwerk aus Hohlblöcken und Lochsteinen (Nutzungskategorie c), entsprechend Anhang B 13 / B14
- Für die minimale Bauteildicke gilt $h_{ef} + 30\text{mm}$
- Mörtel mindestens Druckfestigkeitsklasse M2,5 gemäß EN 998-2:2010
- Für andere Steine in Vollsteinmauerwerk, Lochsteinmauerwerk oder Porenbeton darf die charakteristische Tragfähigkeit der Dübel durch Baustellenversuche nach ETAG 029, Anhang B unter Berücksichtigung des β -Faktors nach Anhang C 110, Tabelle C110.1 ermittelt werden.

Hinweis (gilt nur für Vollsteine und Porenbeton):

Die charakteristischen Tragfähigkeiten gelten auch für größere Steinformate, größere Druckfestigkeiten und größere Rohdichten der Mauersteine.

Temperaturbereiche:

- I von - 40 °C bis +80 °C (max. Kurzzeit-Temperatur +80 °C und max. Langzeit-Temperatur +50 °C)
- II von - 40 °C bis +120 °C (max. Kurzzeit-Temperatur +120 °C und max. Langzeit-Temperatur +72 °C)

Anwendungsbedingungen (Umweltbedingungen):

- Trocken- und nasses Mauerwerk (in Bezug auf den Injektionsmörtel)
- Bauteile unter den Bedingungen trockener Innenräume
(verzinkter Stahl, nichtrostender Stahl oder hochkorrosionsbeständiger Stahl)
- Bauteile im Freien, einschließlich Industrielatmosphäre und Meeresnähe oder in Feuchträumen, wenn keine besonders aggressiven Bedingungen vorliegen (nichtrostender Stahl oder hochkorrosionsbeständiger Stahl)
- Bauteile im Freien oder in Feuchträumen, wenn besonders aggressive Bedingungen vorliegen (hochkorrosionsbeständiger Stahl)

Hinweis: Besonders aggressive Bedingungen sind z. B. ständiges, abwechselndes Eintauchen in Meerwasser oder der Bereich der Spritzzone von Meerwasser, chlorhaltige Atmosphäre in Schwimmbadhallen oder Atmosphäre mit extremer chemischer Verschmutzung (z.B. in Rauchgas-Entschwefelungsanlagen oder Straßentunneln, in denen Enteisungsmittel verwendet werden).

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Verwendungszweck
Spezifizierung (Teil2)

Anhang B 2

Spezifizierung des Verwendungszweck (Teil 2)

Bemessung:

- Die Bemessung der Verankerung erfolgt in Übereinstimmung mit ETAG 029, Anhang C, Bemessungsmethode A unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der Verankerungen und des Mauerwerks erfahrenen Ingenieurs

Gültig für alle Steine, falls keine anderen Werte spezifiziert sind:

$$N_{Rk} = N_{Rk,b} = N_{Rk,p}$$

$$V_{Rk} = V_{Rk,b} = V_{Rk,c}$$

Für die Berechnung für das Herausziehen eines Steines unter Zuglast $N_{Rk,pb}$ oder das Herausdrücken eines Steines unter Querlast $V_{Rk,pb}$ siehe ETAG 029, Anhang C.

$N_{Rk,s}$, $V_{Rk,s}$ und $M_{Rk,s}$ siehe Anhang C1-C3

Faktoren für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

- Unter Berücksichtigung des im Bereich der Verankerung vorhandenen Mauerwerks, den zu verankernden Lasten sowie der Weiterleitung dieser Lasten im Mauerwerk sind prüfbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen anzufertigen. Auf den Konstruktionszeichnungen ist die Lage der Dübel anzugeben.

Einbau:

- Kategorie d/d: - Installation und Verwendung in trockenem Mauerwerk
- Kategorie w/w: - Installation und Verwendung in trockenem und nassem Mauerwerk
- Kategorie w/d: - Installation in nassem Mauerwerk und Verwendung in trockenem Mauerwerk
- Bohrlocherstellung siehe Anhang C (Bohrverfahren)
- Im Fall von Fehlbohrungen sind diese zu vermörteln.
- Überbrückung von nichttragenden Schichten (z.B. Putz) siehe Anhang B 6, Tabelle B6.1
- Einbau des Dübels durch entsprechend geschultes Personal unter Aufsicht des Bauleiters
- Befestigungsschrauben oder Ankerstangen (einschließlich Mutter und Unterlegscheibe) müssen den zugehörigen Materialien und Festigkeitsklassen für den fischer Innengewindeanker FIS E entsprechen.
- Aushärtezeiten siehe Anhang B 8, Tabelle B8.2
- Handelsübliche Gewindestangen, Unterlegscheiben und Sechskantmutter dürfen ebenfalls verwendet werden, wenn die folgenden Anforderungen erfüllt werden:

Materialabmessungen und mechanische Eigenschaften der Metallteile entsprechend den Angaben aus Anhang A 5, Tabelle A5.1.

Bestätigung der Material- und mechanischen Eigenschaften der Metallteile durch ein Prüfzeugnis 3.1 gemäß EN 10204:2004, die Dokumente müssen aufbewahrt werden.

Markierung der Ankerstange mit der vorgesehenen Verankerungstiefe. Dies darf durch den Hersteller oder durch eine Person auf der Baustelle erfolgen.

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Verwendungszweck
Spezifizierung (Teil2)


Anhang B 3

Tabelle B4.1: Montagekennwerte für Ankerstangen in Vollsteinen und Porenbeton ohne Injektions-Ankerhülse

Ankerstange	Gewinde	M6	M8	M10	M12	M16
Bohrernennendurchmesser	d_0 [mm]	8	10	12	14	18
Effektive Verankerungstiefe h_{ef} ¹⁾ in Porenbeton (zyl. Bohrloch)	$h_0=h_{ef,min}$ [mm]	100				
Effektive Verankerungstiefe h_{ef} in Porenbeton (konisches Bohrloch)	$h_{o,min}$ [mm]	-	80			-
	$h_{ef,min}$ [mm]		75			
	$h_{ef,max}$ [mm]		95			
Effektive Verankerungstiefe h_{ef} ¹⁾ in Vollziegel (Bohrlochtiefe $h_0 =$ h_{ef})	$h_{ef,min}$ [mm]	50				
	$h_{ef,max}$ [mm]	$h-30, \leq 200$				
Durchgangsloch	Vorsteck $d_I \leq$ [mm]	7	9	12	14	18
im Anbauteil	Durchsteck $d_I \leq$ [mm]	9	11	14	16	20
Durchmesser der Stahlbürste	$d_b \geq$ [mm]	Siehe Tabelle B8.1				
Maximales Montagedrehmoment	$T_{inst,max}$ [Nm]	Siehe Steinkennwerte				

¹⁾ $h_{ef,min} \leq h_{ef} \leq h_{ef,max}$ ist möglich.

fischer Ankerstangen FIS A M6, M8, M10, M12, M16



Prägung:

Festigkeitsklasse 8.8, Nichtrostender Stahl A4 Festigkeitsklasse 80 und


hochkorrosionsbeständiger Stahl C Festigkeitsklasse 80: •

Nichtrostender Stahl A4 Festigkeitsklasse 50 und hochkorrosionsbeständiger Stahl C Festigkeitsklasse 50: ••


Oder Farbmarkierung nach DIN 976-1:2016-09, Festigkeitsklasse 4.6 Markierung nach EN ISO 898-1: 2013

Einbauzustände:

Ankerstange im zylindrischen Bohrloch



Ankerstange im konischen Bohrloch



Abbildungen nicht maßstäblich

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Verwendungszweck


Montagekennwerte für Ankerstangen ohne Injektions-Ankerhülse

Anhang B 4

Tabelle B5.1: Montagekennwerte für Innengewindeanker FIS E in Vollsteinen und Porenbeton ohne Injektions-Ankerhülse

Innengewindeanker FIS E		11x85 M6	11x85 M8	15x85 M10	15x85 M12
Ankerdurchmesser	d_H [mm]	11		15	
Bohrernennendurchmesser	d_0 [mm]	14		18	
Ankerlänge	L_H [mm]	85			
Effektive Verankerungstiefe	$h_0 = h_{ef}$ [mm]	85			
Effektive Verankerungstiefe h_{ef} in Porenbeton (konisches Bohrloch)	h_0 [mm]	100		-	
	h_{ef} [mm]	85			
Durchmesser der Stahlbürste	$d_b \geq$ [mm]	siehe Tabelle B8.1			
Maximales Montagedrehmoment	$T_{inst,max}$ [Nm]	siehe Steinkennwerte			
Durchgangsloch im Anbauteil	d_f [mm]	7	9	12	14
Einschraubtiefe	$l_{E,min}$ [mm]	6	8	10	12
	$l_{E,max}$ [mm]	60			


fischer Innengewindeanker FIS E



Prägung:

Größe, z.B. **M8**, nichtrostender Stahl: A4, z.B. **M8 A4**, hochkorrosionsbeständiger Stahl: C, z.B. **M8 C**

Einbauzustände:



Abbildungen nicht maßstäblich

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Verwendungszweck

Montagekennwerte für Innengewindeanker FIS E ohne Injektions-Ankerhülse

Anhang B 5

Tabelle B6.1: Montagekennwerte für Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektions-Ankerhülsen (Vorsteckmontage)

Injektions-Ankerhülse FIS H K	12x50	12x85 ²⁾	16x85	16x130 ²⁾	20x85	20x130 ²⁾	20x200 ²⁾
Bohrerinnendurchmesser $d_0 = D_{\text{Hülse,nom}}$	12		16		20		
Bohrlochtiefe h_0 [mm]	55	90	90	135	90	135	205
Effektive Verankerungstiefe	$h_{\text{ef,min}}$ [mm]	50	65	85	110	85	110
	$h_{\text{ef,max}}$ [mm]	50	85	85	130	85	130
Ankergröße	M6 und M8		M8 und M10		M12 und M16		
Größe des Innengewindeankers FIS E	-	-	11x85	-	15x85	-	-
Durchmesser der Stahlbürste ¹⁾ $d_b \geq$ [mm]	siehe Tabelle B8.1						
Montagedrehmoment (max.) $T_{\text{inst,max}}$ [Nm]	siehe Steinkennwerte						

¹⁾ Nur für Vollsteine und massive Bereiche in Lochsteinen.

²⁾ Überbrückung von nichttragenden Schichten (z.B. Putz) ist möglich. Bei Reduzierung der effektiven Verankerungstiefe $h_{\text{ef,min}}$ müssen die Werte der nächst kürzeren Injektions-Ankerhülse des selben Durchmessers verwendet werden. Der kleinere charakteristische Wert ist maßgebend

Injektions-Ankerhülsen


FIS H 12x50 K; FIS H 12x85 K; FIS H 16x85 K; FIS H 16x130 K;
FIS H 20x85 K; FIS H 20x130 K; FIS H 20x200 K

Markierung:

Größe $D_{\text{Hülse,nom}} \times L_{\text{Hülse}}$
(z.B.: 16x85)




$D_{\text{Hülse,nom}}$




fischer Innengewindeanker FIS E

FIS E 11x85 M6, FIS E 11x85 M8




FIS E 15x85 M10, FIS E 15x85 M12




Einbauzustände:

Ankerstange mit Injektions-Ankerhülse



Innengewindeanker mit Injektions-Ankerhülse



Abbildungen nicht maßstäblich

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Verwendungszweck

Montagekennwerte für Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektions-Ankerhülse (Vorsteckmontage)

Anhang B 6

Tabelle B7.1: Montagekennwerte für Ankerstangen mit Injektions-Ankerhülsen
(Durchsteckmontage)

Injektions-Ankerhülse FIS H K		18x130/200		22x130/200
Nominaler Hülsendurchmesser	$D_{\text{Hülse, nom}}$ [mm]	16		20
Bohrernennndurchmesser	d_0 [mm]	18		22
Bohrlochtiefe	h_0 [mm]	$135 + t_{\text{fix}}$		
Effektive Verankerungstiefe	h_{ef} [mm]	≥ 130		
Durchmesser der Stahlbürste ¹⁾	$d_b \geq$ [mm]	Siehe Tabelle B8.1		
Ankergröße	[-]	M10	M12	M16
Montagedrehmoment (max.)	$T_{\text{inst, max}}$ [Nm]	siehe Steinkennwerte		
Maximale Dicke des Anbauteils	$t_{\text{fix, max}}$ [mm]	200		

¹⁾ Nur für Vollsteine und massive Bereiche in Lochsteinen.


Injektions-Ankerhülsen

FIS H 18x130/200 K; FIS H 22x130/200 K



Einbauzustände:

Ankerstange mit Injektions-Ankerhülse



Abbildungen nicht maßstäblich

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Verwendungszweck

Montagekennwerte für Ankerstangen mit Injektions-Ankerhülsen (Durchsteckmontage)

Anhang B 7

Tabelle B8.1: Kennwerte der Reinigungsbürste BS (Stahlbürste)

Die Größe der Reinigungsbürste bezieht sich auf den Bohrerennendurchmesser

Bohrdurchmesser	d_b [mm]	8	10	12	14	16	18	20	22
Bürstendurchmesser	d_b [mm]	9	11	14	16	20	20	25	25



Nur für Vollsteine und Porenbeton

Tabelle B8.2: Maximale Verarbeitungszeiten und minimale Aushärtezeiten
(Die Temperatur im Mauerwerk darf während der Aushärtung des Mörtels den angegebenen Mindestwert nicht unterschreiten)

Temperatur im Verankerungsgrund [°C]	Minimale Aushärtezeit ¹⁾ t_{cure}		
	FIS VW High Speed ³⁾	FIS V ²⁾	FIS VS Low Speed ²⁾
-10 bis -5	12 h	-	-
>-5 bis ±0	3 h	24 h	-
±0 bis +5	3 h	3 h	6 h
>+5 bis +10	50 min	90 min	3 h
>+10 bis +20	30 min	60 min	2 h
>+20 bis +30	-	45 min	60 min
>+30 bis +40	-	35 min	30 min

System Temperatur (Mörtel) [°C]	Maximale Verarbeitungszeit t_{work}		
	FIS VW High Speed ³⁾	FIS V ²⁾	FIS VS Low Speed ²⁾
-	-	-	-
±0	5 min	-	-
+5	5 min	13 min	20 min
+10	3 min	9 min	20 min
+20	1 min	5 min	10 min
+30	-	4 min	6 min
+40	-	2 min	4 min

¹⁾ In nassen Steinen muss die Aushärtezeit verdoppelt werden

²⁾ Minimale Kartuschentemperatur +5°C

³⁾ Minimale Kartuschentemperatur ±0°C

Abbildungen nicht maßstäblich

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Verwendungszweck









Reinigungsbürste (Stahlbürste)

Maximale Verarbeitungszeiten und minimale Aushärtezeiten

Anhang B 8

Montageanleitung Teil 1

Montage in Vollsteinen und Porenbeton (ohne Injektions-Ankerhülsen)

1		Bohrloch erstellen (Bohrverfahren siehe Anhang C des jeweiligen Steines) Bohrlochtiefe h_0 und Bohrdurchmesser d_0 siehe Tabelle B4.1; B5.1			
2				Bohrloch zweimal ausblasen, zweimal ausbürsten, und nochmal zweimal ausblasen.	
3		Abdeckkappe entfernen und Statikmischer aufschrauben (die Mischspirale im Statikmischer muss deutlich sichtbar sein).			
4		Kartusche in geeignete Auspresspistole legen.		Einen etwa 10 cm langen Strang auspressen, bis der Mörtel gut durchmischt ist. Nicht grau gefärbter Mörtel härtet nicht aus und ist zu verwerfen.	
5		Ca. 2/3 des Bohrlochs vom Grund her mit Mörtel verfüllen ¹⁾ . Luft einschüsse vermeiden.			Bei Durchsteckmontage den Ringspalt mit Mörtel verfüllen.
6		Nur saubere und ölfreie Elemente verwenden. Ankerstange mit Setztiefenmarkierung versehen. Die Ankerstange oder den Innengewindeanker FIS E von Hand unter leichten Drehbewegungen einschieben. Nach dem Erreichen der Setztiefenmarkierung muss Überschussmörtel aus dem Bohrlochmund austreten.			
7		Nicht berühren. Minimale Aushärtezeit siehe Tabelle B8.2		Montage des Anbauteils, $T_{inst,max}$ siehe Steinkennwerte	

¹⁾ Genaue Füllmengen siehe Montageanleitung des Herstellers.






fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Verwendungszweck
Montageanleitung (ohne Injektions-Ankerhülsen) Teil 1

Anhang B 9

Montageanweisung Teil 2

Montage in Voll- und Lochsteinen mit Injektions-Ankerhülse (Vorsteckmontage)

1		Bohrloch erstellen (Bohrverfahren siehe Anhang C des jeweiligen Steines). Bohrlochtiefe h_0 und Bohrdurchmesser d_0 siehe Tabelle B6.1	Bei der Montage von Injektions-Ankerhülsen in Vollsteinen oder massiven Bereichen von Lochsteinen ist das Bohrloch durch Ausblasen und Bürsten zu reinigen.	
2		Abdeckkappe entfernen und Statikmischer aufschrauben (die Mischspirale im Statikmischer muss deutlich sichtbar sein).		
3		Kartusche in geeignete Auspresspistole legen.		Einen etwa 10 cm langen Strang auspressen, bis der Mörtel gut durch- mischt ist. Nicht grau ge- färbter Mörtel härtet nicht aus und ist zu verwerfen.
4		Die Injektions-Anker- hülse bündig mit der Oberfläche des Mauer- werks oder Putzes in das Bohrloch stecken.		Die Injektions-Ankerhülse vollständig vom Grund des Bohrlochs her mit Mörtel verfüllen ¹⁾ .
5		Nur saubere und ölfreie Elemente verwenden. Ankerstange mit Setztiefenmarkierung versehen. Die Ankerstange oder den Innengewindeanker FIS E von Hand unter leichten Drehbewegungen bis zum Erreichen der Setztiefenmarkierung (Ankerstange) bzw. oberflächenbündig (Innengewindeanker) einschieben.		
6		Nicht berühren. Minimale Aushärtezeit siehe Tabelle B8.2		Montage des Anbauteils. $T_{inst,max}$ siehe Steinkennwerte

¹⁾ Genaue Füllmengen siehe Montageanleitung des Herstellers.







fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Verwendungszweck
Montageanleitung (mit Injektions-Ankerhülsen) Teil 2

Anhang B 10

Montageanweisung Teil 3

Montage in Voll- und Lochsteinen mit Injektions-Ankerhülse (Durchsteckmontage)

1		Den verschiebbaren Kragen auf die Dicke des Anbauteils einstellen und den Überstand abschneiden.		Bohrung durch das Anbauteil hindurch erstellen. Bohrlochtiefe = $(h_0 + t_{fix})$. und Bohrdurchmesser d_0 siehe Tabelle B7.1
2		Abdeckkappe entfernen und Statikmischer aufschrauben (die Mischspirale im Statikmischer muss deutlich sichtbar sein).		
3		Kartusche in geeignete Auspresspistole legen.		Einen etwa 10 cm langen Strang auspressen, bis der Mörtel gut durchmischt ist. Nicht grau gefärbter Mörtel härtet nicht aus und ist zu verwerfen.
4		Die Injektions-Ankerhülse bündig mit der Oberfläche des Anbauteils in das Bohrloch stecken.		Die Injektions-Ankerhülse vollständig vom Grund des Bohrlochs her mit Mörtel verfüllen ¹⁾ . Bei tiefen Bohrlöchern Verlängerungsschlauch verwenden.
5		Nur saubere und ölfreie Elemente verwenden. Ankerstange mit Setztiefenmarkierung versehen. Die Ankerstange oder den Innengewindeanker FIS E von Hand unter leichten Drehbewegungen bis zum Erreichen der Setztiefenmarkierung (Ankerstange) bzw. oberflächenbündig (Innengewindeanker) einschieben.		
6		Nicht berühren. Minimale Aushärtezeit siehe Tabelle B8.2		Montage des Anbauteils. $T_{inst,max}$ siehe Steinkennwerte

¹⁾ Genaue Füllmengen siehe Montageanleitung des Herstellers.










fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Verwendungszweck
Montageanleitung (mit Injektions-Ankerhülsen) Teil 3

Anhang B 11

Montageanweisung Teil 4

Montage in Porenbeton, Porenbetonwand mit Konusbohrer PBB (Vorsteckmontage)

1		Den verschiebbaren Bohreranschlag auf die gewünschte Bohrlochtiefe einstellen. Dazu die Klemmschraube lösen, den Anschlag verschieben und mit der Klemmschraube wieder festziehen.		
2		Zylindrisches Bohrloch erstellen bis der Anschlag auf dem Baustoff anliegt. (Bohrverfahren siehe Anhang C des jeweiligen Steines).		
3		Die eingeschaltete Bohrmaschine verschwenken um einen konischen Hinterschnitt im Baustoff zu erzeugen.		
4		Das Bohrloch viermal ausblasen.		
5		Abdeckkappe entfernen und Statikmischer aufschrauben (die Mischspirale im Statikmischer muss deutlich sichtbar sein).		
6		Kartusche in geeignete Auspresspistole legen.		Einen etwa 10 cm langen Strang auspressen, bis der Mörtel gut durchmischt ist. Nicht grau gefärbter Mörtel härtet nicht aus und ist zu verwerfen.
7		Die Zentrierhülse in das Bohrloch und den Injektionsadapter auf den Statikmischer stecken.		Das Bohrloch mit Injektionsmörtel verfüllen.
8			Nur saubere und ölfreie Elemente verwenden. Ankerstange mit Setztiefenmarkierung versehen. Die Ankerstange oder den Innengewindeanker FIS E von Hand unter leichten Drehbewegungen einschieben. Nach dem Erreichen der Setztiefenmarkierung muss Überschussmörtel aus dem Bohrlochmund austreten.	
9		Nicht berühren. Minimale Aushärtezeit siehe Tabelle B8.2		Montage des Anbauteils. $T_{\text{inst,max}}$ siehe Steinkennwerte

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Verwendungszweck

Montage in Porenbeton mit Konusbohrer PBB (Vorsteckmontage) Teil 4

Anhang B 12


Tabelle B13.1: Übersicht der geregelten Steine (Teil1)

Steinart / Bezeichnung	Steinabmessungen [mm]	Druckfestigkeit f_b [N/mm ²]	Herkunfts- land	Dichte ρ [kg/dm ³]	Anhang
Vollziegel Mz					
Vollziegel Mz	NF $\geq 240 \times 115 \times 71$	12 - 20	Deutschland	$\geq 1,8$	C4 - C7
	2DF $\geq 240 \times 115 \times 113$	10 - 16	Deutschland	$\geq 1,8$	C8/C9
	$\geq 245 \times 118 \times 54$	10 - 20	Italien	$\geq 1,8$	C10/C11
	$\geq 230 \times 108 \times 55$	10 - 20	Dänemark	$\geq 1,8$	C12/C13
Kalksandvollstein KS / Kalksandlochstein KSL					
Kalksandvollstein KS	NF $\geq 240 \times 115 \times 71$	12 - 28	Deutschland	$\geq 2,0$	C14/C15
Kalksandvollstein KS	8DF $\geq 250 \times 240 \times 240$	10 - 28	Deutschland	$\geq 2,0$	C16/C17
Kalksandvollstein KS	$\geq 997 \times 214 \times 538$	10 - 36	Niederlande	$\geq 1,8$	C18/C19
Kalksandlochstein KSL	3DF $240 \times 175 \times 113$	8 - 20	Deutschland	$\geq 1,4$	C20 - C23
Hochlochziegel HLz					
Hochlochziegel HLz	$375 \times 240 \times 237$	4 - 12	Deutschland	$\geq 1,0$	C24/C25
	$500 \times 175 \times 237$	4 - 12	Deutschland	$\geq 1,0$	C24/C25
	2DF $240 \times 115 \times 113$	6 - 28	Deutschland	$\geq 1,4$	C26/C27
	$248 \times 365 \times 248$	4 - 8	Deutschland	$\geq 0,6$	C28 - C31
	$248 \times 365 \times 249$	8 - 12	Deutschland	$\geq 0,7$	C32 - C35
	$248 \times 365 \times 249$	4 - 6	Deutschland	$\geq 0,5$	C36 - C39
	$248 \times 425 \times 248$	4 - 8	Deutschland	$\geq 0,8$	C40 - C43
	$248 \times 425 \times 248$	4 - 8	Deutschland	$\geq 0,6$	C44 - C47
	$500 \times 200 \times 315$	4 - 8	Frankreich	$\geq 0,6$	C48 - C51
	$500 \times 200 \times 300$	4 - 10	Frankreich	$\geq 0,7$	C52 - C55
	$500 \times 200 \times 315$	2 - 8	Frankreich	$\geq 0,7$	C56 - C59
	$560 \times 200 \times 275$	4 - 8	Frankreich	$\geq 0,7$	C60/C61
	$255 \times 120 \times 118$	2 - 12	Italien	$\geq 1,0$	C62 - C64
	$275 \times 130 \times 94$	6 - 20	Spanien	$\geq 0,8$	C65/C66
	$220 \times 190 \times 290$	6 - 10	Portugal	$\geq 0,7$	C67 - C70
	$253 \times 300 \times 240$	2 - 6	Österreich	$\geq 0,8$	C71 - C74
	$250 \times 440 \times 250$	6 - 10	Österreich	$\geq 0,7$	C75 - C78
	$230 \times 108 \times 55$	2 - 8	Dänemark	$\geq 1,4$	C79/C80
Langlochziegel LLz					
Langlochziegel LLz	$248 \times 78 \times 250$	2 - 6	Italien	$\geq 0,7$	C81/C82
	$128 \times 88 \times 275$	2	Spanien	$\geq 0,8$	C83/C84
Hohlblock aus Leichtbeton Hbl					
Hohlblock aus Leichtbeton Hbl	$362 \times 240 \times 240$	2 - 4	Deutschland	$\geq 1,0$	C85 - C88
	$500 \times 200 \times 200$	2 - 6	Frankreich	$\geq 1,0$	C89/C90
	$440 \times 215 \times 215$	4 - 10	Irland	$\geq 1,2$	C91 - C94
fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk					Anhang B 13
Verwendungszweck Übersicht der geregelten Steine (Teil1)					

Tabelle B14.1: Übersicht der geregelten Steine (Teil2)

Steinart / Bezeichnung	Steinabmessungen [mm]	Druckfestigkeit f _b [N/mm ²]	Herkunfts- land	Dichte ρ [kg/dm ³]	Anhang
Vollblock aus Leichtbeton Vbl					
Vollblock aus Leichtbeton Vbl	≥ 372x300x254	2	Deutschland	≥0,6	C95/C96
	≥ 250x240x239	4 - 8	Deutschland	≥1,6	C97 - C100
	≥ 440x100x215	4 - 10	Irland	≥2,0	C101/C102
	≥ 440x95x215	6 - 12	England	≥2,0	C103/C104
Porenbeton					
Porenbeton PP2 / AAC	-	2	Deutschland	0,35	C105 - C109
Porenbeton PP4 / AAC	-	4	Deutschland	0,5	C105 - C109
Porenbeton PP6 / AAC	-	6	Deutschland	0,65	C105 - C109
fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk					Anhang B 14
Verwendungszweck Übersicht der geregelten Steine (Teil2)					

Rand- und Achsabstände



* Nur wenn die Stoßfugen nicht vollständig vermörtelt sind

- $s_{min} \parallel$ = Minimaler Achsabstand parallel zur Lagerfuge
- $s_{min} \perp$ = Minimaler Achsabstand senkrecht zur Lagerfuge
- $s_{cr} \parallel$ = Charakteristischer Achsabstand parallel zur Lagerfuge
- $s_{cr} \perp$ = Charakteristischer Achsabstand senkrecht zur Lagerfuge
- $c_{cr} = c_{min}$ = Randabstand
- $\alpha_{g,N} \parallel$ = Gruppenfaktor bei Zuglast, Dübelanordnung parallel zur Lagerfuge
- $\alpha_{g,V} \parallel$ = Gruppenfaktor bei Querlast, Dübelanordnung parallel zur Lagerfuge
- $\alpha_{g,N} \perp$ = Gruppenfaktor bei Zuglast, Dübelanordnung senkrecht zur Lagerfuge
- $\alpha_{g,V} \perp$ = Gruppenfaktor bei Querlast, Dübelanordnung senkrecht zur Lagerfuge

Für $s \geq s_{cr}$ $\alpha_g = 2$

Für $s_{min} \leq s < s_{cr}$ α_g entsprechend Montagkennwerte der Steine

$N_{RK}^g = \alpha_{g,N} \cdot N_{RK}$; $V_{RK}^g = \alpha_{g,V} \cdot V_{RK}$ (Gruppe von 2 Ankern)

$N_{RK}^g = \alpha_{g,N} \parallel \cdot \alpha_{g,N} \perp \cdot N_{RK}$; $V_{RK}^g = \alpha_{g,V} \parallel \cdot \alpha_{g,V} \perp \cdot V_{RK}$ (Gruppe von 4 Ankern)

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Verwendungszweck
Rand- und Achsabstände

Anhang B 15

Tabelle C1.1: Charakteristische Werte für die **Stahltragfähigkeit** von **Ankerstangen** unter Zugbeanspruchung

Ankerstange			M6	M8	M10	M12	M16	
Zugtragfähigkeit, Stahlversagen								
Charakt. Widerstand $N_{Rk,S}$	Stahl verzinkt	4.6	[kN]	8	15	23	34	63
		4.8		8	15	23	34	63
	Nichtrostender Stahl A4 und Hochkorrosions- beständiger Stahl C	5.8		10	18	29	42	78
		8.8		16	29	46	67	125
		50		10	18	29	42	78
		70		14	26	41	59	110
		80		16	29	46	67	125
		Teilsicherheitsbeiwerte ¹⁾						
Teilsicherheitsbeiwert $\gamma_{Ms,N}$	Stahl verzinkt	4.6	[-]	2				
		4.8		1,5				
	Nichtrostender Stahl A4 und Hochkorrosions- beständiger Stahl C	5.8		1,50				
		8.8		1,50				
		50		2,86				
		70		1,50 ²⁾ / 1,87				
		80		1,60				

¹⁾ Falls keine abweichenden nationalen Regelungen existieren

²⁾ Nur für fischer FIS A aus hochkorrosionsbeständigem Stahl C

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Charakteristische Stahltragfähigkeiten für Ankerstangen

Anhang C 1

Tabelle C2.1: Charakteristische Werte für die **Stahltragfähigkeit** von **Ankerstangen** unter Querkzugbeanspruchung

Ankerstange				M6	M8	M10	M12	M16	
Querzugtragfähigkeit, Stahlversagen									
ohne Hebelarm									
Charakt. Widerstand $V_{Rk,s}$	Stahl verzinkt	Festigkeits- klasse	[kN]	4.6	4	7	12	17	31
				4.8	4	7	12	17	31
				5.8	5	9	15	21	39
				8.8	8	15	23	34	63
	Nichtrostender Stahl A4 und Hochkorrosions- beständiger Stahl C			50	5	9	15	21	39
				70	7	13	20	30	55
				80	8	15	23	34	63
mit Hebelarm									
Charakt. Biegemoment $M_{Rk,s}$	Stahl verzinkt	Festigkeits- klasse	[Nm]	4.6	6	15	30	52	133
				4.8	6	15	30	52	133
				5.8	8	19	37	65	166
				8.8	12	30	60	105	266
	Nichtrostender Stahl A4 und Hochkorrosions- beständiger Stahl C			50	7	19	37	65	166
				70	10	26	52	92	232
				80	12	30	60	105	266
Teilsicherheitsbeiwerte ¹⁾									
Teilsicherheitsbeiwert $\gamma_{Ms,V}$	Stahl verzinkt	Festigkeits- klasse	[-]	4.6	1,67				
				4.8	1,25				
				5.8	1,25				
				8.8	1,25				
	Nichtrostender Stahl A4 und Hochkorrosions- beständiger Stahl C			50	2,38				
				70	1,25 ²⁾ / 1,56				
				80	1,33				

¹⁾ Falls keine abweichenden nationalen Regelungen existieren

²⁾ Nur für fischer FIS A aus hochkorrosionsbeständigem Stahl C

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Charakteristische Stahltragfähigkeiten für Ankerstangen

Anhang C 2

Tabelle C3.1: Charakteristische Werte für die **Stahltragfähigkeit** von **Innengewindeankern FIS E** unter Zug- / Querzugbeanspruchung

fischer Innengewindeankern FIS E				M6	M8	M10	M12	
Zugtragfähigkeit, Stahlversagen								
Charakteristischer Widerstand mit Schraube	N _{Rk,s}	Festigkeits- klasse 5.8	[kN]	10	18	29	42	
		Festigkeits- Klasse 70		A4	14	26	41	59
		C		14	26	41	59	
Teilsicherheitsbeiwerte ¹⁾								
Teilsicherheits- beiwert	γ _{Ms,N}	Festigkeits- klasse 5.8	[-]	1,50				
		Festigkeits- Klasse 70		A4	1,87			
		C		1,87				
Querzugtragfähigkeit, Stahlversagen								
ohne Hebelarm								
Charakteristischer Widerstand mit Schraube	V _{Rk,s}	Festigkeits- klasse 5.8	[kN]	5	9	15	21	
		Festigkeits- Klasse 70		A4	7	13	20	30
		C		7	13	20	30	
mit Hebelarm								
Charak- teristisches Biegemoment	M _{Rk,s}	Festigkeits- klasse 5.8	[Nm]	8	19	37	65	
		Festigkeits- Klasse 70		A4	11	26	52	92
		C		11	26	52	92	
Teilsicherheitsbeiwerte ¹⁾								
Teilsicherheits- beiwert	γ _{Ms,V}	Festigkeits- klasse 5.8	[-]	1,25				
		Festigkeits- Klasse 70		A4	1,56			
		C		1,56				

¹⁾ Falls keine abweichenden nationalen Regelungen existieren


fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten

Charakteristische Stahltragfähigkeiten für fischer Innengewindeanker RG MI

Anhang C 3

Vollziegel Mz, NF, EN 771-1



Vollziegel Mz, NF, EN 771-1

Hersteller	z. B. Wienerberger		
Nennmaße [mm]	Länge L	Breite B	Höhe H
	≥ 240	≥ 115	≥ 71
Dichte ρ [kg/dm ³]	≥ 1,8		
Druckfestigkeit f_b [N/mm ²]	12 / 20		
Norm oder Anhang	EN 771-1		

Tabelle C4.1: Installationsparameter mit Randabstand $c=100\text{mm}$

Ankerstange		M6	M8	M10	M12	-		-		
Innengewindeanker FIS E		-	-	-	-	M6	M8	M10	M12	
						11x85		15x85		
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E ohne Injektionsanker-Hülse										
Effektive Verankerungstiefe h_{ef}	[mm]	50	50	50	50	85				
		80	80	80	80					
		200	200	200	200					
Max. Montage-drehmoment $T_{inst,max}$	[Nm]	4	10			4	10			
Allgemeine Installationsparameter										
Randabstand c_{min}	[mm]	100				100				
Randabstand $h_{ef}=200$ c_{min}		150				-				
Achs-abstand		$s_{min II,N}$	60				60			
		$h_{ef}=200 s_{min II,N}$	240				-			
		$s_{min II,V}$	240				240			
		$s_{cr II}$	240				240			
		$s_{cr \perp} = s_{min \perp}$	75				75			
Bohrverfahren										
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer										

Tabelle C4.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange		M6	M8	M10	M12	-	-
Innengewindeanker FIS E		-	-	-	-	M6 11x85	M8 15x85
Randabstand c_{min}	[mm]	100					
Gruppenfaktor	$\alpha_{g,N II}$	[-]	1,5				
	$\alpha_{g,V II}$		2,0				
	$h_{ef}=200 \alpha_{g,N II}$		1,5				
	$h_{ef}=200 \alpha_{g,V II}$		2,0				
	$\alpha_{g,N \perp}$		2,0				
	$\alpha_{g,V \perp}$		2,0				
	$h_{ef}=200 \alpha_{g,N \perp}$		2,0				
	$h_{ef}=200 \alpha_{g,V \perp}$		2,0				

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten

Vollziegel Mz NF, Abmessungen, Installationsparameter $c=100\text{mm}$

Anhang C 4

Vollziegel Mz, NF, EN 771-1

Tabelle C5.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast für Randabstand 100mm

Ankerstange		M6	M8	M10			M12			-		-	
Innengewindeanker FIS E		-	-	-			-			M6	M8	M10	M12
											11x85		15x85
Zuglast N _{RK} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f _b (Temperaturbereich 80/50°C)													
Druck- festigkeit f _b	Nutzungs- kategorie		Effektive Verankerungstiefe h _{ef} [mm]										
			≥50	≥50	50	80	200	50	80	200	85		
12N/mm ²	w/w	w/d	2,5	2,5	2	3	7,5	2	3,5	5	3,5		
	d/d		4	4	3,5	5	12	3	5,5	8	5,5		
20N/mm ²	w/w	w/d	3,5	3,5	3	4,5	11	3	5	7	5		
	d/d		5,5	5,5	5	7	12	4,5	8	11,5	8		

Faktor für Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

Tabelle C5.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast für Randabstand 100mm

Ankerstange		M6	M8	M10		M12		-		-	
Innengewindeanker FIS E		-	-	-		-		M6	M8	M10	M12
								11x85		15x85	
Querlast V_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 80/50°C)											
Druck- festigkeit f_b	Nutzungs- kategorie		Effektive Verankerungstiefe h_{ef} [mm]								
			≥50	≥50	≥50	200	≥50	200	85		
12N/mm ²	w/w	w/d	2,5	2,5	4	8,5	4	11,5	2,5		
	d/d										
20N/mm ²	w/w	w/d	4,0	4,0	6	12	5,5	12	4		
	d/d										

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten

Vollziegel Mz NF, Charakteristischer Widerstand unter Zuglast und Querlast $c=100$ mm

Anhang C 5

Vollziegel Mz, NF, EN 771-1

Tabelle C6.1: Installationsparameter mit red. Randabstand $c=60\text{mm}$

Ankerstange		M6	M8	M10	M12	M16	-		-	
Innengewindeanker FIS E		-	-	-	-	-	M6	M8	M10	M12
							11x85		15x85	
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E ohne Injektionsanker-Hülse										
Effektive Verankerungstiefe	h_{ef}	[mm]	50	50	50	50	50	85		
			100	100	100	100	100			
			200	200	200	200	200			
Max. Montage-drehmoment	$T_{inst,max}$	[Nm]	4	10			4	10		
Allgemeine Installationsparameter										
Randabstand	c_{min}	[mm]	60							
Randabstand $h_{ef}=200$	c_{min}		60							
Achs-abstand	$s_{min} \parallel, N$		80							
	$h_{ef}=200 \ s_{min} \parallel, N$		80							
	$s_{min} \parallel, V$		80							
	$s_{cr} \parallel$		$3x \ h_{ef}$							
	$s_{min} \perp$		80							
	$s_{cr} \perp$		$3x \ h_{ef}$							
Bohrverfahren										
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer										
Tabelle C6.2: Gruppenfaktoren										
Ankerstange		M6	M8	M10	M12	M16	-		-	
Innengewindeanker FIS E		-	-	-	-	-	M6	M8	M10	M12
							11x85		15x85	
Randabstand	c_{min}	[mm]	60							
Gruppenfaktor	$\alpha_{q,N} \parallel$	[-]	0,6							
	$\alpha_{q,V} \parallel$		1,3							
	$h_{ef}=200 \ \alpha_{q,N} \parallel$		1,4							
	$h_{ef}=200 \ \alpha_{q,V} \parallel$		1,5							
	$\alpha_{q,N} \perp$		0,3							
	$\alpha_{q,V} \perp$		1,3							
	$h_{ef}=200 \ \alpha_{q,N} \perp$		2,0							
	$h_{ef}=200 \ \alpha_{q,V} \perp$		1,1							
fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk							Anhang C 6			
Leistungsdaten Vollziegel Mz NF, Abmessungen, Installationsparameter c=60mm										

Vollziegel Mz, NF, EN 771-1

Tabelle C7.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast für red. Randabstand 60mm

Ankerstange	M6		M8		M10		M12		M16		-		-		
Innengewinde- anker FIS E	-		-		-		-		-		M6		M8	M10	M12
											11x85		15x85		
Zuglast N_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C)															
Druck- festigkeit f_b	Nutzungs- kategorie	Effektive Verankerungstiefe h_{ef} [mm]													
		50	100	50	100	50	100	200	50	100	200	50	100	200	85
12N/mm ²	w/w w/d	1,5	2,0	2,0	2,0	2,5	-	2,0	2,5	-	2,0	5,5	-	-	
	d/d	2,5	3,0	4,0	3,0	4,0	9,5	3,0	4,0	9,5	3,0	8,5	9,5	-	
20N/mm ²	w/w w/d	2,0	2,5	3,0	2,5	3,5	-	3,0	3,5	-	3,0	7,5	-	-	
	d/d	3,5	4,5	5,5	4,5	5,5	12	4,5	5,5	12	4,5	12	12	-	
28N/mm ²	w/w w/d	2,5	3,0	4,0	3,0	4,0	-	3,5	4,0	-	3,5	9,0	-	-	
	d/d	4,0	5,5	6,5	5,5	6,5	12	5,5	6,5	12	5,5	12	12	-	

Faktor für Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

Tabelle C7.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast für red. Randabstand 60mm

Ankerstange	M6	M8	M10	M12	M16	-		-							
Innengewinde- anker FIS E	-	-	-	-	-	M6	M8	M10	M12						
						11x85		15x85							
Querlast V_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)															
Druck- festigkeit f_b	Nutzungs- kategorie	Effektive Verankerungstiefe h_{ef} [mm]													
		50	100	50	100	50	100	200	50	100	200	50	100	200	85
12N/mm ²	w/w	1,2	2,5	1,2	3,0	2,0	3,0	1,5	1,5	3,0	3,0	0,6	3,0	4,5	-
	w/d d/d														
20N/mm ²	w/w	1,5	3,5	1,5	4,5	3,0	4,5	2,5	2,0	4,5	4,5	0,9	4,5	6,0	-
	w/d d/d														
28N/mm ²	w/w	2,0	4,0	2,0	5,0	3,5	5,0	3,0	2,5	5,0	5,0	1,2	5,0	7,5	-
	w/d d/d														

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten

Vollziegel Mz NF, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast c=60mm

Anhang C 7

Vollziegel Mz, 2DF, EN 771-1



Vollziegel Mz, 2DF, EN 771-1

Hersteller	z. B. Wienerberger		
Nennmaße [mm]	Länge L	Breite B	Höhe H
	≥ 240	≥ 115	≥ 113
Dichte ρ [kg/dm ³]	≥ 1,8		
Druckfestigkeit f_b [N/mm ²]	10 / 16		
Norm oder Anhang	EN 771-1		

Tabelle C8.1: Installationsparameter

Ankerstange	M6	M8	M10	M12	M16	-	-			
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	-	M6	M8	M10	M12	
						11x85	15x85			
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E ohne Injektionsanker-Hülse										
Effektive Verankerungstiefe h_{ef}	[mm]	50	100	50	100	50	100	50	100	85
Max. Montage-drehmoment $T_{inst,max}$	[Nm]	4	10					4	10	
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektionsanker-Hülse FIS H 16x85 K										
Effektive Verankerungstiefe h_{ef}	[mm]	-		85		-		85		-
Max. Montage-drehmoment $T_{inst,max}$	[Nm]			10				4		
Allgemeine Installationsparameter										
Randabstand c_{min}	[mm]	60								
Achs-abstand s_{min}		120								
s_{cr}		240								
$s_{cr} \perp = s_{min} \perp$		115								
Bohrverfahren										
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer										

Tabelle C8.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange	M6	M8	M10	M12	M16	-	-
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	-	M6 11x85	M8 15x85
Gruppenfaktor $\alpha_{a,N}$ II	1,5						
Gruppenfaktor $\alpha_{a,V}$ II	1,4						
Gruppenfaktor $\alpha_{a,N} \perp$	2						
Gruppenfaktor $\alpha_{a,V} \perp$	2						

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Vollziegel Mz 2DF, Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 8

Vollziegel Mz, 2DF, EN 771-1

Tabelle C9.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange	M6	M8	M10	M12	M16	-		-		M8	M10	-		
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	-	M6	M8	M10	M12	-	-	M6	M8	
						11x85		15x85				11x85		
Injektionsankerhülse FIS H K	-	-	-	-	-	-		-		16x85				
Zuglast N _{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f _b (Temperaturbereich 50/80°C)														
Druck- festigkeit f _b	Nutzungs- kategorie	Effektive Verankerungstiefe h _{ef} [mm]												
		50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	85		
10N/mm ²	w/w	1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	3	2	3,5	2	3,5	2		1,5
	d/d	3	4,0	3,0	4,0	3,0	4,5	3	5,5	3	5,5	3		3
16N/mm ²	w/w	2,5	4	2,5	4	2,5	4,5	3,5	5,5	3,5	5,5	3,5		2,5
	d/d	4,5	7,0	4,5	7,0	4,5	7,5	5,5	8	5,5	8	5,5		4,5

Faktor für Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

Tabelle C9.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Ankerstange	M6	M8	M10	M12	M16	-		-		M8	M10	-		
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	-	M6	M8	M10	M12	-	-	M6	M8	
						11x85		15x85				11x85		
Injektionsankerhülse FIS H K	-	-	-	-	-	-		-		16x85				
Querlast V_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)														
Druck- festigkeit f_b	Nutzungs- kategorie	Effektive Verankerungstiefe h_{ef} [mm]												
		≥ 50						85						
10N/mm ²	w/w	2,5	3,0	3,0	3,5	3,0	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,5	2,5	3,0
	w/d													
16N/mm ²	w/w	4,0	5,0	5,5	5,5	5,0	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0	6,0	4,0	5,0
	w/d													
	d/d													

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110


fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten

Vollziegel Mz 2DF, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast

Anhang C 9

Vollziegel Mz, EN 771-1



Vollziegel Mz, EN 771-1

Hersteller	z. B. Nigra		
Nennmaße [mm]	Länge L	Breite B	Höhe H
	≥ 245	≥ 118	≥ 54
Dichte ρ [kg/dm ³]	≥ 1,8		
Druckfestigkeit f_b [N/mm ²]	10 / 20		
Norm oder Anhang	EN 771-1		

Tabelle C10.1: Installationsparameter

Ankerstange	M6	M8	M10	M12	M16	-	-						
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-		M6	M8	M10	M12				
						11x85	15x85						
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E ohne Injektionsanker-Hülse													
Effektive Verankerungstiefe h_{ef}	[mm]	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	85	
Max. Montage-drehmoment $T_{inst,max}$	[Nm]	4	10								4	10	
Allgemeine Installationsparameter													
Randabstand c_{min}		60											
Achs-abstand	$s_{cr} \parallel = s_{min} \parallel$	[mm]	245										
	$s_{cr} \perp = s_{min} \perp$		60										
Bohrverfahren													
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer													

Tabelle C10.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange		M6	M8	M10	M12	M16	-		-	
Innengewindeanker FIS E		-	-	-	-	-	M6	M8	M10	M12
							11x85		15x85	
Gruppenfaktor	$\alpha_{a,N} \parallel$	[-]	2							
	$\alpha_{a,V} \parallel$									
	$\alpha_{a,N} \perp$									
	$\alpha_{a,V} \perp$									

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Vollziegel Mz, Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 10

Vollziegel Mz, EN 771-1

Tabelle C11.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange		M6	M8	M10	M12	M16	-		-	
Innengewindeanker FIS E		-	-	-	-	-	M6	M8	M10	M12
							11x85		15x85	
Zuglast N _{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f _b (Temperaturbereich 50/80°C)										
Druck- festigkeit f _b	Nutzungs- kategorie		Effektive Verankerungstiefe h _{ef} [mm]							
			≥ 50					85		
10N/mm ²	w/w	w/d	0,6	0,9	0,75	0,75	0,75	0,6	0,75	
	d/d		1,2	1,5	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
20N/mm ²	w/w	w/d	0,9	1,5	1,2	1,2	1,2	0,9	1,2	
	d/d		1,5	2,5	2,0	2,0	2,0	1,5	2,0	

Faktor für Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

Tabelle C11.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Ankerstange		M6	M8	M10	M12	M16	-		-	
Innengewindeanker FIS E		-	-	-	-	-	M6	M8	M10	M12
							11x85		15x85	
Querlast V_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)										
Druck- festigkeit f_b	Nutzungs- kategorie	Effektive Verankerungstiefe h_{ef} [mm]								
		≥ 50					85			
10N/mm ²	w/w	2,0	3,0	4,0	4,5	5,5	2,0	3,0	4,0	4,5
	w/d									
20N/mm ²	w/w	2,5	4,0	5,5	6,0	8,0	2,5	4,0	5,5	6,0
	w/d									

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110


fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten

Vollziegel Mz, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast

Anhang C 11

Vollziegel Mz, EN 771-1



Vollziegel Mz, EN 771-1

Hersteller	z. B. Wienerberger		
Nennmaße [mm]	Länge L	Breite B	Höhe H
	≥ 230	≥ 108	≥ 55
Dichte ρ [kg/dm ³]	≥ 1,8		
Druckfestigkeit f_b [N/mm ²]	10 / 20		
Norm oder Anhang	EN 771-1		

Tabelle C12.1: Installationsparameter

Ankerstange	M6	M8	M10	M12	M16	-	-		
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	-	M6	M8	M10	M12
						11x85		15x85	
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E ohne Injektionsanker-Hülse									
Effektive Verankerungstiefe h_{ef} [mm]	50	90	50	90	50	90	50	90	85
Max. Montage-drehmoment $T_{inst,max}$ [Nm]	4	10						4	10
Allgemeine Installationsparameter									
Randabstand c_{min}		60							
Achs-abstand $s_{cr \parallel} = s_{min \parallel}$ [mm]		230							
$s_{cr \perp} = s_{min \perp}$		60							
Bohrverfahren									
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer									

Tabelle C12.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange	M6	M8	M10	M12	M16	-	-
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	-	M6 11x85	M8 15x85
Gruppenfaktor $\alpha_{q,N \parallel}$ $\alpha_{q,V \parallel}$ $\alpha_{q,N \perp}$ $\alpha_{q,V \perp}$ [-]	2						

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Vollziegel Mz, Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 12

Vollziegel Mz, EN 771-1

Tabelle C13.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange		M6		M8		M10		M12		M16		-		-	
Innengewindeanker FIS E		-		-		-		-		-		M6	M8	M10	M12
												11x85		15x85	
Zuglast N _{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f _b (Temperaturbereich 50/80°C)															
Druck- festigkeit f _b	Nutzungs- kategorie		Effektive Verankerungstiefe h _{ef} [mm]												
			≥ 50										85		
10N/mm ²	w/w	w/d	0,6	0,9	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
	d/d	d/d	1,2	1,5	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
20N/mm ²	w/w	w/d	0,9	1,5	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
	d/d	d/d	1,5	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Faktor für Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

Tabelle C13.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Ankerstange	M6		M8		M10		M12		M16		-		-	
Innengewindeanker FIS E	-		-		-		-		-		M6	M8	M10	M12
											11x85		15x85	
Querlast V_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)														
Druck- festigkeit f_b	Nutzungs- kategorie		Effektive Verankerungstiefe h_{ef} [mm]											
			≥ 50							85				
10N/mm ²	w/w	w/d	2,0	3,0	4,0	4,5	5,5	2,0	3,0	4,0	4,5			
	d/d													
20N/mm ²	w/w	w/d	2,5	4,0	5,5	6,0	8,0	2,5	4,0	5,5	6,0			
	d/d													

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110


fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten

Vollziegel Mz, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast

Anhang C 13

Kalksandvollstein KS, NF, EN 771-2



Kalksandvollstein KS, NF, EN 771-2			
Hersteller			
Nennmaße [mm]	Länge L	Breite B	Höhe H
	≥ 240	≥ 115	≥ 71
Dichte ρ [kg/dm ³]			
Druckfestigkeit f_b [N/mm ²]	12 / 20 / 28		
Norm oder Anhang	EN 771-2		

Tabelle C14.1: Installationsparameter

Ankerstange	M6	M8	M10	M12	M16	-		-						
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	-	M6	M8	M10	M12					
						11x85		15x85						
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E ohne Injektionsanker-Hülse														
Verankerungstiefe h_{ef}	[mm]	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	85	85	
						200		200		200				
Verankerungstiefe $T_{inst,max}$	[Nm]	3		5		15		15		25		3	5	15
Allgemeine Installationsparameter														
Randabstand c_{min}	Achs- abstand	[mm]	60											
$s_{min} \parallel$			80											
$s_{cr} \parallel$			80											
$s_{min} \perp$			3x h_{ef}											
$s_{cr} \perp$			3x h_{ef}											
Bohrverfahren														
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer														

Tabelle C14.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange	M6	M8	M10	M12	M16	-	-
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	-	M6 11x85	M8 15x85
Gruppenfaktor $\alpha_{q,N} \parallel$	0,7						
$\alpha_{q,V} \parallel$	1,3						
$\alpha_{q,N} \perp$	2,0						
$\alpha_{q,V} \perp$	2,0						

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Kalksandvollstein KS, NF, Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 14

Kalksandvollstein KS, NF, EN 771-2

Tabelle C15.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange		M6	M8	M10		M12		M16		-		-					
Innengewindeanker FIS E		-	-	-		-		-		M6		M8	M10	M12			
										11x85		15x85					
Zuglast N_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C)																	
Druck- festigkeit f_b	Nutzungs- kategorie		Effektive Verankerungstiefe h_{ef} [mm]														
			50	100	50	100	50	100	200	50	100	200	50	100	200	85	85
12N/mm ²	w/w	w/d	2,0	3,0	2,5	4,5	2,5	3,5	7,0	2,5	3,0	6,5	2,5	3,5	8,0	2,5	2,5
	d/d		4,0	5,5	4,0	8,0	4,0	5,5	12	4,0	4,5	12	4,5	5,5	12	4,0	4,0
20N/mm ²	w/w	w/d	3,0	4,5	3,5	6,5	3,5	4,5	10	3,5	4,0	9,5	4,0	5,0	11	3,5	3,5
	d/d		5,5	7,5	6,0	11	6,0	8,0	12	6,0	6,5	12	6,5	8,0	12	6,0	6,0
28N/mm ²	w/w	w/d	3,5	5,0	4,0	8,0	4,5	5,5	12	4,5	5,0	11	4,5	5,5	12	4,5	4,5
	d/d		6,5	9,0	7,0	12	7,0	9,0	12	7,0	7,5	12	7,5	9,5	12	7,0	7,0

Faktor für Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

Tabelle C15.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Ankerstange		M6		M8		M10		M12		M16		-		-					
Innengewindeanker FIS E		-		-		-		-		-		M6		M8		M10		M12	
												11x85		15x85					
Querlast V_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)																			
Druck- festigkeit f_b	Nutzungs- kategorie	Effektive Verankerungstiefe h_{ef} [mm]												85	85				
		50	100	50	100	50	≥100	50	≥100	50	≥100	50	≥100						
12N/mm ²	w/w	1,5	3,0	1,5	3,0	1,2	2,0	1,2	2,0	1,2	2,0	1,2	1,2	1,2					
	w/d																		
20N/mm ²	w/w	2,5	4,0	2,5	4,0	1,5	3,0	1,5	3,0	1,5	3,0	1,5	1,5	1,5					
	w/d																		
28N/mm ²	w/w	3,0	4,5	3,0	4,5	1,5	3,5	1,5	3,5	1,5	3,5	1,5	1,5	1,5					
	w/d																		

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110


fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten

Kalksandvollstein KS, NF, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast

Anhang C 15

Kalksandvollstein KS, 8DF, EN 771-2



Kalksandvollstein KS, 8DF, EN 771-2

Hersteller	-		
Nennmaße [mm]	Länge L	Breite B	Höhe H
	≥ 250	≥ 240	≥ 240
Dichte ρ [kg/dm ³]	≥ 2,0		
Druckfestigkeit f_b [N/mm ²]	10 / 20 / 28		
Norm oder Anhang	EN 771-2		




Tabelle C16.1: Installationsparameter

Ankerstange		M6		M8		M10		M12		M16		-		-		
Innengewindeanker FIS E		-		-		-		-		-		M6		M8	M10	M12
												11x85		15x85		
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E ohne Injektionsanker-Hülse																
Effektive Verankerungstiefe	h_{ef}	[mm]	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	85			
Max. Montage-drehmoment	$T_{inst,max}$	[Nm]	4		10								4	10		
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektionsanker-Hülse FIS H 16x85 K																
Effektive Verankerungstiefe	h_{ef}	[mm]	-		85				-				85		-	
Max. Montage-drehmoment	$T_{inst,max}$	[Nm]			10								4			
Allgemeine Installationsparameter																
Randabstand	c_{min}	 [mm]	60													
Achs-abstand	s_{min}		80													
	s_{cr}		250													
	$s_{min} \perp$		80													
	$s_{cr} \perp$		240													
Bohrverfahren																
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer																

Tabelle C16.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange	M6	M8	M10	M12	M16	-	-
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	-	M6 11x85	M8 15x85
Gruppenfaktor	$\alpha_{q,N}$	1,5					
	$\alpha_{q,V}$	1,2					
	$\alpha_{q,N}$ ⊥	1,5					
	$\alpha_{q,V}$ ⊥	1,2					

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Kalksandvollstein KS, 8DF, Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 16

Kalksandvollstein KS, 8DF, EN 771-2

Tabelle C17.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange	M6	M8	M10	M12	M16	-	-	M8	M10	-
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	-	M6 11x85	M8 15x85	M10 15x85	M12	M6 11x85
Injektionsankershülse FIS H K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuglast N_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C)										
Druck- festigkeit f_b	Nutzungs- kategorie	Effektive Verankerungstiefe h_{ef} [mm]								
		≥ 50					85			
10N/mm²	w/w	3,0	4,0	4,5	4,5	3,5	3,0	3,5	4,5	3,0
	d/d	5,0	7,0	7,0	7,0	5,5	5,0	5,5	8,0	5,0
20N/mm²	w/w	4,5	6,0	6,0	6,0	5,0	4,5	5,0	6,5	4,5
	d/d	7,5	10,0	10,0	10,0	7,5	7,5	7,5	11,0	7,5
28N/mm²	w/w	5,0	8,0	8,5	8,5	7,0	5,0	7,0	8,5	5,0
	d/d	8,5	12,0	12,0	12,0	11,0	8,5	11,0	12,0	8,5

Faktor für Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

Tabelle C17.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Ankerstange	M6	M8	M10	M12	M16	-	-	M8	M10	-
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	-	M6 11x85	M8 15x85	M10 15x85	M12	M6 11x85
Injektionsankershülse FIS H K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Querlast V_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)										
Druck- festigkeit f_b	Nutzungs- kategorie	Effektive Verankerungstiefe h_{ef} [mm]								
		≥ 50					85			
10N/mm²	w/w	2,5	4,5	4,5	4,5	2,5	4,5	4,5	2,5	4,5
	d/d	2,5	4,5	4,5	4,5	2,5	4,5	4,5	2,5	4,5
20N/mm²	w/w	4,0	6,5	6,5	6,5	4,0	6,5	6,5	4,0	6,5
	d/d	4,0	6,5	6,5	6,5	4,0	6,5	6,5	4,0	6,5
28N/mm²	w/w	5,0	9,0	9,0	9,0	5,0	9,0	9,0	5,0	9,0
	d/d	5,0	9,0	9,0	9,0	5,0	9,0	9,0	5,0	9,0

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110


fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten

Kalksandvollstein KS, 8DF, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast

Anhang C 17

Kalksandvollstein KS, EN 771-2



Kalksandvollstein KS, EN 771-2

Hersteller	z.B. Calduran		
Nennmaße [mm]	Länge L	Breite B	Höhe H
	≥ 997	≥ 214	≥ 538
Dichte ρ [kg/dm ³]	1,8		2,2
Druckfestigkeit f_b [N/mm ²]	10 / 20		36
Norm oder Anhang	EN 771-2		



Tabelle C18.1: Installationsparameter

Ankerstange	M6		M8		M10		M12		M16		-		-		
Innengewindeanker FIS E	-		-		-		-		-		M6		M8	M10	M12
											11x85		15x85		
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E ohne Injektionsanker-Hülse															
Effektive Verankerungstiefe h_{ef}	[mm]	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	85			
Max. Montage-drehmoment $T_{inst,max}$	[Nm]	4		10								4	10		
Allgemeine Installationsparameter															
Randabstand c_{min}	[mm]	75													
Achs-abstand $s_{cr \parallel} = s_{min \parallel}$		$3 \times h_{ef}$													
$s_{cr \perp} = s_{min \perp}$		$3 \times h_{ef}$													
Bohrverfahren															
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer															

Tabelle C18.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange	M6	M8	M10	M12	M16	-	-
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	-	M6 11x85	M8 15x85
Gruppenfaktor $\alpha_{q,N \parallel}$ $\alpha_{q,V \parallel}$ $\alpha_{q,N \perp}$ $\alpha_{q,V \perp}$	2						

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Kalksandvollstein KS, Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 18

Kalksandvollstein KS, EN 771-2

Tabelle C19.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange		M6		M8		M10		M12		M16		-		-	
Innengewindeanker FIS E		-		-		-		-		-		M6	M8	M10	M12
												11x85		15x85	
Zuglast N _{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f _b (Temperaturbereich 50/80°C)															
Druck- festigkeit f _b	Nutzungs- kategorie		Effektive Verankerungstiefe h _{ef} [mm]												
			50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	85
10N/mm ²	w/w	w/d	4,0		4,0	7,0	5,0	6,0	5,0	6,0	5,5	7,5	5,5		
	d/d		7,0		7,0	12,0	8,0	9,5	8,0	10,0	9,0	11,5	9,0		
20N/mm ²	w/w	w/d	5,5		6,0	10,0	7,0	8,5	7,0	9,0	8,0	11,0	8,0		
	d/d		8,5		10,5	12,0	11,5	12,0	11,0	12,0	12,0	12,0	12,0		
36N/mm ²	w/w	w/d	4,5		8,0	12,0	11,5	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0		
	d/d		8,0		12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0		

Faktor für Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

Tabelle C19.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Ankerstange	M6		M8		M10		M12		M16		-		-					
Innengewindeanker FIS E	-		-		-		-		-		M6		M8		M10		M12	
											11x85		15x85					
Querlast V_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)																		
Druck- festigkeit f_b	Nutzungs- kategorie		Effektive Verankerungstiefe h_{ef} [mm]															
			≥ 50										85					
10N/mm ²	w/w	w/d	3,0	5,0	5,5	4,0	4,0	3,0	5,0	5,5	4,0	3,0	5,0	5,5	4,0			
	d/d																	
20N/mm ²	w/w	w/d	4,5	7,0	7,5	6,0	6,0	4,5	7,0	7,5	6,0							
	d/d																	
36N/mm ²	w/w	w/d	4,5	9,0	11,0	12,0	12,0	4,5	9,0	11,0	12,0							
	d/d																	

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110


fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten

Kalksandvollstein KS, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast

Anhang C 19

Kalksandlochstein KSL, 3DF, EN 771-2



Kalksandlochstein KSL, 3DF, EN 771-2

Hersteller	z. B. KS Wemding		
Nennmaße [mm]	Länge L	Breite B	Höhe H
	240	175	113
Dichte ρ [kg/dm ³]	$\geq 1,4$		
Druckfestigkeit f_b [N/mm ²]	8 / 10 / 12 / 16 / 20		
Norm oder Anhang	EN 771-2		




Tabelle C20.1: Installationsparameter (Vorsteck-Montage mit Injektionsankerhülsen FIS HK)

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-		M8	M10	M8	M10	-		M12	M16	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-		-		M6	M8	-		-		M10	M12	-		-	
					11x85						15x85					
Injektionsankerhülse FIS H K	12x50		12x85		16x85				16x130		20x85				20x130	
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektionsanker-Hülse FIS H K																
Max. Montage- drehmoment	T _{inst,max}	[Nm]	2													
Allgemeine Installationsparameter																
Randabstand	C _{min}	[mm]	60				80									
Achsabstand	s _{min}		100													
	s _{cr}		240													
	s _{min} ⊥		115													
	s _{cr} ⊥		115													
Bohrverfahren																
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer																

Tabelle C20.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-	M8	M10	M8	M10	-	M12	M16	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	M6	M8	-	-	-	M10	M12	-	-	-
					11x85					15x85				
Injektionsankerhülse FIS H K	12x50	12x85	12x85	12x85	16x85	16x130	20x85	20x130	20x130	20x130	20x130	20x130	20x130	20x130
Gruppen- faktor	$\alpha_{q,N} \parallel = \alpha_{q,V} \parallel$			1,5										
	$\alpha_{q,N} \perp = \alpha_{q,V} \perp$			2,0										

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Kalksandlochstein KSL, 3DF, Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 20

Kalksandlochstein KSL, 3DF, EN 771-2

Tabelle C21.1: Installationsparameter
(Durchsteck-Montage mit Injektionsankerhülsen FIS HK)

Ankerstange		M10	M12	M16
Injektionsankerhülse FIS H K		18x130/200		22x130/200
Ankerstangen mit Injektionsanker-Hülse FIS H K				
Max. Montage- drehmoment	T _{inst,max}	[Nm]	2	
Allgemeine Installationsparameter				
Randabstand	c _{min}	[mm]	80	
Achsabstand	s _{min}		100	
	s _{cr}		240	
	s _{min} ⊥		115	
	s _{cr} ⊥		115	
Bohrverfahren				
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer				

Tabelle C21.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange		M10	M12	M16
Injektionsankerhülse FIS H K		18x130/200		22x130/200
Gruppenfaktor	$\alpha_{q,N} \parallel$	1,5		
	$\alpha_{q,V} \parallel$			
	$\alpha_{q,N} \perp$	2,0		
	$\alpha_{q,V} \perp$			

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Kalksandlochstein KSL, 3DF, Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 21

Kalksandlochstein KSL, 3DF, EN 771-2

Tabelle C22.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-	M8	M10	M8	M10	-	M12	M16	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-	-	M6	M8	-	-	-	M10	M12	-	-			
			11x85	15x85										
Injektionsankershülse FIS H K	12x50	12x85	16x85			16x130			20x85			20x130		
Zuglast N _{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f _b (Temperaturbereich 50/80°C)														
Druckfestigkeit f _b	Nutzungs- kategorie													
8 N/mm ²	w/w	w/d	1,5			2,0			2,0			2,0		
	d/d		1,5			2,0			2,5			2,5		
10 N/mm ²	w/w	w/d	2,0			2,0			2,5			2,5		
	d/d		2,0			2,5			3,0			3,0		
12 N/mm ²	w/w	w/d	2,5			2,5			3,0			3,0		
	d/d		2,5			3,0			3,5			3,5		
16 N/mm ²	w/w	w/d	3,0			3,5			4,5			4,5		
	d/d		3,5			4,0			4,5			4,5		
20 N/mm ²	w/w	w/d	4,0			4,5			5,5			5,5		
	d/d		4,5			5,0			6,0			6,0		

Tabelle C22.2: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange		M10	M12	M16
Injektionsankershülse FIS H K		18x130/200		22x130/200
Zuglast N _{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f _b (Temperaturbereich 50/80°C)				
Druckfestigkeit f _b	Nutzungs- kategorie			
8 N/mm ²	w/w	w/d	2,0	
	d/d		2,5	
10 N/mm ²	w/w	w/d	2,5	
	d/d		3,0	
12 N/mm ²	w/w	w/d	3,0	
	d/d		3,5	
16 N/mm ²	w/w	w/d	4,5	
	d/d		4,5	
20 N/mm ²	w/w	w/d	5,5	
	d/d		6,0	

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

Faktor für Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten

Kalksandlochstein KSL, 3DF, Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Anhang C 22

Kalksandlochstein KSL, 3DF, EN 771-2

Tabelle C23.1: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-		M8	M10	M8	M10	-		M12	M16	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-		-		M6	M8	-		-		M10	M12	-		-	
					11x85						15x85					
Injektionsankershülse FIS H K	12x50		12x85		16x85				16x130		20x85				20x130	
Querlast V_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)																
Druckfestigkeit f_b	Nutzungs- kategorie															
8 N/mm ²	w/w	w/d	1,5					3,0					2,5	3,0	2,5	
	d/d															
10 N/mm ²	w/w	w/d	2,0					3,5								
	d/d															
12 N/mm ²	w/w	w/d	2,5					4,5					4,0	4,5	4,0	
	d/d															
16 N/mm ²	w/w	w/d	3,0	3,5	3,0	3,5	3,0	6,0					5,5	6,0	5,5	
	d/d															
20 N/mm ²	w/w	w/d	4,0	4,5	4,0	4,5	4,0	7,5					6,5	7,5	6,5	
	d/d															

Tabelle C23.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange		M10	M12	M16
Injektionsankershülse FIS H K		18x130/200		22x130/200
Querlast V_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)				
Druckfestigkeit f_b	Nutzungs- kategorie			
8 N/mm ²	w/w	w/d	3,0	2,5
	d/d			
10 N/mm ²	w/w	w/d	3,5	3,5
	d/d			
12 N/mm ²	w/w	w/d	4,5	4,0
	d/d			
16 N/mm ²	w/w	w/d	6,0	5,5
	d/d			
20 N/mm ²	w/w	w/d	7,5	6,5
	d/d			

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110


fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten

Kalksandlochstein KSL, 3DF, Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Anhang C 23

Hochlochziegel HLz, Form B, EN 771-1



Hochlochziegel HLz, Form B, EN 771-1

Hersteller	z. B. Wienerberger, Poroton		
Nennmaße [mm]	Länge L	Breite B	Höhe H
	500	175	237
	370	240	237
Dichte ρ [kg/dm ³]	$\geq 1,0$		
Druckfestigkeit f_b [N/mm ²]	4 / 6 / 8 / 10 / 12		
Norm oder Anhang	EN 771-1		




Tabelle C24.1: Installationsparameter

Ankerstange		M6	M8	M6	M8	-		M8	M10	M8	M10	-		M12	M16	M12	M16
Innengewindeanker FIS E		-		-		M6	M8	-		-		M10	M12	-		-	
						11x85						15x85					
Injektionsankerhülse FIS HK		12x50		12x85		16x85				16x130		20x85				20x130	
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektionsanker-Hülse FIS H K																	
Max. Montage- drehmoment		T _{Inst,max}		[Nm]		2											
Allgemeine Installationsparameter																	
Randabstand		C _{min}		[mm]		100											
Achsabstand		S _{min}				100											
		S _{cr}				500 (370)											
		S _{min} ⊥				100											
		S _{cr} ⊥				240											
Bohrverfahren																	
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer																	

Tabelle C24.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-	M8	M10	M8	M10	-	M12	M16	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	M6	M8	-	-	-	M10	M12	-	-	-
					11x85					15x85				
Injektionsankerhülse FIS H K	12x50	12x85	12x85	12x85	16x85	16x130	20x85	20x130	20x130	20x85	20x130	20x130	20x130	20x130
Gruppen- faktor	$\alpha_{a,N} \parallel = \alpha_{a,V} \parallel$ $\alpha_{a,N} \perp = \alpha_{a,V} \perp$	[-]		1										

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten

Hochlochziegel HLz, Form B, Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 24

Hochlochziegel HLz, Form B, EN 771-1

Tabelle C25.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-	M8	M10	M8	M10	-	M12	M16	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	M6 11x85	M8	-	-	-	M10 15x85	M12	-	-	-
Injektionsankerhülse FIS H K	12x50	12x85	12x85	12x85	16x85	16x130	16x130	16x130	16x130	20x85	20x85	20x130	20x130	20x130
Zuglast N_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C)														
Druckfestigkeit f_b	Nutzungs- kategorie													
4 N/mm ²	w/w	w/d	0,3		0,9						1,2			
	d/d	d/d	0,4		0,9						1,2			
6 N/mm ²	w/w	w/d	0,5		1,5						2,0			
	d/d	d/d	0,6		1,5						2,0			
8 N/mm ²	w/w	w/d	0,75		2,0						2,5			
	d/d	d/d	0,75		2,0						2,5			
10 N/mm ²	w/w	w/d	0,9		2,5						3,0			
	d/d	d/d	0,9		2,5						3,5			
12 N/mm ²	w/w	w/d	0,9		3,0						3,5			
	d/d	d/d	1,2		3,0						4,0			

Faktor für Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

Tabelle C25.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-	M8	M10	M8	M10	-	M12	M16	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	M6 11x85	M8	-	-	-	M10 15x85	M12	-	-	-
Injektionsankerhülse FIS H K	12x50	12x85	12x85	12x85	16x85	16x130	16x130	16x130	16x130	20x85	20x85	20x130	20x130	20x130
Querlast V_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)														
Druckfestigkeit f_b	Nutzungs- kategorie													
4 N/mm ²	w/w	w/d	0,5				0,6		0,5			0,6		
	d/d	d/d	0,5				0,6		0,5			0,6		
6 N/mm ²	w/w	w/d	0,75				0,9		0,75			0,9		
	d/d	d/d	0,75				0,9		0,75			0,9		
8 N/mm ²	w/w	w/d	0,9				1,2		0,9			1,2		
	d/d	d/d	0,9				1,2		0,9			1,2		
10 N/mm ²	w/w	w/d	1,2				1,5		1,2			1,5		
	d/d	d/d	1,2				1,5		1,2			1,5		
12 N/mm ²	w/w	w/d	1,5				2,0		1,5			2,0		
	d/d	d/d	1,5				2,0		1,5			2,0		

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110


fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten

Hochlochziegel HLz, Form B, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast

Anhang C 25

Hochlochziegel HLz, 2DF, EN 771-1



Hochlochziegel HLz, 2DF, EN 771-1

Hersteller	z. B. Wienerberger		
Nennmaße [mm]	Länge L	Breite B	Höhe H
	240	115	113
Dichte ρ [kg/dm ³]	$\geq 1,4$		
Druckfestigkeit f_b [N/mm ²]	6 / 10 / 16 / 20 / 28		
Norm oder Anhang	EN 771-1		




Tabelle C26.1: Installationsparameter

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-	M8	M10	-	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-	-	M6	M8	11x85	-	M10	M12	15x85	-
Injektionsankerhülse FIS H K	12x50	12x85	16x85	20x85						

Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektionsanker-Hülse FIS H K

Max. Montage- drehmoment	$T_{inst,max}$ [Nm]	2
-----------------------------	---------------------	---

Allgemeine Installationsparameter

Randabstand	c_{min}	80
Achs- abstand	$s_{cr \parallel} = s_{min \parallel}$ [mm]	240
	$s_{cr \perp} = s_{min \perp}$	115

Bohrverfahren

Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer

Tabelle C26.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-	M8	M10	-	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-	-	M6	M8	11x85	-	M10	M12	15x85	-
Injektionsankerhülse FIS H K	12x50	12x85	16x85	20x85						

Gruppenfaktor	$\alpha_{q,N \parallel}$ $\alpha_{q,V \parallel}$ $\alpha_{q,N \perp}$ $\alpha_{q,V \perp}$	[-]	2
---------------	--	-----	---

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, 2DF, Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 26

Hochlochziegel HLz; 2DF, EN 771-1

Tabelle C27.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-	M8	M10	-	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	M6 11x85	M8	-	M10 15x85	M12	-
Injektionsankershülse FIS H K	12x50	12x85	12x85	12x85	16x85	16x85	16x85	20x85	20x85	20x85
Zuglast N_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C)										
Druckfestigkeit f_b	Nutzungs- kategorie									
6 N/mm ²	w/w	w/d	0,75	0,9	0,75	0,75	0,75	0,75	0,9	0,9
	d/d	d/d	0,75	1,2	0,75	0,75	0,75	0,75	0,9	0,9
10 N/mm ²	w/w	w/d	1,2	1,5	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5	1,5
	d/d	d/d	1,2	2,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5	1,5
16 N/mm ²	w/w	w/d	2,0	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	d/d	d/d	2,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,5	2,5
20 N/mm ²	w/w	w/d	2,5	3,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,0	3,0
	d/d	d/d	2,5	4,0	2,5	2,5	2,5	2,5	3,0	3,0
28 N/mm ²	w/w	w/d	3,0	5,0	3,5	3,5	3,5	3,5	4,0	4,0
	d/d	d/d	3,5	5,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4,5	4,5

Faktor für Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

Tabelle C27.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-	M8	M10	-	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	M6 11x85	M8	-	M10 15x85	M12	-
Injektionsankershülse FIS H K	12x50	12x85	12x85	12x85	16x85	16x85	16x85	20x85	20x85	20x85
Querlast V_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)										
Druckfestigkeit f_b	Nutzungs- kategorie									
6 N/mm ²	w/w	w/d	1,2	1,5	1,2	2,0	1,2	1,5	2,5	2,5
	d/d	d/d	1,2	1,5	1,2	2,0	1,2	1,5	2,5	2,5
10 N/mm ²	w/w	w/d	2,0	2,5	2,0	4,0	2,0	2,5	4,5	4,5
	d/d	d/d	2,0	2,5	2,0	4,0	2,0	2,5	4,5	4,5
16 N/mm ²	w/w	w/d	3,0	3,5	3,0	6,0	3,0	3,5	7,0	7,0
	d/d	d/d	3,0	3,5	3,0	6,0	3,0	3,5	7,0	7,0
20 N/mm ²	w/w	w/d	4,0	4,5	4,0	7,5	4,0	4,5	8,5	8,5
	d/d	d/d	4,0	4,5	4,0	7,5	4,0	4,5	8,5	8,5
28 N/mm ²	w/w	w/d	5,0	6,5	5,0	9,5	5,0	6,5	12,0	12,0
	d/d	d/d	5,0	6,5	5,0	9,5	5,0	6,5	12,0	12,0

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110


fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten

Hochlochziegel HLz, 2DF, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast

Anhang C 27

Hochlochziegel HLz, U8, EN 771-1



Hochlochziegel HLz, U8, EN 771-1			
Hersteller	-		
Nennmaße [mm]	Länge L	Breite B	Höhe H
	248	365	248
Dichte ρ [kg/dm ³]	0,6		
Druckfestigkeit f_b [N/mm ²]	4 / 6 / 8		
Norm oder Anhang	EN 771-1		




Tabelle C28.1: Installationsparameter
(Vorsteck-Montage mit Injektionsankerhülsen FIS HK)

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-	M8	M10	M8	M10	-	M12	M16	M12	M16	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-	-	M6	M8	11x85	-	-	M10	M12	15x85	-	-	-	-	-	-
Injektionsankerhülse FIS H K	12x50	12x85	16x85		16x130		20x85		20x130		20x200					

Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektionsanker-Hülse FIS H K

Max. Montage- drehmoment $T_{\text{inst,max}}$ [Nm]	3	5	3	5	3	5	5									
--	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Allgemeine Installationsparameter

Randabstand c_{min}	60															
Achs- abstand s_{min} II	80															
s_{cr} II [mm]	250															
s_{min} $\perp$	80															
s_{cr} $\perp$	250															

Bohrverfahren

Drehbohren mit Hartmetallbohrer

Tabelle C28.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-	M8	M10	M8	M10	-	M12	M16	M12	M16	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-	-	M6	M8	11x85	-	-	M10	M12	15x85	-	-	-	-	-	-
Injektionsankerhülse FIS H K	12x50	12x85	16x85		16x130		20x85		20x130		20x200					

Gruppenfaktor	$\alpha_{a,N}$ II	[-]	1,3													
	$\alpha_{a,V}$ II		1,2													
	$\alpha_{a,N}$ $\perp$		1,3													
	$\alpha_{a,V}$ $\perp$		1,0													

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, U8, Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 28

Hochlochziegel HLz, U8, EN 771-1

Tabelle C29.1: Installationsparameter
(Durchsteck-Montage mit Injektionsankerhülsen FIS HK)

Ankerstange		M10	M12	M16
Injektionsankerhülse FIS H K		18x130/200		22x130/200
Ankerstangen mit Injektionsanker-Hülse FIS H K				
Max. Montage- drehmoment	$T_{\text{inst,max}}$	[Nm]	5	
Allgemeine Installationsparameter				
Randabstand	c_{min}	[mm]	60	
Achs- abstand	$s_{\text{min}} \parallel$		80	
	$s_{\text{cr}} \parallel$		250	
	$s_{\text{min}} \perp$		80	
	$s_{\text{cr}} \perp$		250	
Bohrverfahren				
Drehbohren mit Hartmetallbohrer				

Tabelle C29.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange		M10	M12	M16
Injektionsankerhülse FIS H K		18x130/200		22x130/200
Gruppenfaktor	$\alpha_{q,N} \parallel$	[-]	1,3	
	$\alpha_{q,V} \parallel$		1,2	
	$\alpha_{q,N} \perp$		1,3	
	$\alpha_{q,V} \perp$		1,0	

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, U8, Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 29

Hochlochziegel HLz, U8, EN 771-1

Tabelle C30.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-	M8	M10	M8	M10	-	M12	M16	M12	M16	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	M6 M8 11x85	-	-	-	-	M10 M12 15x85	-	-	-	-	-	-
Injektionsankerhülse FIS H K	12x50	12x85	12x85	12x85	16x85	16x130	16x130	16x130	16x130	20x85	20x85	20x130	20x130	20x200	20x200	20x200

Zuglast N_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C)

Druckfestigkeit f_b	Nutzungs- kategorie		
4 N/mm ²	w/w	1,2	1,2
	d/d	1,2	1,5
6 N/mm ²	w/w	1,5	1,5
	d/d	1,5	1,5
8 N/mm ²	w/w	1,5	2,0
	d/d	2,0	2,0

Tabelle C30.2: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange	M10	M12	M16
Injektionsankerhülse FIS H K	18x130/200	18x130/200	22x130/200

Zuglast N_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereiche 50/80°C)

Druckfestigkeit f_b	Nutzungs- kategorie		
4 N/mm ²	w/w	1,2	1,2
	d/d	1,2	1,5
6 N/mm ²	w/w	1,5	1,5
	d/d	1,5	1,5
8 N/mm ²	w/w	2,0	2,0
	d/d	2,0	2,0

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

Faktor für Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, U8, Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Anhang C 30

Hochlochziegel HLz, U8, EN 771-1

Tabelle C31.1: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-	M8	M10	M8	M10	-	M12	M16	M12	M16	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	M6 11x85	M8	-	-	-	M10 15x85	M12	-	-	-	-	-
Injektionsankershülse FIS HK	12x50	12x85	12x85	12x85	16x85	16x130	16x130	16x130	16x130	20x85	20x130	20x130	20x130	20x130	20x200	20x200

Querlast V_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)

Druckfestigkeit f_b	Nutzungs- kategorie	
4 N/mm ²	w/w w/d d/d	1,2
6 N/mm ²	w/w w/d d/d	1,5
8 N/mm ²	w/w w/d d/d	1,5

Tabelle C31.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange	M10	M12	M16
Injektionsankershülse FIS H K	18x130/200	18x130/200	22x130/200

Querlast V_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)

Druckfestigkeit f_b	Nutzungs- kategorie	
4 N/mm ²	w/w w/d d/d	1,2
6 N/mm ²	w/w w/d d/d	1,5
8 N/mm ²	w/w w/d d/d	1,5


Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, U8, Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Anhang C 31

Hochlochziegel HLz, T10, T11, EN 771-1



Hochlochziegel HLz, T10, T11, EN 771-1			
Hersteller	-		
Nennmaße [mm]	Länge L	Breite B	Höhe H
	248	365	249
Dichte ρ [kg/dm ³]	0,7		
Druckfestigkeit f_b [N/mm ²]	8 / 10 / 12		
Norm oder Anhang	EN 771-1		




Tabelle C32.1: Installationsparameter
(Vorsteck-Montage mit Injektionsankerhülsen FIS HK)

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-	M8	M10	M8	M10	-	M12	M16	M12	M16	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	M6 M8 11x85	-	-	-	-	M10/M12 15x85	-	-	-	-	-	-
Injektionsankerhülse FIS H K	12x50		12x85		16x85		16x130		20x85		20x130		20x200			

Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektionsanker-Hülse FIS H K

Max. Montage- drehmoment	$T_{inst,max}$ [Nm]	3				5	3	5			
-----------------------------	---------------------	---	--	--	--	---	---	---	--	--	--

Allgemeine Installationsparameter

Randabstand	c_{min}					60			
	$s_{min} \parallel$					80			
	$s_{cr} \parallel$					250			
	$s_{min} \perp$					80			
	$s_{cr} \perp$					250			

Bohrverfahren

Drehbohren mit Hartmetallbohrer

Tabelle C32.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-	M8	M10	M8	M10	-	M12	M16	M12	M16	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	M6 M8 11x85	-	-	-	-	M10/M12 15x85	-	-	-	-	-	-
Injektionsankerhülse FIS H K	12x50		12x85		16x85		16x130		20x85		20x130		20x200			

Gruppenfaktor	$\alpha_{q,N} \parallel$	[-]	1,7			
	$\alpha_{q,V} \parallel$		0,5			
	$\alpha_{q,N} \perp$		1,3			
	$\alpha_{q,V} \perp$		0,5			

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, T10, T11, Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 32

Hochlochziegel HLz, T10, T11, EN 771-1

Tabelle C33.1: Installationsparameter
(Durchsteck-Montage mit Injektionsankerhülsen FIS HK)

Ankerstange		M10	M12	M16
Injektionsankerhülse FIS H K		18x130/200		22x130/200
Ankerstangen mit Injektionsanker-Hülse FIS H K				
Max. Montage- drehmoment	$T_{\text{inst,max}}$	[Nm]	5	
Allgemeine Installationsparameter				
Randabstand	c_{min}	[mm]	60	
Achs- abstand	$s_{\text{min}} \parallel$		80	
	$s_{\text{cr}} \parallel$		250	
	$s_{\text{min}} \perp$		80	
	$s_{\text{cr}} \perp$		250	
Bohrverfahren				
Drehbohren mit Hartmetallbohrer				

Tabelle C33.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange		M10	M12	M16
Injektionsankerhülse FIS H K		18x130/200		22x130/200
Gruppenfaktor	$\alpha_{q,N}$ II	[-]	1,7	
	$\alpha_{q,V}$ II		0,5	
	$\alpha_{q,N}$ ⊥		1,3	
	$\alpha_{q,V}$ ⊥		0,5	

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, T10, T11, Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 33

Hochlochziegel HLz, T10, T11, EN 771-1

Tabelle C34.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-	M8	M10	M8	M10	-	M12	M16	M12	M16	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	M6 11x85	-	-	-	-	M10 15x85	-	-	-	-	-	-
Injektionsankershülse FIS HK	12x50	12x85	12x85	12x85	16x85	16x130	16x130	16x130	16x130	20x85	20x85	20x130	20x130	20x200	20x200	20x200

Zuglast N_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C)

Druckfestigkeit f_b	Nutzungs- kategorie		
8 N/mm ²	w/w	w/d	1,5
	d/d		1,5
10 N/mm ²	w/w	w/d	1,5
	d/d		2,0
12 N/mm ²	w/w	w/d	2,0
	d/d		2,5

Tabelle C34.2: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange	M10	M12	M16
Injektionsankershülse FIS H K	18x130/200	18x130/200	22x130/200

Zuglast N_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C)

Druckfestigkeit f_b	Nutzungs- kategorie		
8 N/mm ²	w/w	w/d	1,5
	d/d		2,0
10 N/mm ²	w/w	w/d	2,0
	d/d		2,0
12 N/mm ²	w/w	w/d	2,0
	d/d		2,5

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

Faktor für Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, T10, T11, Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Anhang C 34

Hochlochziegel HLz, T10, T11, EN 771-1

Tabelle C35.1: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-	M8	M10	M8	M10	-	M12	M16	M12	M16	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	M6 11x85	-	-	-	-	M10 15x85	-	-	-	-	-	-
Injektionsankershülse FIS H K	12x50	12x85	12x85	12x85	16x85	16x130	16x130	16x130	16x130	20x85	20x85	20x130	20x130	20x200	20x200	20x200

Querlast V_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)

Druckfestigkeit f_b	Nutzungs- kategorie			
8 N/mm ²	w/w	w/d	0,9	1,5
	d/d	d/d		
10 N/mm ²	w/w	w/d	0,9	1,5
	d/d	d/d		
12 N/mm ²	w/w	w/d	1,2	2,0
	d/d	d/d		

Tabelle C35.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange	M10	M12	M16
Injektionsankershülse FIS H K	18x130/200	18x130/200	22x130/200

Querlast V_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)

Druckfestigkeit f_b	Nutzungs- kategorie		
8 N/mm ²	w/w	w/d	1,5
	d/d	d/d	
10 N/mm ²	w/w	w/d	1,5
	d/d	d/d	
12 N/mm ²	w/w	w/d	2,0
	d/d	d/d	


Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, T10, T11, Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Anhang C 35

Hochlochziegel HLz, T7 PF, Perlite gefüllt, EN 771-1



Hochlochziegel HLz, T7 PF, Perlite gefüllt, EN 771-1			
Hersteller	-		
Nennmaße [mm]	Länge L	Breite B	Höhe H
	248	365	249
Dichte ρ [kg/dm ³]	0,5		
Druckfestigkeit f_b [N/mm ²]	4 / 6		
Norm oder Anhang	EN 771-1		




Tabelle C36.1: Installationsparameter
(Vorsteck-Montage mit Injektionsankerhülsen FIS HK)

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-	M8	M10	M8	M10	-	M12	M16	M12	M16	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	M6 M8 11x85	-	-	-	-	M10 M12 15x85	-	-	-	-	-	-
Injektionsankerhülse FIS H K	12x50		12x85		16x85		16x130		20x85		20x130		20x200			

Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektionsanker-Hülse FIS H K

Max. Montage- drehmoment	$T_{inst,max}$ [Nm]	2		5	2	5	
-----------------------------	---------------------	---	--	---	---	---	--

Allgemeine Installationsparameter

Randabstand	c_{min}	60	
	$s_{min} \parallel$	80	
	$s_{cr} \parallel$ [mm]	250	
	$s_{min} \perp$	80	
	$s_{cr} \perp$	250	

Bohrverfahren

Drehbohren mit Hartmetallbohrer

Tabelle C36.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-	M8	M10	M8	M10	-	M12	M16	M12	M16	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	M6 M8 11x85	-	-	-	-	M10 M12 15x85	-	-	-	-	-	-
Injektionsankerhülse FIS H K	12x50		12x85		16x85		16x130		20x85		20x130		20x200			

Gruppenfaktor	$\alpha_{a,N} \parallel$	[-]	1,1	
	$\alpha_{a,V} \parallel$		1,2	
	$\alpha_{a,N} \perp$		1,1	
	$\alpha_{a,V} \perp$		1,2	

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten

Hochlochziegel HLz, T7 PF, Perlit gefüllt; Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 36

Hochlochziegel HLz, T7 PF, Perlite gefüllt, EN 771-1

Tabelle C37.1: Installationsparameter
(Durchsteck-Montage mit Injektionsankerhülsen FIS HK)

Ankerstange		M10	M12	M16
Injektionsankerhülse FIS H K		18x130/200		22x130/200
Ankerstangen mit Injektionsanker-Hülse FIS H K				
Max. Montage- drehmoment	$T_{\text{inst,max}}$	[Nm]	5	
Allgemeine Installationsparameter				
Randabstand	c_{min}	[mm]	60	
Achs- abstand	s_{min} II		80	
	s_{cr} II		250	
	s_{min} ⊥		80	
	s_{cr} ⊥		250	
Bohrverfahren				
Drehbohren mit Hartmetallbohrer				

Tabelle C37.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange		M10	M12	M16
Injektionsankerhülse FIS H K		18x130/200		22x130/200
Gruppenfaktor	$\alpha_{\text{q,N}}$ II	[-]	1,1	
	$\alpha_{\text{q,V}}$ II		1,2	
	$\alpha_{\text{q,N}}$ $\perp$		1,1	
	$\alpha_{\text{q,V}}$ $\perp$		1,2	

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten

Hochlochziegel HLz, T7 PF, Perlite gefüllt; Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 37

Hochlochziegel HLz, T7 PF, Perlite gefüllt, EN 771-1

Tabelle C38.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-	M8	M10	M8	M10	-	M12	M16	M12	M16	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	M6 M8 11x85	-	-	-	-	M10 M12 15x85	-	-	-	-	-	-
Injektionsankerhülse FIS H K	12x50	12x85	12x85	12x85	16x85	16x130	16x130	16x130	16x130	20x85	20x85	20x130	20x130	20x200	20x200	20x200
Zuglast N_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C)																
Druckfestigkeit f_b	Nutzungs- kategorie															
4 N/mm ²	w/w	w/d	1,2				1,2		1,2		1,2		1,2		2,0	
	d/d		1,5				1,5		1,5		1,5		1,5		2,0	
6 N/mm ²	w/w	w/d	1,5				1,5		1,5		1,5		1,5		2,5	
	d/d		1,5				2,0		1,5		2,0		2,0		3,0	

Tabelle C38.2: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange		M10	M12	M16
Injektionsankerhülse FIS H K		18x130/200		22x130/200
Zuglast N _{RK} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f _b (Temperaturbereich 50/80°C)				
Druckfestigkeit f _b	Nutzungs- kategorie			
4 N/mm ²	w/w	w/d	1,2	1,2
	d/d		1,5	1,5
6 N/mm ²	w/w	w/d	1,5	1,5
	d/d		2,0	2,0

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

Faktor für Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten

Hochlochziegel HLz, T7 PF, Perlite gefüllt;
Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Anhang C 38

Hochlochziegel HLz, T7 PF, Perlite gefüllt, EN 771-1

Tabelle C39.1: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-	M8	M10	M8	M10	-	M12	M16	M12	M16	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-	-	M6	M8	-	-	M10	M12	-	-	-	-	-	-	-	-
			11x85							15x85						
Injektionsankerhülse FIS H K	12x50	12x85	16x85	16x130	20x85	20x130	20x200									

Querlast V_{RK} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)

Druckfestigkeit f_b	Nutzungs-kategorie			
4 N/mm ²	w/w	0,9	1,5	1,2
	d/d			
6 N/mm ²	w/w	1,2	2,0	1,5
	d/d			

Tabelle C39.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange	M10	M12	M16
Injektionsankerhülse FIS H K	18x130/200	22x130/200	

Querlast V_{RK} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)

Druckfestigkeit f_b	Nutzungs-kategorie		
4 N/mm ²	w/w	1,5	1,2
	d/d		
6 N/mm ²	w/w	2,0	1,5
	d/d		


Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, T7 PF, Perlite gefüllt;
Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Anhang C 39

Hochlochziegel HLz, T9 MW, Mineralwolle gefüllt, EN 771-1



Hochlochziegel HLz, T9 MW, Mineralwolle gefüllt, EN 771-1

Hersteller	-		
Nennmaße [mm]	Länge L	Breite B	Höhe H
	248	425	248
Dichte ρ [kg/dm ³]	0,8		
Druckfestigkeit f_b [N/mm ²]	4 / 6 / 8		
Norm oder Anhang	EN 771-1		




Tabelle C40.1: Installationsparameter
(Vorsteck-Montage mit Injektionsankerhülsen FIS HK)

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-		M8	M10	M8	M10	-		M12	M16	M12	M16	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-		-	M6	M8	-				M10	M12	-					-	
				11x85						15x85								
Injektionsankerhülse FIS H K	12x50		12x85		16x85			16x130			20x85			20x130			20x200	

Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektionsanker-Hülse FIS H K

Max. Montage- drehmoment $T_{inst,max}$ [Nm]	3	5	3	5
---	---	---	---	---

Allgemeine Installationsparameter

Randabstand c_{min}	60
Achs- abstand $s_{min} \parallel$	80
$s_{cr} \parallel$ [mm]	250
$s_{min} \perp$	80
$s_{cr} \perp$	250

Bohrverfahren

Drehbohren mit Hartmetallbohrer

Tabelle C40.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-		M8	M10	M8	M10	-		M12	M16	M12	M16	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-		-		M6	M8	-		-		M10	M12	-				-	
					11x85						15x85							
Injektionsankerhülse FIS H K	12x50		12x85		16x85				16x130		20x85				20x130		20x200	

Gruppenfaktor $\alpha_{a,N} \parallel$	1,3
$\alpha_{a,V} \parallel$	1,2
$\alpha_{a,N} \perp$	0,6
$\alpha_{a,V} \perp$	1,2

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten

Hochlochziegel HLz, T9 MW, Mineralwolle gefüllt;
Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 40

Hochlochziegel HLz, T9 MW, Mineralwolle gefüllt, EN 771-1

Tabelle C41.1: Installationsparameter
(Durchsteck-Montage mit Injektionsankerhülsen FIS HK)

Ankerstange		M10	M12	M16
Injektionsankerhülse FIS H K		18x130/200		22x130/200
Ankerstangen mit Injektionsanker-Hülse FIS H K				
Max. Montage- drehmoment	$T_{\text{inst,max}}$	[Nm]	5	
Allgemeine Installationsparameter				
Randabstand	c_{min}	[mm]	60	
Achs- abstand	$s_{\text{min}} \parallel$		80	
	$s_{\text{cr}} \parallel$		250	
	$s_{\text{min}} \perp$		80	
	$s_{\text{cr}} \perp$		250	
Bohrverfahren				
Drehbohren mit Hartmetallbohrer				

Tabelle C41.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange		M10	M12	M16
Injektionsankerhülse FIS H K		18x130/200		22x130/200
Gruppenfaktor	$\alpha_{q,N} \parallel$	[-]	1,3	
	$\alpha_{q,V} \parallel$		1,2	
	$\alpha_{q,N} \perp$		0,6	
	$\alpha_{q,V} \perp$		1,2	

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten

Hochlochziegel HLz, T39 MW, Mineralwolle gefüllt;
Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 41

Hochlochziegel HLz, T9 MW, Mineralwolle gefüllt, EN 771-1

Tabelle C42.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-	M8	M10	M8	M10	-	M12	M16	M12	M16	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	M6 M8 11x85	-	-	-	-	M10 M12 15x85	-	-	-	-	-	-
Injektionsankershülse FIS H K	12x50	12x85	12x85	12x85	16x85	16x130	16x130	16x130	16x130	20x85	20x85	20x130	20x130	20x200	20x200	20x200

Zuglast N_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C)

Druckfestigkeit f_b	Nutzungs- kategorie						
4 N/mm²	w/w	w/d	1,5	2,0	3,0	2,5	4,0
	d/d		2,0	2,5	3,0	2,5	4,5
6 N/mm²	w/w	w/d	2,0	2,5	3,5	3,0	5,0
	d/d		2,0	3,0	4,0	3,0	5,5
8 N/mm²	w/w	w/d	2,5	3,0	4,0	3,5	6,0
	d/d		2,5	3,0	4,5	3,5	6,5

Tabelle C42.2: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange	M10	M12	M16
Injektionsankershülse FIS H K	18x130/200	18x130/200	22x130/200

Zuglast N_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C)

Druckfestigkeit f_b	Nutzungs- kategorie			
4 N/mm²	w/w	w/d	3,0	4,0
	d/d		3,0	4,5
6 N/mm²	w/w	w/d	3,5	5,0
	d/d		4,0	5,5
8 N/mm²	w/w	w/d	4,0	6,0
	d/d		4,5	6,5

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

Faktor für Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten

Hochlochziegel HLz, T9 MW, Mineralwolle gefüllt; Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Anhang C 42

Hochlochziegel HLz, T9 MW, Mineralwolle gefüllt, EN 771-1

Tabelle C43.1: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-	M8	M10	M8	M10	-	M12	M16	M12	M16	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-	-	M6	M8	-	-	-	M10	M12	-	-	-	-	-	-	-
			11x85					15x85								
Injektionsankershülse FIS H K	12x50	12x85	16x85	16x130	20x85	20x130	20x200									

Querlast V_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)

Druckfestigkeit f_b	Nutzungs- kategorie						
4 N/mm ²	w/w	w/d	2,0	2,0	2,5	2,0	1,5
	d/d						
6 N/mm ²	w/w	w/d	2,5	2,5	3,0	2,5	2,0
	d/d						
8 N/mm ²	w/w	w/d	2,5	3,0	4,0	3,0	2,5
	d/d						

Tabelle C43.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange	M10	M12	M16
Injektionsankershülse FIS H K	18x130/200	22x130/200	

Querlast V_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)

Druckfestigkeit f_b	Nutzungs- kategorie		
4 N/mm ²	w/w	w/d	2,5
	d/d		
6 N/mm ²	w/w	w/d	3,0
	d/d		
8 N/mm ²	w/w	w/d	4,0
	d/d		

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110


fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten

Hochlochziegel HLz, T9 MW, Mineralwolle gefüllt;
Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Anhang C 43

Hochlochziegel HLz, FZ 7, Mineralwolle gefüllt, EN 771-1



Hochlochziegel HLz, FZ 7, Mineralwolle gefüllt, EN 771-1			
Hersteller	-		
Nennmaße [mm]	Länge L	Breite B	Höhe H
	248	425	248
Dichte ρ [kg/dm ³]	0,6		
Druckfestigkeit f_b [N/mm ²]	4 / 6 / 8		
Norm oder Anhang	EN 771-1		




Tabelle C44.1: Installationsparameter
(Vorsteck-Montage mit Injektionsankerhülsen FIS HK)

Ankerstange		M6	M8	M6	M8	-		M8	M10	M8	M10	-		M12	M16	M12	M16	M12	M16	
Innengewindeanker FIS E		-		-		M6	M8	-		-		M10	M12	-				-		
						11x85						15x85								
Injektionsankerhülse FIS H K		12x50		12x85		16x85				16x130		20x85				20x130		20x200		
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektionsanker-Hülse FIS H K																				
Max. Montage- drehmoment	T _{Inst,max}	[Nm]	2						5	2	5									
Allgemeine Installationsparameter																				
Randabstand	C _{min}		60																	
	s _{min}		80																	
Achs- abstand	s _{cr}		[mm]	250																
	s _{min} ⊥		80																	
	s _{cr} ⊥		250																	
Bohrverfahren																				
Drehbohren mit Hartmetallbohrer																				

Tabelle C44.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange		M6	M8	M6	M8	-		M8	M10	M8	M10	-		M12	M16	M12	M16	M12	M16
Innengewindeanker FIS E		-		-	M6	M8	-		-		M10	M12	-				-		
					11x85						15x85								
Injektionsankerhülse FIS H K		12x50		12x85		16x85			16x130			20x85			20x130		20x200		
Gruppenfaktor	$\alpha_{q,N} \parallel$	[-]	1,9																
	$\alpha_{q,V} \parallel$		0,9																
	$\alpha_{q,N} \perp$		1,0																
	$\alpha_{q,V} \perp$		0,7																

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten

Hochlochziegel HLz, FZ 7, Mineralwolle gefüllt; Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 44

Hochlochziegel HLz, FZ 7, Mineralwolle gefüllt, EN 771-1

Tabelle C45.1: Installationsparameter
(Durchsteck-Montage mit Injektionsankerhülsen FIS HK)

Ankerstange		M10	M12	M16
Injektionsankerhülse FIS H K		18x130/200		22x130/200
Ankerstangen mit Injektionsanker-Hülse FIS H K				
Max. Montage- drehmoment	T _{inst,max}	[Nm]	5	
Allgemeine Installationsparameter				
Randabstand	c _{min}	[mm]	60	
Achs- abstand	s _{min}		80	
	s _{cr}		250	
	s _{min} ⊥		80	
	s _{cr} ⊥		250	
Bohrverfahren				
Drehbohren mit Hartmetallbohrer				

Tabelle C45.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange		M10	M12	M16
Injektionsankerhülse FIS H K		18x130/200		22x130/200
Gruppenfaktor	$\alpha_{q,N} \parallel$	[-]	1,9	
	$\alpha_{q,V} \parallel$		0,9	
	$\alpha_{q,N} \perp$		1,0	
	$\alpha_{q,V} \perp$		0,7	

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten

Hochlochziegel HLz, FZ 7, Mineralwolle gefüllt; Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 45

Hochlochziegel HLz, FZ 7, Mineralwolle gefüllt, EN 771-1

Tabelle C46.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-	M8	M10	M8	M10	-	M12	M16	M12	M16	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	M6 11x85	-	-	-	-	M10 15x85	-	-	-	-	-	-
Injektionsankershülse FIS H K	12x50	12x85	12x85	12x85	16x85	16x130	16x130	16x130	16x130	20x85	20x85	20x130	20x130	20x200	20x200	20x200
Zuglast N_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C)																
Druckfestigkeit f_b	Nutzungs- kategorie															
4 N/mm²	w/w	w/d	0,6	0,75	1,5	2,0	1,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	d/d	d/d	0,6	0,9	1,5	2,0	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
6 N/mm²	w/w	w/d	0,75	0,9	1,5	2,0	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	d/d	d/d	0,9	0,9	2,0	2,5	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
8 N/mm²	w/w	w/d	0,9	1,2	2,0	2,5	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	d/d	d/d	0,9	1,2	2,0	3,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Tabelle C46.2: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange	M10	M12	M16
Injektionsankershülse FIS H K	18x130/200	18x130/200	22x130/200
Zuglast N_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C)			
Druckfestigkeit f_b	Nutzungs- kategorie		
4 N/mm²	w/w	w/d	2,0
	d/d	d/d	2,0
6 N/mm²	w/w	w/d	2,0
	d/d	d/d	2,5
8 N/mm²	w/w	w/d	2,5
	d/d	d/d	3,0

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

Faktor für Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten

Hochlochziegel HLz, FZ 7, Mineralwolle gefüllt;
Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Anhang C 46

Hochlochziegel HLz, FZ 7, Mineralwolle gefüllt, EN 771-1

Tabelle C47.1: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-	M8	M10	M8	M10	-	M12	M16	M12	M16	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	M6 11x85	M8	-	-	-	M10 15x85	M12	-	-	-	-	-
Injektionsankershülse FIS H K	12x50	12x85	12x85	12x85	16x85	16x130	16x130	16x130	16x130	20x85	20x85	20x130	20x130	20x200	20x200	20x200
Querlast V_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)																
Druckfestigkeit f_b	Nutzungs- kategorie															
4 N/mm ²	w/w	w/d	1,2	1,5												1,5
	d/d	d/d														
6 N/mm ²	w/w	w/d	1,5	2,0												1,5
	d/d	d/d														
8 N/mm ²	w/w	w/d	1,5	2,5												2,0
	d/d	d/d														

Tabelle C47.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange	M10	M12	M16
Injektionsankershülse FIS H K	18x130/200	18x130/200	22x130/200
Querlast V_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)			
Druckfestigkeit f_b	Nutzungs- kategorie		
4 N/mm ²	w/w	w/d	1,5
	d/d	d/d	
6 N/mm ²	w/w	w/d	2,0
	d/d	d/d	
8 N/mm ²	w/w	w/d	2,5
	d/d	d/d	


Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, FZ 7, Mineralwolle gefüllt;
Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Anhang C 47

Hochlochziegel HLz, Form B, EN 771-1



Hochlochziegel HLz, Form B, EN 771-1			
Hersteller	z. B. Bouyer Leroux		
Nennmaße [mm]	Länge L	Breite B	Höhe H
	500	200	315
Dichte ρ [kg/dm ³]	$\geq 0,6$		
Druckfestigkeit f_b [N/mm ²]	4 / 6 / 8		
Norm oder Anhang	EN 771-1		




Tabelle C48.1: Installationsparameter (Vorsteck-Montage mit Injektionsankerhülsen FIS HK)

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-		M8	M10	M8	M10	-		M12	M16	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-		-		M6	M8	-		-		M10	M12	-		-	
					11x85						15x85					
Injektionsankerhülse FIS H K	12x50		12x85		16x85				16x130		20x85				20x130	
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektionsanker-Hülse FIS H K																
Max. Montage- drehmoment	$T_{inst,max}$	[Nm]	2													
Allgemeine Installationsparameter																
Randabstand	c_{min}	[mm]	120													
Achs- abstand	$s_{min} \parallel$		120													
	$s_{cr} \parallel$		500													
	$s_{min} \perp = s_{cr} \perp$		315													
Bohrverfahren																
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer																

Tabelle C48.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-	M8	M10	M8	M10	-	M12	M16	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	M6 11x85	M8	-	-	-	M10 15x85	M12	-	-	-
Injektionsankerhülse FIS H K	12x50	12x85	12x85	12x85	16x85	16x130	16x130	16x130	16x130	20x85	20x85	20x130	20x130	20x130
Gruppen- faktor	$\alpha_{q,N} \parallel$	[-]	1,3											
	$\alpha_{q,V} \parallel$		1,7											
	$\alpha_{q,N} \perp = \alpha_{q,V} \perp$		2											

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, Form B, Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 48

Hochlochziegel HLz, Form B, EN 771-1

Tabelle C49.1: Installationsparameter
(Durchsteck-Montage mit Injektionsankerhülsen FIS HK)

Ankerstange		M10	M12	M16
Injektionsankerhülse FIS H K		18x130/200		22x130/200
Ankerstangen mit Injektionsanker-Hülse FIS H K				
Max. Montage- drehmoment	$T_{\text{Inst,max}}$ [Nm]	2		
Allgemeine Installationsparameter				
Randabstand	c_{min}	[mm]	120	
Achs- abstand	s_{min} II		120	
	s_{cr} II		500	
	$s_{\text{min}} \perp = s_{\text{cr}} \perp$		315	
Bohrverfahren				
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer				

Tabelle C49.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange		M10	M12	M16
Injektionsankerhülse FIS H K		18x130/200		22x130/200
Gruppen- faktor	$\alpha_{q,N}$ II	1,3		
	$\alpha_{q,V}$ II	1,7		
	$\alpha_{q,N} \perp = \alpha_{q,V} \perp$	2		

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, Form B, Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 49

Hochlochziegel HLz, Form B, EN 771-1

Tabelle C50.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-	M8	M10	M8	M10	-	M12	M16	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	M6 M8 11x85	-	-	-	-	M10 M12 15x85	-	-	-	-
Injektionsankerhülse FIS H K	12x50	12x85	12x85	12x85	16x85	16x130	16x130	16x130	16x130	20x85	20x85	20x130	20x130	20x130
Zuglast N_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C)														
Druckfestigkeit f_b	Nutzungs- kategorie													
4 N/mm²	w/w	w/d	0,5	1,5	0,75	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	d/d	d/d	0,6	1,5	0,9	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
6 N/mm²	w/w	w/d	0,75	2,0	1,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	d/d	d/d	0,9	2,5	1,2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
8 N/mm²	w/w	w/d	0,9	3,0	1,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	d/d	d/d	1,2	3,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Tabelle C50.2: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange	M10	M12	M16
Injektionsankerhülse FIS H K	18x130/200	18x130/200	22x130/200
Zuglast N_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C)			
Druckfestigkeit f_b	Nutzungs- kategorie		
4 N/mm²	w/w	w/d	0,75
	d/d	d/d	0,9
6 N/mm²	w/w	w/d	1,2
	d/d	d/d	1,2
8 N/mm²	w/w	w/d	1,5
	d/d	d/d	2,0

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

Faktor für Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten

Hochlochziegel HLz, Form B, Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Anhang C 50

Hochlochziegel HLz, Form B, EN 771-1

Tabelle C51.1: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-	M8	M10	M8	M10	-	M12	M16	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	M6 11x85	M8	-	-	-	M10 15x85	M12	-	-	-
Injektionsankerhülse FIS H K	12x50	12x85	12x85	12x85	16x85	16x130	16x130	16x130	16x130	20x85	20x85	20x130	20x130	20x130
Querlast V_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)														
Druckfestigkeit f_b	Nutzungs- kategorie													
4 N/mm ²	w/w	w/d	1,5				0,9		1,5		2,5		0,9	
	d/d	d/d												
6 N/mm ²	w/w	w/d	2,5				1,5		2,5		3,5		1,5	
	d/d	d/d												
8 N/mm ²	w/w	w/d	3,5				2,0		3,5		4,5		2,0	
	d/d	d/d												

Tabelle C51.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange		M10	M12	M16
Injektionsankerhülse FIS H K		18x130/200		22x130/200
Querlast V_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)				
Druckfestigkeit f_b	Nutzungs- kategorie			
4 N/mm ²	w/w	w/d	0,9	
	d/d			
6 N/mm ²	w/w	w/d	1,5	
	d/d			
8 N/mm ²	w/w	w/d	2,0	
	d/d			


Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, Form B, Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Anhang C 51

Hochlochziegel HLz, Form B, EN 771-1



Hochlochziegel HLz, Form B, EN 771-1			
Hersteller	z. B. Wienerberger		
Nennmaße [mm]	Länge L	Breite B	Höhe H
	500	200	300
Dichte ρ [kg/dm ³]	$\geq 0,7$		
Druckfestigkeit f_b [N/mm ²]	4 / 6 / 8 / 10		
Norm oder Anhang	EN 771-1		




Tabelle C52.1: Installationsparameter (Vorsteck-Montage mit Injektionsankerhülsen FIS HK)

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-	M8	M10	M8	M10	--	M12	M16	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-	-	M6	M8	-	-	M10	M12	-	-				
			11x85	15x85										
Injektionsankerhülse FIS H K	12x50	12x85	16x85				16x130	20x85			20x130			
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektionsanker-Hülse FIS H K														
Max. Montage- drehmoment	T _{inst,max}	[Nm]	2											
Allgemeine Installationsparameter														
Randabstand	c _{min}	[mm]	50					80			50	80		
Achs- abstand	s _{min}		100											
	s _{cr}		500											
	s _{min} ⊥ = s _{cr} ⊥		300											
Bohrverfahren														
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer														

Tabelle C52.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-	M8	M10	M8	M10	-	M12	M16	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	M6 11x85	M8	-	-	-	M10 15x85	M12	-	-	-
Injektionsankerhülse FIS H K	12x50	12x85	12x85	12x85	16x85	16x130	16x130	16x130	16x130	20x85	20x85	20x130	20x130	20x130
Gruppen- faktor	$\alpha_{q,N}$ II	[-]	1,4											
	$\alpha_{q,V}$ II		2											
	$\alpha_{q,N} \perp = \alpha_{q,V} \perp$		2											

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, Form B, Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 52

Hochlochziegel HLz, Form B, EN 771-1

Tabelle C53.1: Installationsparameter
(Durchsteck-Montage mit Injektionsankerhülsen FIS HK)

Ankerstange		M10	M12	M16
Injektionsankerhülse FIS H K		18x130/200		22x130/200
Ankerstangen mit Injektionsanker-Hülse FIS H K				
Max. Montage- drehmoment	$T_{\text{inst,max}}$	[Nm]	2	
Allgemeine Installationsparameter				
Randabstand	c_{min}	[mm]	80	
Achs- abstand	$s_{\text{min II}}$		100	
	$s_{\text{cr II}}$		500	
	$s_{\text{min } \perp} = s_{\text{cr } \perp}$		300	
Bohrverfahren				
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer				

Tabelle C53.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange		M10	M12	M16
Injektionsankerhülse FIS H K		18x130/200		22x130/200
Gruppen- faktor	$\alpha_{q,N II}$	[-]	1,4	
	$\alpha_{q,V II}$		2	
	$\alpha_{q,N \perp} = \alpha_{q,V \perp}$			

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, Form B, Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 53

Hochlochziegel HLz, Form B, EN 771-1

Tabelle C54.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-	M8	M10	M8	M10	-	M12	M16	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-	-	M6	M8	-	-	-	M10	M12	-	-	-	-	-
			11x85					15x85						
Injektionsankerhülse FIS H K	12x50	12x85	16x85	16x130	20x85	20x130								
Zuglast N_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C)														
Druckfestigkeit f_b	Nutzungs- kategorie													
4 N/mm ²	w/w	w/d	0,5	0,6	1,2	0,75	1,5							
	d/d		0,6	0,75	1,2	0,9	1,5							
6 N/mm ²	w/w	w/d	0,75	0,9	1,5	1,2	2,0							
	d/d		0,9	1,2	2,0	1,2	2,5							
8 N/mm ²	w/w	w/d	0,9	1,2	2,0	1,5	2,5							
	d/d		1,2	1,5	2,5	1,5	3,0							
10 N/mm ²	w/w	w/d	1,2	1,5	2,5	2,0	3,5							
	d/d		1,5	2,0	3,0	2,0	4,0							

Tabelle C54.2: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange	M10	M12	M16
Injektionsankerhülse FIS H K	18x130/200	22x130/200	
Zuglast N_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C)			
Druckfestigkeit f_b	Nutzungs- kategorie		
4 N/mm ²	w/w	w/d	1,2
	d/d		1,5
6 N/mm ²	w/w	w/d	1,5
	d/d		2,0
8 N/mm ²	w/w	w/d	2,0
	d/d		2,5
10 N/mm ²	w/w	w/d	2,5
	d/d		3,0

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

Faktor für Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten

Hochlochziegel HLz, Form B, Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Anhang C 54

Hochlochziegel HLz, Form B, EN 771-1

Tabelle C55.1: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-		M8	M10	M8	M10	-		M12	M16	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-		-		M6	M8	-		-		M10	M12	-		-	
					11x85						15x85					
Injektionsankerhülse FIS H K	12x50		12x85		16x85				16x130		20x85				20x130	
Querlast V_{RK} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)																
Druckfestigkeit f_b	Nutzungs- kategorie															
4 N/mm ²	w/w	w/d	0,9	1,2	0,9	1,2	0,6	2,0	0,6							
	d/d															
6 N/mm ²	w/w	w/d	1,2	1,5	1,2	1,5	0,9	3,0	0,9							
	d/d															
8 N/mm ²	w/w	w/d	1,5	2,0	1,5	2,0	1,2	4,0	1,2							
	d/d															
10 N/mm ²	w/w	w/d	2,0	3,0	2,0	3,0	1,5	5,0	1,5							
	d/d															

Tabelle C55.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange	M10		M12	M16
Injektionsankerhülse FIS H K	18x130/200			22x130/200
Querlast V_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)				
Druckfestigkeit f_b	Nutzungs- kategorie			
4 N/mm ²	w/w	w/d	0,6	
	d/d			
6 N/mm ²	w/w	w/d	0,9	
	d/d			
8 N/mm ²	w/w	w/d	1,2	
	d/d			
10 N/mm ²	w/w	w/d	1,5	
	d/d			


Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, Form B, Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Anhang C 55

Hochlochziegel HLz, Form B, EN 771-1



Hochlochziegel HLz, Form B, EN 771-1			
Hersteller	z. B. Terreal		
Nennmaße [mm]	Länge L	Breite B	Höhe H
	500	200	315
Dichte ρ [kg/dm ³]	$\geq 0,7$		
Druckfestigkeit f_b [N/mm ²]	2 / 4 / 6 / 8		
Norm oder Anhang	EN 771-1		




Tabelle C56.1: Installationsparameter (Vorsteck-Montage mit Injektionsankerhülsen FIS HK)

Ankerstange		M6	M8	M6	M8	-		M8	M10	M8	M10	-		M12	M16	M12	M16
Innengewindeanker FIS E		-		-		M6	M8	-		-		M10	M12	-		-	
						11x85						15x85					
Injektionsankerhülse FIS H K		12x50		12x85		16x85				16x130		20x85				20x130	
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektionsanker-Hülse FIS H K																	
Max. Montage- drehmoment		T _{inst,max}	[Nm]	2													
Allgemeine Installationsparameter																	
Randabstand		c _{min}	[mm]	50						80		50				80	
Achsabstand	s _{min}	100															
	s _{cr}	500															
	s _{min} ⊥	100															
	s _{cr} ⊥	315															
Bohrverfahren																	
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer																	

Tabelle C56.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-	M8	M10	M8	M10	-	M12	M16	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	M6 11x85	M8	-	-	-	M10 15x85	M12	-	-	-
Injektionsankerhülse FIS H K	12x50	12x85	12x85	12x85	16x85	16x130	16x130	16x130	16x130	20x85	20x85	20x130	20x130	20x130
Gruppenfaktor	$\alpha_{q,N} \parallel$	[-]	1,1											
	$\alpha_{q,V} \parallel$		1,2											
	$\alpha_{q,N} \perp$		1,1											
	$\alpha_{q,V} \perp$		1,2											

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, Form B, Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 56

Hochlochziegel HLz, Form B, EN 771-1

Tabelle C57.1: Installationsparameter
(Durchsteck-Montage mit Injektionsankerhülsen FIS HK)

Ankerstange		M10	M12	M16
Injektionsankerhülse FIS H K		18x130/200		22x130/200
Ankerstangen mit Injektionsanker-Hülse FIS H K				
Max. Montage- drehmoment	$T_{\text{Inst,max}}$	[Nm]	2	
Allgemeine Installationsparameter				
Randabstand	c_{min}	[mm]	80	
Achsabstand	$s_{\text{min}} \parallel$		100	
	$s_{\text{cr}} \parallel$		500	
	$s_{\text{min}} \perp$		100	
	$s_{\text{cr}} \perp$		315	
Bohrverfahren				
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer				

Tabelle C57.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange		M10	M12	M16
Injektionsankerhülse FIS H K		18x130/200		22x130/200
Gruppenfaktor	$\alpha_{q,N} \parallel$	[-]	1,1	
	$\alpha_{q,V} \parallel$		1,2	
	$\alpha_{q,N} \perp$		1,1	
	$\alpha_{q,V} \perp$		1,2	

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, Form B, Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 57

Hochlochziegel HLz, Form B, EN 771-1

Tabelle C58.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-		M8	M10	M8	M10	-		M12	M16	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	M6	M8	-	-	-	-	M10	M12	-	-	-	-
					11x85						15x85					
Injektionsankerhülse FIS H K	12x50	12x85	12x85	12x85	16x85			16x130		20x85			20x130			
Zuglast N _{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f _b (Temperaturbereich 50/80°C)																
Druckfestigkeit f _b	Nutzungs- kategorie															
2 N/mm ²	w/w	w/d	0,5													
	d/d		0,5					0,6		0,5			0,6			
4 N/mm ²	w/w	w/d	0,9													
	d/d		0,9	1,2												
6 N/mm ²	w/w	w/d	1,5													
	d/d		1,5													
8 N/mm ²	w/w	w/d	2,0													
	d/d		2,0													

Tabelle C58.2: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange	M10		M12	M16
Injektionsankerhülse FIS H K	18x130/200			22x130/200
Zuglast N_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C)				
Druckfestigkeit f_b	Nutzungs- kategorie			
2 N/mm ²	w/w	w/d	0,5	
	d/d		0,6	
4 N/mm ²	w/w	w/d	0,9	
	d/d		1,2	
6 N/mm ²	w/w	w/d	1,5	
	d/d		1,5	
8 N/mm ²	w/w	w/d	2,0	
	d/d		2,0	

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

Faktor für Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, Form B, Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Anhang C 58

Hochlochziegel HLz, Form B, EN 771-1

Tabelle C59.1: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-	M8	M10	M8	M10	-	M12	M16	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	M6 11x85	M8	-	M10	-	M12 15x85	M16	-	M12	-
Injektionsankerhülse FIS H K	12x50	12x85	12x85	12x85	16x85	16x130	16x130	16x130	16x130	20x85	20x130	20x130	20x130	20x130
Querlast V_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)														
Druckfestigkeit f_b	Nutzungs- kategorie													
2 N/mm ²	w/w	w/d	0,3	0,6	0,3	0,6	0,6	0,6	0,9	0,75				
	d/d	d/d												
4 N/mm ²	w/w	w/d	0,75	1,2	0,75	1,2	1,2	1,2	2,0	1,5				
	d/d	d/d												
6 N/mm ²	w/w	w/d	0,9	2,0	0,9	2,0	1,5	1,5	3,0	2,0				
	d/d	d/d												
8 N/mm ²	w/w	w/d	1,5	2,5	1,5	2,5	2,0	2,0	4,0	3,0				
	d/d	d/d												

Tabelle C59.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange		M10	M12	M16
Injektionsankershülse FIS H K		18x130/200		22x130/200
Querlast V_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)				
Druckfestigkeit f_b	Nutzungs- kategorie			
2 N/mm ²	w/w	0,6		0,75
	d/d			
4 N/mm ²	w/w	1,2		1,5
	d/d			
6 N/mm ²	w/w	1,5		2,0
	d/d			
8 N/mm ²	w/w	2,0		3,0
	d/d			


Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, Form B, Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Anhang C 59

Hochlochziegel HLz, Form B, EN 771-1



Hochlochziegel HLz, Form B, EN 771-1

Hersteller	z. B. Imery		
Nennmaße [mm]	Länge L	Breite B	Höhe H
	560	200	275
Dichte ρ [kg/dm ³]	$\geq 0,7$		
Druckfestigkeit f_b [N/mm ²]	4 / 6 / 8		
Norm oder Anhang	EN 771-1		




Tabelle C60.1: Installationsparameter

Ankerstange	M8	M10	M10	M12	M12	M16	M16
Injektionsankerhülse FIS H K	16x130		18x130/200		20x130		22x130/200
Ankerstangen mit Injektionsanker-Hülse FIS H K							
Max. Montage- drehmoment	$T_{\text{Inst,max}}$	[Nm]	2				
Allgemeine Installationsparameter							
Randabstand	c_{min}		80				
Achs- abstand	$s_{\text{min}} \parallel = s_{\text{cr}} \parallel$		560				
	$s_{\text{min}} \perp = s_{\text{cr}} \perp$		275				
Bohrverfahren							
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer							

Tabelle C60.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange		M8	M10	M10	M12	M12	M16	M16
Injektionsankerhülse FIS H K		16x130		18x130/200		20x130		22x130/200
Gruppenfaktor	$\alpha_{a,N} \parallel$	[-]	2					
	$\alpha_{a,V} \parallel$							
	$\alpha_{a,N} \perp$							
	$\alpha_{a,V} \perp$							

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, Form B, Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 60

Hochlochziegel HLz; Form B, EN 771-1

Tabelle C61.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange			M8	M10	M10	M12	M12	M16	M16
Injektionsankerhülse FIS H K			16x130		18x130/200		20x130		22x130/200
Zuglast N _{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f _b (Temperaturbereich 50/80°C)									
Druckfestigkeit f _b		Nutzungs- kategorie							
4 N/mm ²	w/w	w/d	0,9				1,2		
	d/d		1,2				1,5		
6 N/mm ²	w/w	w/d	1,5				2,0		
	d/d		1,5				2,0		
8 N/mm ²	w/w	w/d	2,0				2,5		
	d/d		2,5				3,0		

Faktor für Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

Tabelle C61.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Ankerstange	M8	M10	M10	M12	M12	M16	M16
Injektionsankerhülse FIS H K	16x130		18x130/200		20x130		22x130/200
Querlast V_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)							
Druckfestigkeit f_b	Nutzungs- kategorie						
4 N/mm ²	w/w	w/d	0,9				
	d/d						
6 N/mm ²	w/w	w/d	1,5				
	d/d						
8 N/mm ²	w/w	w/d	2,0				
	d/d						

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110


fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten

Hochlochziegel HLz, Form B, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast

Anhang C 61

Hochlochziegel HLz, EN 771-1



Hochlochziegel HLz, EN 771-1			
Hersteller	z. B. Wienerberger		
Nennmaße [mm]	Länge L	Breite B	Höhe H
	255	120	118
Dichte ρ [kg/dm ³]	$\geq 1,0$		
Druckfestigkeit f_b [N/mm ²]	2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12		
Norm oder Anhang	EN 771-1		




Tabelle C62.1: Installationsparameter

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-		M8	M10	-		M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-		-		M6	M8	-		M10	M12	-	
					11x85				15x85			
Injektionsankerhülse FIS H K	12x50		12x85		16x85				20x85			
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektionsanker-Hülse FIS H K												
Max. Montage- drehmoment	$T_{\text{Inst,max}}$	[Nm]	2									
Allgemeine Installationsparameter												
Randabstand	c_{min}	[mm]	60									
Achs- abstand	$s_{\text{cr}} \parallel = s_{\text{min}} \parallel$		255									
	$s_{\text{cr}} \perp = s_{\text{min}} \perp$		120									
Bohrverfahren												
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer												

Tabelle C62.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-	M8	M10	-	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	M6	M8	-	M10	M12	-
					11x85			15x85		
Injektionsankerhülse FIS H K	12x50	12x85	12x85	12x85	16x85	16x85	16x85	20x85	20x85	20x85
Gruppenfaktor	$\alpha_{a,N} \parallel$	[-]	2							
	$\alpha_{a,V} \parallel$									
	$\alpha_{a,N} \perp$									
	$\alpha_{a,V} \perp$									

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 62

Hochlochziegel HLz, EN 771-1

Tabelle C63.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-	M8	M10	-	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	M6 11x85	M8	-	M10 15x85	M12	-
Injektionsankerhülse FIS H K	12x50	12x85	12x85	12x85	16x85	16x85	16x85	20x85	20x85	20x85
Zuglast N_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C)										
Druckfestigkeit f_b	Nutzungs- kategorie									
2 N/mm ²	w/w	w/d	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-
	d/d	d/d	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-
4 N/mm ²	w/w	w/d	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,5
	d/d	d/d	0,9	0,9	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	0,5
6 N/mm ²	w/w	w/d	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0,75
	d/d	d/d	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0,75
8 N/mm ²	w/w	w/d	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,9
	d/d	d/d	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,9
10 N/mm ²	w/w	w/d	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1,2
	d/d	d/d	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1,2
12 N/mm ²	w/w	w/d	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	1,5
	d/d	d/d	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	1,5

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

Faktor für Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten

Hochlochziegel HLz, Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Anhang C 63

Hochlochziegel HLz, EN 771-1

Tabelle C64.1: Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-		M8	M10	-		M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-		-		M6	M8	-		M10	M12	-	
					11x85				15x85			
Injektionsankershülse FIS H K	12x50		12x85		16x85				20x85			
Querlast V_{RK} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)												
Druckfestigkeit f_b	Nutzungs- kategorie											
2 N/mm ²	w/w	w/d	0,6	0,75	0,6	0,75	0,9					
	d/d											
4 N/mm ²	w/w	w/d	1,2	1,5	1,2	1,5	2,0					
	d/d											
6 N/mm ²	w/w	w/d	2,0	2,0	2,0	2,0	2,5					
	d/d											
8 N/mm ²	w/w	w/d	2,5	3,0	2,5	3,0	3,5					
	d/d											
10 N/mm ²	w/w	w/d	3,0	3,5	3,0	3,5	4,5					
	d/d											
12 N/mm ²	w/w	w/d	4,0	4,5	4,0	4,5	5,5					
	d/d											


Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Anhang C 64

Hochlochziegel HLz, EN 771-1



Hochlochziegel HLz, EN 771-1

Hersteller	z. B. Cermanica Farreny S.A.		
Nennmaße [mm]	Länge L	Breite B	Höhe H
	275	130	94
Dichte ρ [kg/dm ³]	$\geq 0,8$		
Druckfestigkeit f_b [N/mm ²]	6 / 8 / 12 / 16 / 20		
Norm oder Anhang	EN 771-1		




Tabelle C65.1: Installationsparameter

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-		M8	M10	-		M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-		-		M6	M8	-		M10	M12	-	
					11x85				15x85			
Injektionsankerhülse FIS H K	12x50		12x85		16x85				20x85			
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektionsanker-Hülse FIS H K												
Max. Montage- drehmoment	$T_{\text{inst,max}}$	[Nm]	2									
Allgemeine Installationsparameter												
Randabstand	C_{min}	[mm]	100						120			
Achs- abstand	$s_{\text{cr}} \parallel = s_{\text{min}} \parallel$		275									
	$s_{\text{cr}} \perp = s_{\text{min}} \perp$		95									
Bohrverfahren												
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer												

Tabelle C65.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange		M6	M8	M6	M8	-		M8	M10	-		M12	M16
Innengewindeanker FIS E		-		-		M6	M8	-		M10	M12	-	
						11x85				15x85			
Injektionsankerhülse FIS H K		12x50		12x85		16x85				20x85			
Gruppenfaktor	$\alpha_{q,N} \parallel$	[-]	2										
	$\alpha_{q,V} \parallel$												
	$\alpha_{q,N} \perp$												
	$\alpha_{q,V} \perp$												

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 65

Hochlochziegel HLz, EN 771-1

Tabelle C66.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-	M8	M10	-	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-	-	M6	M8	-	M10	M12	-	-	-
			11x85			15x85				
Injektionsankershülse FIS H K	12x50	12x85	16x85	20x85						
Zuglast N_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C)										
Druckfestigkeit f_b	Nutzungs- kategorie									
6 N/mm ²	w/w	w/d	0,4	0,9						
	d/d		0,4	0,9						
8 N/mm ²	w/w	w/d	0,5	1,2						
	d/d		0,6	1,2						
12 N/mm ²	w/w	w/d	0,75	1,5						
	d/d		0,9	2,0						
16 N/mm ²	w/w	w/d	0,9	2,0						
	d/d		1,2	2,5						
20 N/mm ²	w/w	w/d	1,2	3,0						
	d/d		1,5	3,0						

Faktor für Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

Tabelle C66.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-	M8	M10	-	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-	-	M6	M8	-	M10	M12	-	-	-
			11x85			15x85				
Injektionsankershülse FIS H K	12x50	12x85	16x85	20x85						
Querlast V_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)										
Druckfestigkeit f_b	Nutzungs- kategorie									
6 N/mm ²	w/w	w/d	1,2	1,2						
	d/d									
8 N/mm ²	w/w	w/d	1,5	1,5						
	d/d									
12 N/mm ²	w/w	w/d	2,0	2,5						
	d/d									
16 N/mm ²	w/w	w/d	3,0	3,0						
	d/d									
20 N/mm ²	w/w	w/d	4,0	4,0						
	d/d									

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110



fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten

Hochlochziegel HLz, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast

Anhang C 66

Hochlochziegel HLz, EN 771-1



Hochlochziegel HLz, EN 771-1

Hersteller	z. B. Perceram		
Nennmaße [mm]	Länge L	Breite B	Höhe H
	220	190	290
Dichte ρ [kg/dm ³]	$\geq 0,7$		
Druckfestigkeit f_b [N/mm ²]	6 / 8 / 10		
Norm oder Anhang	EN 771-1		

Tabelle C67.1: Installationsparameter (Vorsteck-Montage mit Injektionsankerhülsen FIS HK)

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-	M8	M10	M8	M10	-	M12	M16	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	M6 11x85	M8	-	-	-	M10 15x85	M12	-	-	-
Injektionsankerhülse FIS H K	12x50	12x85	12x85	12x85	16x85	16x130	16x130	16x130	16x130	20x85	20x85	20x130	20x130	20x130

Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektionsanker-Hülse FIS H K

Max. Montage- drehmoment	$T_{\text{Inst,max}}$ [Nm]	2
-----------------------------	----------------------------	---

Allgemeine Installationsparameter

Randabstand	c_{min}	110
Achs- abstand	$s_{\text{min}} \parallel = s_{\text{cr}} \parallel$ [mm]	220
	$s_{\text{min}} \perp = s_{\text{cr}} \perp$	290

Bohrverfahren

Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer

Tabelle C67.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-	M8	M10	M8	M10	-	M12	M16	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	M6 11x85	M8	-	-	-	M10 15x85	M12	-	-	-
Injektionsankerhülse FIS H K	12x50	12x85	12x85	12x85	16x85	16x130	16x130	16x130	16x130	20x85	20x85	20x130	20x130	20x130

Gruppenfaktor	$\alpha_{q,N} \parallel$ $\alpha_{q,V} \parallel$ $\alpha_{q,N} \perp$ $\alpha_{q,V} \perp$	[-]	2
---------------	--	-------	---

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 67

Hochlochziegel HLz, EN 771-1

Tabelle C68.1: Installationsparameter

(Durchsteck-Montage mit Injektionsankerhülsen FIS HK)

Ankerstange		M10	M12	M16
Injektionsankerhülse FIS H K		18x130/200		22x130/200
Ankerstangen mit Injektionsanker-Hülse FIS H K				
Max. Montage- drehmoment	$T_{\text{inst,max}}$ [Nm]	2		
Allgemeine Installationsparameter				
Randabstand	c_{min}		110	
Achs- abstand	$s_{\text{min}} \parallel = s_{\text{cr}} \parallel$	[mm]	220	
	$s_{\text{min}} \perp = s_{\text{cr}} \perp$		290	
Bohrverfahren				
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer				

Tabelle C68.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange		M10	M12	M16
Injektionsankerhülse FIS H K		18x130/200		22x130/200
Gruppenfaktor	$\alpha_{q,N} \parallel$	2		
	$\alpha_{q,V} \parallel$			
	$\alpha_{q,N} \perp$			
	$\alpha_{q,V} \perp$			

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten

Hochlochziegel HLz, Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 68

Hochlochziegel HLz, EN 771-1

Tabelle C69.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-	M8	M10	M8	M10	-	M12	M16	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	M6 11x85	M8	-	-	-	M10 15x85	M12	-	-	-
Injektionsankershülse FIS H K	12x50	12x85	12x85	12x85	16x85	16x85	16x130	16x130	16x130	20x85	20x85	20x130	20x130	20x130
Zuglast N_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C)														
Druckfestigkeit f_b	Nutzungs- kategorie													
6 N/mm ²	w/w	w/d	0,3	1,2	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	d/d	d/d	0,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
8 N/mm ²	w/w	w/d	0,5	1,5	1,5	2,0	1,5	2,0	1,5	2,0	1,5	2,0	1,5	2,0
	d/d	d/d	0,5	2,0	2,0	2,5	2,0	2,5	2,0	2,5	2,0	2,5	2,0	2,5
10 N/mm ²	w/w	w/d	0,6	2,0	2,0	2,5	2,0	2,5	2,0	2,5	2,0	2,5	2,0	2,5
	d/d	d/d	0,6	2,5	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5	3,0

Tabelle C69.2: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange		M10	M12	M16
Injektionsankershülse FIS H K		18x130/200		22x130/200
Zuglast N_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C)				
Druckfestigkeit f_b	Nutzungs- kategorie			
6 N/mm ²	w/w	w/d	1,5	
	d/d		1,5	
8 N/mm ²	w/w	w/d	2,0	
	d/d		2,5	
10 N/mm ²	w/w	w/d	2,5	
	d/d		3,0	

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

Faktor für Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten

Hochlochziegel HLz, Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Anhang C 69

Hochlochziegel HLz, EN 771-1

Tabelle C70.1: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-	M8	M10	M8	M10	-	M12	M16	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	M6	M8	-	-	-	M10	M12	-	-	-
					11x85					15x85				
Injektionsankerhülse FIS H K	12x50	12x85	12x85	12x85	16x85	16x130	16x130	16x130	16x130	20x85	20x85	20x130	20x130	20x130
Querlast V_{RK} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)														
Druckfestigkeit f_b	Nutzungs- kategorie													
6 N/mm ²	w/w	w/d	1,5	1,5	1,5	2,5	1,5	2,0						
	d/d	d/d												
8 N/mm ²	w/w	w/d	2,0	2,0	2,0	3,5	2,0	3,0						
	d/d	d/d												
10 N/mm ²	w/w	w/d	2,5	3,0	3,0	4,5	3,0	3,5						
	d/d	d/d												

Tabelle C70.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange	M10		M12		M16	
Injektionsankerhülse FIS H K	18x130/200				22x130/200	
Querlast V_{RK} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)						
Druckfestigkeit f_b	Nutzungs- kategorie					
	w/w	w/d	2,0			
6 N/mm ²	d/d					
	w/w	w/d	3,0			
8 N/mm ²	d/d					
	w/w	w/d	3,5			
10 N/mm ²	d/d					
	w/w	w/d				


Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Anhang C 70

Hochlochziegel HLz, EN 771-1



Hochlochziegel HLz, EN 771-1

Hersteller	z. B. Ziegelwerk Brenna		
Nennmaße [mm]	Länge L	Breite B	Höhe H
	253	300	240
Dichte ρ [kg/dm ³]	$\geq 0,8$		
Druckfestigkeit f_b [N/mm ²]	2 / 4 / 6		
Norm oder Anhang	EN 771-1		




Tabelle C71.1: Installationsparameter
(Vorsteck-Montage mit Injektionsankerhülsen FIS HK)

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-	M8	M10	M8	M10	-	M12	M16	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	M6 11x85	M8	-	-	-	M10 15x85	M12	-	-	-
Injektionsankerhülse FIS H K	12x50	12x85	12x85	12x85	16x85	16x130	16x130	16x130	16x130	20x85	20x85	20x130	20x130	20x130

Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektionsanker-Hülse FIS H K

Max. Montage- drehmoment	$T_{\text{inst,max}}$ [Nm]	2
-----------------------------	----------------------------	---

Allgemeine Installationsparameter

Randabstand	c_{min}	60
Achs- abstand	$s_{\text{min}} \parallel = s_{\text{cr}} \parallel$ [mm]	255
	$s_{\text{min}} \perp = s_{\text{cr}} \perp$	240

Bohrverfahren

Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer

Tabelle C71.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-	M8	M10	M8	M10	-	M12	M16	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	M6 11x85	M8	-	-	-	M10 15x85	M12	-	-	-
Injektionsankerhülse FIS H K	12x50	12x85	12x85	12x85	16x85	16x130	16x130	16x130	16x130	20x85	20x85	20x130	20x130	20x130

Gruppenfaktor	$\alpha_{q,N} \parallel$ $\alpha_{q,V} \parallel$ $\alpha_{q,N} \perp$ $\alpha_{q,V} \perp$	[-]	2
---------------	--	-----	---

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 71

Hochlochziegel HLz, EN 771-1

Tabelle C72.1: Installationsparameter
(Durchsteck-Montage mit Injektionsankerhülsen FIS HK)

Ankerstange		M10	M12	M16
Injektionsankerhülse FIS H K		18x130/200		22x130/200
Ankerstangen mit Injektionsanker-Hülse FIS H K				
Max. Montage- drehmoment	$T_{\text{inst,max}}$	[Nm]	2	
Allgemeine Installationsparameter				
Randabstand	c_{min}	[mm]	60	
Achs- abstand	$s_{\text{min}} \parallel = s_{\text{cr}} \parallel$		255	
	$s_{\text{min}} \perp = s_{\text{cr}} \perp$		240	
Bohrverfahren				
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer				

Tabelle C72.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange		M10	M12	M16
Injektionsankerhülse FIS H K		18x130/200		22x130/200
Gruppenfaktor	$\alpha_{q,N} \parallel$	2		
	$\alpha_{q,V} \parallel$			
	$\alpha_{q,N} \perp$			
	$\alpha_{q,V} \perp$			

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 72

Hochlochziegel HLz, EN 771-1

Tabelle C73.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-	M8	M10	M8	M10	-	M12	M16	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-	-	M6	M8	-	-	-	M10	M12	-	-	-	-	-
			11x85					15x85						
Injektionsankerhülse FIS H K	12x50	12x85	16x85	16x130	20x85	20x130								
Zuglast N_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C)														
Druckfestigkeit f_b	Nutzungs- kategorie													
2 N/mm ²	w/w	w/d	-	0,5	0,5	0,4	0,5	0,4						
	d/d		0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5						
4 N/mm ²	w/w	w/d	0,5	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9						
	d/d		0,6	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9						
6 N/mm ²	w/w	w/d	0,75	1,5	1,5	1,2	1,5	1,2						
	d/d		0,9	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5						

Tabelle C73.2: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange	M10	M12	M16
Injektionsankerhülse FIS H K	18x130/200	22x130/200	
Zuglast N_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C)			
Druckfestigkeit f_b	Nutzungs- kategorie		
2 N/mm ²	w/w	w/d	0,4
	d/d		0,5
4 N/mm ²	w/w	w/d	0,9
	d/d		0,9
6 N/mm ²	w/w	w/d	1,2
	d/d		1,5

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

Faktor für Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten

Hochlochziegel HLz, Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Anhang C 73

Hochlochziegel HLz, EN 771-1

Tabelle C74.1: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-	M8	M10	M8	M10	-	M12	M16	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	M6	M8	-	-	-	M10	M12	-	-	-
					11x85					15x85				
Injektionsankerhülse FIS H K	12x50	12x85	12x85	12x85	16x85	16x130	16x130	16x130	16x130	20x85	20x85	20x130	20x130	20x130

Querlast V_{RK} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)

Druckfestigkeit f_b	Nutzungs- kategorie	
2 N/mm ²	w/w	0,5
	d/d	0,6
4 N/mm ²	w/w	0,9
	d/d	1,2
6 N/mm ²	w/w	1,5
	d/d	1,5

Tabelle C74.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange	M10	M12	M16
Injektionsankerhülse FIS H K	18x130/200	18x130/200	22x130/200

Querlast V_{RK} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)

Druckfestigkeit f_b	Nutzungs- kategorie	
2 N/mm ²	w/w	0,5
	d/d	0,6
4 N/mm ²	w/w	0,9
	d/d	1,2
6 N/mm ²	w/w	1,5
	d/d	1,5

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110


fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten

Hochlochziegel HLz, Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Anhang C 74

Hochlochziegel HLz, Porotherm W 44, Mineralwolle gefüllt, EN 771-1



Hochlochziegel HLz, Porotherm 44, Mineralwolle gefüllt, EN 771-1

Hersteller	-		
Nennmaße [mm]	Länge L	Breite B	Höhe H
	250	440	250
Dichte ρ [kg/dm ³]	0,7		
Druckfestigkeit f_b [N/mm ²]	6 / 8 / 10		
Norm oder Anhang	EN 771-1		




Tabelle C75.1: Installationsparameter
(Vorsteck-Montage mit Injektionsankerhülsen FIS HK)

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-	M8	M10	M8	M10	-	M12	M16	M12	M16	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	M6 11x85	M8	-	-	-	M10 15x85	M12	-	-	-	-	-
Injektionsankerhülse FIS H K	12x50	12x85	12x85	12x85	16x85	16x130	16x130	16x130	16x130	20x85	20x85	20x130	20x130	20x200	20x200	20x200

Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektionsanker-Hülse FIS H K

Max. Montage- drehmoment	$T_{\text{inst,max}}$ [Nm]	2	5	2	5	6
-----------------------------	----------------------------	---	---	---	---	---

Allgemeine Installationsparameter

Randabstand	c_{min}	60
Achs- abstand	s_{min} II	80
	s_{cr} II [mm]	250
	s_{min} $\perp$	80
	s_{cr} $\perp$	250

Bohrverfahren

Drehbohren mit Hartmetallbohrer

Tabelle C75.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-	M8	M10	M8	M10	-	M12	M16	M12	M16	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	M6 11x85	M8	-	-	-	M10 15x85	M12	-	-	-	-	-
Injektionsankerhülse FIS H K	12x50	12x85	12x85	12x85	16x85	16x130	16x130	16x130	16x130	20x85	20x85	20x130	20x130	20x200	20x200	20x200

Gruppenfaktor	$\alpha_{q,N}$ II	1,3
	$\alpha_{q,V}$ II	1,3
	$\alpha_{q,N}$ $\perp$	0,8
	$\alpha_{q,V}$ $\perp$	1,3

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten

Hochlochziegel HLz, Porotherm W 44, Mineralwolle gefüllt;
Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 75

Hochlochziegel HLz, Porothersm W 44, Mineralwolle gefüllt, EN 771-1

Tabelle C76.1: Installationsparameter
(Durchsteck-Montage mit Injektionsankerhülsen FIS HK)

Ankerstange		M10	M12	M16
Injektionsankerhülse FIS H K		18x130/200		22x130/200
Ankerstangen mit Injektionsanker-Hülse FIS H K				
Max. Montage- drehmoment	$T_{\text{inst,max}}$	[Nm]	5	6
Allgemeine Installationsparameter				
Randabstand	c_{min}	[mm]	60	
Achs- abstand	$s_{\text{min}} \parallel$		80	
	$s_{\text{cr}} \parallel$		250	
	$s_{\text{min}} \perp$		80	
	$s_{\text{cr}} \perp$		250	
Bohrverfahren				
Drehbohren mit Hartmetallbohrer				

Tabelle C76.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange		M10	M12	M16
Injektionsankerhülse FIS H K		18x130/200		22x130/200
Gruppenfaktor	$\alpha_{q,N} \parallel$	[-]	1,3	
	$\alpha_{q,V} \parallel$		1,3	
	$\alpha_{q,N} \perp$		0,8	
	$\alpha_{q,V} \perp$		1,3	

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, Porothersm W 44, Mineralwolle gefüllt;
Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 76

Hochlochziegel HLz, Porotherm W 44, Mineralwolle gefüllt, EN 771-1

Tabelle C77.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-	M8	M10	M8	M10	-	M12	M16	M12	M16	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	M6 11x85	-	-	-	-	M10 15x85	-	-	-	-	-	-
Injektionsankerhülse FIS H K	12x50	12x85	12x85	12x85	16x85	16x130	16x130	16x130	16x130	20x85	20x85	20x130	20x130	20x200	20x200	20x200
Zuglast N_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C)																
Druckfestigkeit f_b	Nutzungs- kategorie															
6 N/mm ²	w/w	w/d	0,75	1,5	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	d/d	d/d	0,9	1,5	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
8 N/mm ²	w/w	w/d	0,9	1,5	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	d/d	d/d	0,9	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
10 N/mm ²	w/w	w/d	0,9	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	d/d	d/d	1,2	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Tabelle C77.2: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange	M10	M12	M16
Injektionsankerhülse FIS H K	18x130/200	18x130/200	22x130/200
Zuglast N_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C)			
Druckfestigkeit f_b	Nutzungs- kategorie		
6 N/mm ²	w/w	w/d	1,5
	d/d	d/d	1,5
8 N/mm ²	w/w	w/d	1,5
	d/d	d/d	2,0
10 N/mm ²	w/w	w/d	2,0
	d/d	d/d	2,0

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

Faktor für Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, Porotherm W 44, Mineralwolle gefüllt,
Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Anhang C 77

Hochlochziegel HLz, Porothersm W 44, Mineralwolle gefüllt, EN 771-1

Tabelle C78.1: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-	M8	M10	M8	M10	-	M12	M16	M12	M16	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	M6 M8 11x85	-	-	-	-	M10 M12 15x85	-	-	-	-	-	-
Injektionsankerhülse FIS H K	12x50	12x85	12x85	12x85	16x85	16x130	16x130	16x130	16x130	20x85	20x85	20x130	20x130	20x130	20x200	20x200

Querlast V_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)

Druckfestigkeit f_b	Nutzungs- kategorie								
6 N/mm ²	w/w	w/d	0,9	1,2	0,9	1,2	1,2		
	d/d								
8 N/mm ²	w/w	w/d	0,9	1,5	0,9	1,5	1,2		
	d/d								
10 N/mm ²	w/w	w/d	1,2	1,5	1,2	1,5	1,5		
	d/d								

Tabelle C78.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange	M10	M12	M16
Injektionsankerhülse FIS H K	18x130/200	18x130/200	22x130/200

Querlast V_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)

Druckfestigkeit f_b	Nutzungs- kategorie					
6 N/mm ²	w/w	w/d	1,2		1,2	
	d/d					
8 N/mm ²	w/w	w/d	1,5		1,5	
	d/d					
10 N/mm ²	w/w	w/d	1,5		1,5	
	d/d					

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110


fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten

Hochlochziegel HLz, Porothersm W 44, Mineralwolle gefüllt;
Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Anhang C 78

Hochlochziegel HLz, EN 771-1



Hochlochziegel HLz, EN 771-1

Hersteller	z. B. Wienerberger.		
Nennmaße [mm]	Länge L	Breite B	Höhe H
	230	108	55
Dichte ρ [kg/dm ³]	$\geq 1,4$		
Druckfestigkeit f_b [N/mm ²]	2 / 4 / 6 / 8		
Norm oder Anhang	EN 771-1		




Tabelle C79.1: Installationsparameter

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-	M8	M10	-	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	M6	M8	-	M10	M12	-
					11x85			15x85		
Injektionsankerhülse FIS H K	12x50	12x85	12x85	12x85	16x85	16x85	16x85	20x85	20x85	20x85

Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektionsanker-Hülse FIS H K

Max. Montage- drehmoment	$T_{\text{inst,max}}$	[Nm]	2
-----------------------------	-----------------------	------	---

Allgemeine Installationsparameter

Randabstand	c_{min}		60
Achsenabstand	$s_{\text{min II}}$		80
	$s_{\text{cr II}}$	[mm]	230
	$s_{\text{min } \perp}$		60
	$s_{\text{cr } \perp}$		60

Bohrverfahren

Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer

Tabelle C79.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-	M8	M10	-	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	M6	M8	-	M10	M12	-
					11x85			15x85		
Injektionsankerhülse FIS H K	12x50	12x85	12x85	12x85	16x85	16x85	16x85	20x85	20x85	20x85

Gruppenfaktor	$\alpha_{q,N II}$	[-]	2
	$\alpha_{q,V II}$		
	$\alpha_{q,N \perp}$		
	$\alpha_{q,V \perp}$		

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Hochlochziegel HLz, Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 79

Hochlochziegel HLz, EN 771-1

Tabelle C80.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast¹⁾

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-	M8	M10	-	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-	-	M6	M8	-	M10	M12	-	-	-
			11x85			15x85				
Injektionsankerhülse FIS H K	12x50	12x85	16x85	20x85						
Zuglast N_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C)										
Druckfestigkeit f_b	Nutzungs- kategorie									
2 N/mm ²	w/w	w/d	0,3	0,9	0,75	0,5				
	d/d		0,3	0,9	0,9	0,6				
4 N/mm ²	w/w	w/d	0,6	1,5	1,5	0,9				
	d/d		0,75	2,0	1,5	1,2				
6 N/mm ²	w/w	w/d	0,9	2,5	2,5	1,5				
	d/d		0,9	3,0	2,5	1,5				
8 N/mm ²	w/w	w/d	1,2	3,5	3,0	2,0				
	d/d		1,5	4,0	3,5	2,5				

¹⁾ Bei Befestigungen in lochfreien Bereichen der Steine und der Nutzungskategorie w/w sind die Werte mit dem Faktor 0,64 zu multiplizieren.

Faktor für Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

Tabelle C80.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-	M8	M10	-	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-	-	M6	M8	-	M10	M12	-	-	-
			11x85			15x85				
Injektionsankerhülse FIS H K	12x50	12x85	16x85	20x85						
Querlast V_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)										
Druckfestigkeit f_b	Nutzungs- kategorie									
2 N/mm ²	w/w	w/d	0,6	0,4						
	d/d									
4 N/mm ²	w/w	w/d	1,2	0,9						
	d/d									
6 N/mm ²	w/w	w/d	1,5	1,2						
	d/d									
8 N/mm ²	w/w	w/d	2,5	1,5						
	d/d									

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110


fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten

Hochlochziegel HLz, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast

Anhang C 80

Langlochziegel LLz, EN 771-1



Langlochziegel LLz, EN 771-1

Hersteller	-		
Nennmaße [mm]	Länge L	Breite B	Höhe H
	250	78	248
Dichte ρ [kg/dm ³]	$\geq 0,7$		
Druckfestigkeit f_b [N/mm ²]	2 / 4 / 6		
Norm oder Anhang	EN 771-1		




Tabelle C81.1: Installationsparameter

Ankerstange		M6	M8
Injektionsankerhülse FIS H K		12x50	
Ankerstangen mit Injektionsanker-Hülse FIS H K			
Max. Montage- drehmoment	$T_{\text{inst,max}}$ [Nm]	2	
Allgemeine Installationsparameter			
Randabstand	c_{min}	[mm]	100
Achs- abstand	$s_{\text{min}} \parallel$		75
	$s_{\text{cr}} \parallel$		250
	$s_{\text{min}} \perp = s_{\text{cr}} \perp$		250
Bohrverfahren			
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer			

Tabelle C81.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange	M6		M8
Injektionsankershülse FIS H K	12x50		
Gruppenfaktor	$\alpha_{q,N} \parallel$	[-]	1,6
	$\alpha_{q,V} \parallel$		1,1
	$\alpha_{q,N} \perp$		2,0
	$\alpha_{q,V} \perp$		

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Langlochziegel LLz, Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 81

Langlochziegel LLz, EN 771-1

Tabelle C82.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange		M6		M8	
Injektionsankerhülse FIS H K		12x50			
Zuglast N_{RK} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C)					
Druckfestigkeit f_b	Nutzungs- kategorie				
	w/w	w/d			
2 N/mm ²	w/w	w/d	0,5		
	d/d		0,6		
4 N/mm ²	w/w	w/d	0,9		
	d/d		1,2		
6 N/mm ²	w/w	w/d	1,5		
	d/d		1,5		

Faktor für Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

Tabelle C82.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Ankerstange		M6		M8	
Injektionsankerhülse FIS H K		12x50			
Querlast V_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)					
Druckfestigkeit f_b	Nutzungs- kategorie				
	w/w	w/d			
2 N/mm ²	d/d		0,5		
4 N/mm ²	d/d		0,9		
6 N/mm ²	d/d		1,5		

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten

Langlochziegel LLz, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast

Anhang C 82

Langlochziegel LLz, EN 771-1



Langlochziegel LLz, EN 771-1

Hersteller	z. B. Cermanica Farreny S.A.		
Nennmaße [mm]	Länge L	Breite B	Höhe H
	275	88	128
Dichte ρ [kg/dm ³]	$\geq 0,8$		
Druckfestigkeit f_b [N/mm ²]	2		
Norm oder Anhang	EN 771-1		




Tabelle C83.1: Installationsparameter

Ankerstange		M6	M8
Injektionsankerhülse FIS H K		12x50	
Ankerstangen mit Injektionsanker-Hülse FIS H K			
Max. Montage- drehmoment	T _{inst,max} [Nm]	2	
Allgemeine Installationsparameter			
Randabstand	c _{min}	60	
Achsabstand	s _{min}	75	
	s _{cr} [mm]	275	
	s _{min} ⊥	75	
	s _{cr} ⊥	130	
Bohrverfahren			
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer			

Tabelle C83.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange		M6	M8
Injektionsankerhülse FIS H K		12x50	
Gruppenfaktor	$\alpha_{q,N} \parallel$	1,3	
	$\alpha_{q,V} \parallel$	1,5	
	$\alpha_{q,N} \perp$	1,3	
	$\alpha_{q,V} \perp$	1,5	

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Langlochziegel LLz, Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 83

Langlochziegel LLz, EN 771-1

Tabelle C84.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange		M6		M8	
Injektionsankerhülse FIS H K		12x50			
Zuglast N_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C)					
Druckfestigkeit f_b	Nutzungs- kategorie				
2 N/mm ²	w/w	w/d	1,5		
	d/d				

Faktor für Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

Tabelle C84.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Ankerstange		M6		M8	
Injektionsankerhülse FIS H K		12x50			
Querlast V_{RK} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)					
Druckfestigkeit f_b	Nutzungs- kategorie				
2 N/mm ²	w/w	w/d	1,2		
	d/d				

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110


fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten

Langlochziegel LLz, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast

Anhang C 84

Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, EN 771-3



Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, EN 771-3			
Hersteller	-		
Nennmaße [mm]	Länge L	Breite B	Höhe H
	362	240	240
Dichte ρ [kg/dm ³]	$\geq 1,0$		
Druckfestigkeit f_b [N/mm ²]	2 / 4		
Norm oder Anhang	EN 771-3		




Tabelle C85.1: Installationsparameter
(Vorsteck-Montage mit Injektionsankerhülsen FIS HK)

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-	M8	M10	M8	M10	-	M12	M16	M12	M16	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	M6 11x85	M8	-	-	-	M10 15x85	M12	-	-	-	-	-
Injektionsankerhülse FIS H K	12x50	12x85	12x85	12x85	16x85	16x130	16x130	16x130	16x130	20x85	20x85	20x130	20x130	20x200	20x200	20x200

Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektionsanker-Hülse FIS H K

Max. Montage- drehmoment	$T_{\text{inst,max}}$ [Nm]	2
-----------------------------	----------------------------	---

Allgemeine Installationsparameter

Randabstand	c_{min}	60
Achs- abstand	$s_{\text{min}} \parallel$	100
	$s_{\text{cr}} \parallel$	362
	$s_{\text{min}} \perp = s_{\text{cr}} \perp$	240

Bohrverfahren

Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer

Tabelle C85.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-	M8	M10	M8	M10	-	M12	M16	M12	M16	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	M6 11x85	M8	-	-	-	M10 15x85	M12	-	-	-	-	-
Injektionsankerhülse FIS H K	12x50	12x85	12x85	12x85	16x85	16x130	16x130	16x130	16x130	20x85	20x85	20x130	20x130	20x200	20x200	20x200

Gruppenfaktor	$\alpha_{q,N} \parallel$	[-]	1,2
	$\alpha_{q,V} \parallel$		1,1
	$\alpha_{q,N} \perp$		2,0
	$\alpha_{q,V} \perp$		2,0

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten

Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 85

Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, EN 771-3

Tabelle C86.1: Installationsparameter
(Durchsteck-Montage mit Injektionsankerhülsen FIS HK)

Ankerstange		M10	M12	M16
Injektionsankerhülse FIS H K		18x130/200		22x130/200
Ankerstangen mit Injektionsanker-Hülse FIS H K				
Max. Montage- drehmoment	$T_{\text{inst,max}}$	[Nm]	2	
Allgemeine Installationsparameter				
Randabstand	c_{min}	[mm]	60	
Achs- abstand	s_{min} II		100	
	s_{cr} II		362	
	$s_{\text{min}} \perp = s_{\text{cr}} \perp$		240	
Bohrverfahren				
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer				

Tabelle C86.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange		M10	M12	M16
Injektionsankerhülse FIS H K		18x130/200		22x130/200
Gruppenfaktor	$\alpha_{q,N}$ II	1,2		
	$\alpha_{q,V}$ II	1,1		
	$\alpha_{q,N} \perp$	2,0		
	$\alpha_{q,V} \perp$			

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten

Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 86

Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, EN 771-3

Tabelle C87.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-	M8	M10	M8	M10	-	M12	M16	M12	M16	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	M6 11x85	-	-	-	-	M10 15x85	-	-	-	-	-	-
Injektionsankerhülse FIS H K	12x50	12x85	12x85	12x85	16x85	16x130	16x130	16x130	16x130	20x85	20x85	20x130	20x130	20x130	20x200	20x200
Zuglast N_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C)																
Druckfestigkeit f_b	Nutzungs- kategorie															
2 N/mm ²	w/w	w/d	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	2,5
	d/d	d/d	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	2,5
4 N/mm ²	w/w	w/d	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	5,0
	d/d	d/d	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	5,5

Tabelle C87.2: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange		M10	M12	M16
Injektionsankerhülse FIS H K		18x130/200		22x130/200
Zuglast N _{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f _b (Temperaturbereich 50/80°C)				
Druckfestigkeit f _b	Nutzungs- kategorie			
2 N/mm ²	w/w	w/d	1,5	
	d/d		1,5	
4 N/mm ²	w/w	w/d	3,0	
	d/d		3,0	

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

Faktor für Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten

Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Anhang C 87

Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, EN 771-3

Tabelle C88.1: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-	M8	M10	M8	M10	-	M12	M16	M12	M16	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	M6 11x85	-	-	-	-	M10 15x85	-	-	-	-	-	-
Injektionsankerhülse FIS HK	12x50	12x85	12x85	12x85	16x85	16x130	16x130	16x130	16x130	20x85	20x85	20x130	20x130	20x130	20x200	20x200

Querlast V_{RK} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)

Druckfestigkeit f_b	Nutzungs- kategorie	
2 N/mm ²	w/w d/d	0,9
4 N/mm ²	w/w d/d	2,0

Tabelle C88.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange	M10	M12	M16
Injektionsankerhülse FIS H K	18x130/200	18x130/200	22x130/200

Querlast V_{RK} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)

Druckfestigkeit f_b	Nutzungs- kategorie	
2 N/mm ²	w/w d/d	0,9
4 N/mm ²	w/w d/d	2,0

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110


fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten

Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Anhang C 88

Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, EN 771-3



Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, EN 771-3			
Hersteller	z. B. Sepa		
Nennmaße [mm]	Länge L	Breite B	Höhe H
	500	200	200
Dichte ρ [kg/dm ³]	$\geq 1,0$		
Druckfestigkeit f_b [N/mm ²]	2 / 4 / 6		
Norm oder Anhang	EN 771-1		




Tabelle C89.1: Installationsparameter

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-	M8	M10	M8	M10	M10	M12	-	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	M6	M8	-	-	-	-	-	M10	M12	-
					11x85							15x85		
Injektionsankershülse FIS H K	12x50	12x85	12x85	16x85	16x130	18x130/200	20x85							
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektionsanker-Hülse FIS H K														
Max. Montage- drehmoment	$T_{inst,max}$	[Nm]	1	2										
Allgemeine Installationsparameter														
Randabstand	C_{min}	[mm]	100											
Achs- abstand	$s_{min} \parallel = s_{cr} \parallel$	[mm]	500											
	$s_{min} \perp = s_{cr} \perp$	[mm]	200											
Bohrverfahren														
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer														

Tabelle C89.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-	M8	M10	M8	M10	M10	M12	-	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	M6	M8	-	-	-	-	-	M10	M12	-
					11x85							15x85		
Injektionsankershülse FIS H K	12x50	12x85	12x85	16x85	16x130	18x130/200	20x85							
Gruppenfaktor	$\alpha_{q,N} \parallel$	$\alpha_{q,V} \parallel$	$\alpha_{q,N} \perp$	$\alpha_{q,V} \perp$	2									
					[-]									

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten

Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 89

Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, EN 771-3

Tabelle C90.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-	M8	M10	M8	M10	M10	M12	-	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	M6 M8 11x85	-	-	-	-	-	-	M10 M12 15x85	-	-
Injektionsankerhülse FIS H K	12x50	12x85	12x85	16x85	16x130	18x130/200	20x85							

Zuglast N_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C)

Druckfestigkeit f_b	Nutzungs- kategorie	
2 N/mm ²	w/w	0,4
	d/d	0,5
4 N/mm ²	w/w	0,9
	d/d	0,9
6 N/mm ²	w/w	1,2
	d/d	1,5

Faktor für Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

Tabelle C90.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-	M8	M10	M8	M10	M10	M12	-	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	M6 M8 11x85	-	-	-	-	-	-	M10 M12 15x85	-	-
Injektionsankerhülse FIS H K	12x50	12x85	12x85	16x85	16x130	18x130/200	20x85							

Querlast V_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)

Druckfestigkeit f_b	Nutzungs- kategorie	
2 N/mm ²	w/w	0,9
	d/d	0,9
4 N/mm ²	w/w	1,5
	d/d	1,5
6 N/mm ²	w/w	2,5
	d/d	2,5

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110


fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten

Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast

Anhang C 90

Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, EN 771-3



Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, EN 771-3			
Hersteller	z. B. Roadstone wood		
Nennmaße [mm]	Länge L	Breite B	Höhe H
	440	215	215
Dichte ρ [kg/dm ³]	$\geq 1,2$		
Druckfestigkeit f_b [N/mm ²]	4 / 6 / 8 / 10		
Norm oder Anhang	EN 771-3		




Tabelle C91.1: Installationsparameter
(Vorsteck-Montage mit Injektionsankerhülsen FIS HK)

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-	M8	M10	M8	M10	-	M12	M16	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	M6 11x85	M8	-	-	-	M10 15x85	M12	-	-	-
Injektionsankerhülse FIS H K	12x50	12x85	12x85	12x85	16x85	16x130	16x130	16x130	16x130	20x85	20x85	20x130	20x130	20x130

Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektionsanker-Hülse FIS H K

Max. Montage- drehmoment	$T_{inst,max}$ [Nm]	2
-----------------------------	---------------------	---

Allgemeine Installationsparameter

Randabstand	c_{min}	110
Achsabstand	$s_{min} \parallel$	100
	$s_{cr} \parallel$ [mm]	440
	$s_{min} \perp$	100
	$s_{cr} \perp$	215

Bohrverfahren

Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer

Tabelle C91.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-	M8	M10	M8	M10	-	M12	M16	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	M6 11x85	M8	-	-	-	M10 15x85	M12	-	-	-
Injektionsankerhülse FIS H K	12x50	12x85	12x85	12x85	16x85	16x130	16x130	16x130	16x130	20x85	20x85	20x130	20x130	20x130

Gruppenfaktor	$\alpha_{q,N} \parallel$	[-]	1,4
	$\alpha_{q,V} \parallel$		2,0
	$\alpha_{q,N} \perp$		1,4
	$\alpha_{q,V} \perp$		1,2

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten

Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 91

Hohlblockstein aus Leichtbeton Hbl, EN 771-3

Tabelle C92.1: Installationsparameter
(Durchsteck-Montage mit Injektionsankerhülsen FIS HK)

Ankerstange		M10	M12	M16
Injektionsankerhülse FIS H K		18x130/200		22x130/200
Ankerstangen mit Injektionsanker-Hülse FIS H K				
Max. Montage- drehmoment	$T_{inst,max}$	[Nm]	2	
Allgemeine Installationsparameter				
Randabstand	c_{min}	[mm]	110	
Achs- abstand	$s_{min} \parallel$		100	
	$s_{cr} \parallel$		440	
	$s_{min} \perp$		100	
	$s_{cr} \perp$		215	
Bohrverfahren				
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer				

Tabelle C92.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange		M10	M12	M16
Injektionsankerhülse FIS H K		18x130/200		22x130/200
Gruppenfaktor	$\alpha_{q,N} \parallel$	1,4		
	$\alpha_{q,V} \parallel$	2,0		
	$\alpha_{q,N} \perp$	1,4		
	$\alpha_{q,V} \perp$	1,2		

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Hohlblock aus Leichtbeton, Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 92

Hohlblock aus Leichtbeton, EN 771-3

Tabelle C93.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-	M8	M10	M8	M10	-	M12	M16	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	M6 11x85	M8	-	-	-	M10 15x85	M12	-	-	-
Injektionsankerröhre FIS H K	12x50	12x85	12x85	12x85	16x85	16x130	16x130	16x130	16x130	20x85	20x85	20x130	20x130	20x130
Zuglast N_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C)														
Druckfestigkeit f_b	Nutzungs- kategorie													
4 N/mm ²	w/w	w/d	0,9		1,2		2,0		2,0					
	d/d		1,2		1,5		2,0		2,0					
6 N/mm ²	w/w	w/d	1,5		2,0		3,0		3,0					
	d/d		1,5		2,0		3,0		3,0					
8 N/mm ²	w/w	w/d	2,0		2,5		3,5		3,5					
	d/d		2,0		3,0		4,0		4,0					
10 N/mm ²	w/w	w/d	2,5		3,0		4,5		4,5					
	d/d		3,0		3,5		5,0		5,0					

Tabelle C93.2: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange		M10	M12	M16
Injektionsankershülse FIS H K		18x130/200		22x130/200
Zuglast N _{RK} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f _b (Temperaturbereich 50/80°C)				
Druckfestigkeit f _b	Nutzungs- kategorie			
4 N/mm ²	w/w	w/d	1,2	2,0
	d/d		1,5	2,0
6 N/mm ²	w/w	w/d	2,0	3,0
	d/d		2,0	3,0
8 N/mm ²	w/w	w/d	2,5	3,5
	d/d		3,0	4,0
10 N/mm ²	w/w	w/d	3,0	4,5
	d/d		3,5	5,0

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

Faktor für Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten

Hohlblock aus Leichtbeton, Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Anhang C 93

Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, EN 771-3

Tabelle C94.1: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-	M8	M10	M8	M10	-	M12	M16	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	M6 11x85	M8	-	-	-	M10 15x85	M12	-	-	-
Injektionsankershülse FIS H K	12x50	12x85	12x85	12x85	16x85	16x85	16x130	16x130	16x130	20x85	20x85	20x130	20x130	20x130
Querlast V_{RK} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)														
Druckfestigkeit f_b	Nutzungs- kategorie													
4 N/mm²	w/w	w/d	0,75	1,2	0,75	1,2	0,75	1,2						
	d/d													
6 N/mm²	w/w	w/d	1,2	2,0	1,2	2,0	1,2	2,0						
	d/d													
8 N/mm²	w/w	w/d	1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5						
	d/d													
10 N/mm²	w/w	w/d	2,0	3,0	2,0	3,0	2,0	3,0						
	d/d													

Tabelle C94.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange	M10		M12		M16	
Injektionsankershülse FIS H K	18x130/200				22x130/200	
Querlast V_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)						
Druckfestigkeit f_b	Nutzungs- kategorie					
	w/w	w/d	1,2			
4 N/mm ²	d/d					
	w/w	w/d	2,0			
6 N/mm ²	d/d					
	w/w	w/d	2,5			
8 N/mm ²	d/d					
	w/w	w/d	3,0			
10 N/mm ²	d/d					

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110


fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten

Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Anhang C 94

Vollblock aus Leichtbeton Vbl, EN 771-3



Vollblock aus Leichtbeton Vbl, EN 771-3

Hersteller	z. B. Sepa		
Nennmaße [mm]	Länge L	Breite B	Höhe H
	≥ 372	≥ 300	≥ 254
Dichte ρ [kg/dm ³]	≥ 0,6		
Druckfestigkeit f_b [N/mm ²]	2		
Norm oder Anhang	EN 771-3		




Tabelle C95.1: Installationsparameter

Ankerstange	M8	M10	M10	M12	M12	M16	M16	M12	M16
Injektionsankerhülse FIS H K	16x130		18x130/200		20x130		22x130/200		20x200
Ankerstangen mit Injektionsanker-Hülse FIS H K									
Max. Montage- drehmoment	$T_{\text{Inst,max}}$	[Nm]	4						
Allgemeine Installationsparameter									
Randabstand	c_{min}	[mm]	130						
Achs- abstand	$s_{\text{min}} \parallel = s_{\text{cr}} \parallel$		370						
	$s_{\text{min}} \perp = s_{\text{cr}} \perp$		250						
Bohrverfahren									
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer									

Tabelle C95.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange		M8	M10	M10	M12	M12	M16	M16	M12	M16
Injektionsankerhülse FIS H K		16x130		18x130/200		20x130		22x130/200		20x200
Gruppenfaktor	$\alpha_{q,N} \parallel$	[-]	2							
	$\alpha_{q,V} \parallel$									
	$\alpha_{q,N} \perp$									
	$\alpha_{q,V} \perp$									

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten

Vollblock aus Leichtbeton Vbl, Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 95

Vollblock aus Leichtbeton Vbl, EN 771-3

Tabelle C96.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange		M8	M10	M10	M12	M12	M16	M16	M12	M16
Injektionsankerhülse FIS H K		16x130		18x130/200		20x130		22x130/200		20x200
Zuglast N _{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f _b (Temperaturbereich 50/80°C)										
Druckfestigkeit f _b	Nutzungs- kategorie									
	2 N/mm ²	w/w	w/d	2,0			2,5			3,0
		d/d		2,0			3,0			4,0

Faktor für Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

Tabelle C96.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Ankerstange	M8	M10	M10	M12	M12	M16	M16	M12	M16
Injektionsankerhülse FIS H K	16x130		18x130/200		20x130		22x130/200		20x200
Querlast V_{RK} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)									
Druckfestigkeit f_b	Nutzungs- kategorie								
2 N/mm ²	w/w	w/d	4,5				6,5		
	d/d								

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110


fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten

Vollblock aus Leichtbeton Vbl, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast

Anhang C 96

Vollblock aus Leichtbeton Vbl, EN 771-3



Vollblock aus Leichtbeton Vbl, EN 771-3			
Hersteller	KLB		
Nennmaße [mm]	Länge L	Breite B	Höhe H
	≥ 250	≥ 240	≥ 239
Dichte ρ [kg/dm ³]	≥ 1,6		
Druckfestigkeit f_b [N/mm ²]	4 / 6 / 8		
Norm oder Anhang	EN 771-3		




Tabelle C97.1: Installationsparameter
(Vorsteck-Montage mit Injektionsankerhülsen FIS HK)

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-	M8	M10	M8	M10	-	M12	M16	M12	M16	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	M6 11x85	M8	-	-	-	M10 15x85	M12	-	-	-	-	-
Injektionsankerhülse FIS H K	12x50	12x85	12x85	12x85	16x85	16x130	16x130	16x130	16x130	20x85	20x85	20x130	20x130	20x200	20x200	20x200

Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektionsanker-Hülse FIS H K

Max. Montage- drehmoment	$T_{inst,max}$	[Nm]	4
-----------------------------	----------------	------	---

Allgemeine Installationsparameter

Randabstand	c_{min}	130
Achs- abstand	$s_{min} \parallel = s_{cr} \parallel$ [mm]	250
	$s_{min} \perp = s_{cr} \perp$	250

Bohrverfahren

Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer

Tabelle C97.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-	M8	M10	M8	M10	-	M12	M16	M12	M16	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	M6 11x85	M8	-	-	-	M10 15x85	M12	-	-	-	-	-
Injektionsankerhülse FIS H K	12x50	12x85	12x85	12x85	16x85	16x130	16x130	16x130	16x130	20x85	20x85	20x130	20x130	20x200	20x200	20x200

Gruppenfaktor	$\alpha_{q,N} \parallel$ $\alpha_{q,V} \parallel$ $\alpha_{q,N} \perp$ $\alpha_{q,V} \perp$	[-]	2,0
---------------	--	-----	-----

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten

Vollblock aus Leichtbeton Vbl, Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 97

Vollblock aus Leichtbeton Vbl, EN 771-3

Tabelle C98.1: Installationsparameter
(Durchsteck-Montage mit Injektionsankerhülsen FIS HK)

Ankerstange		M10	M12	M16
Injektionsankerhülse FIS H K		18x130/200		22x130/200
Ankerstangen mit Injektionsanker-Hülse FIS H K				
Max. Montage- drehmoment	$T_{\text{inst,max}}$ [Nm]	2		
Allgemeine Installationsparameter				
Randabstand	c_{min}	[mm]	130	
Achs- abstand	$s_{\text{min}} \parallel = s_{\text{cr}} \parallel$		250	
	$s_{\text{min}} \perp = s_{\text{cr}} \perp$		250	
Bohrverfahren				
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer				

Tabelle C98.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange		M10	M12	M16
Injektionsankerhülse FIS H K		18x130/200		22x130/200
Gruppenfaktor	$\alpha_{q,N} \parallel$	2,0		
	$\alpha_{q,V} \parallel$			
	$\alpha_{q,N} \perp$			
	$\alpha_{q,V} \perp$			

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten

Vollblock aus Leichtbeton Vbl, Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 98

Vollblock aus Leichtbeton Vbl, EN 771-3

Tabelle C99.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-	M8	M10	M8	M10	-	M12	M16	M12	M16	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	M6 11x85	-	-	-	-	M10 15x85	-	-	-	-	-	-
Injektionsankershülse FIS H K	12x50	12x85	12x85	12x85	16x85	16x130	16x130	16x130	16x130	20x85	20x85	20x130	20x130	20x200	20x200	20x200
Zuglast N_{RK} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C)																
Druckfestigkeit f_b	Nutzungs- kategorie															
4 N/mm ²	w/w	w/d	1,2	2,0	2,5					3,0						
	d/d		2,0	3,5	4,0					5,0						
6 N/mm ²	w/w	w/d	1,5	3,0	4,0					5,0						
	d/d		3,0	5,0	6,5					7,5						
8 N/mm ²	w/w	w/d	2,0	4,0	5,0					6,5						
	d/d		4,0	7,0	8,5					9,0						

Tabelle C99.2: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange		M10	M12	M16
Injektionsankershülse FIS H K		18x130/200		22x130/200
Zuglast N_{RK} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C)				
Druckfestigkeit f_b	Nutzungs- kategorie			
4 N/mm ²	w/w	w/d	2,5	3,0
	d/d		4,0	5,0
6 N/mm ²	w/w	w/d	4,0	5,0
	d/d		6,5	7,5
8 N/mm ²	w/w	w/d	5,0	6,5
	d/d		8,5	9,0

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

Faktor für Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten

Vollblock aus Leichtbeton Vbl, Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Anhang C 99

Vollblock aus Leichtbeton Vbl, EN 771-3

Tabelle C100.1: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange	M6	M8	M6	M8	-	M8	M10	M8	M10	-	M12	M16	M12	M16	M12	M16
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	M6 11x85	-	-	-	-	M10 15x85	-	-	-	-	-	-
Injektionsankerhülse FIS H K	12x50	12x85	12x85	12x85	16x85	16x130	16x130	16x130	16x130	20x85	20x85	20x130	20x130	20x200	20x200	20x200

Querlast V_{RK} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)

Druckfestigkeit f_b	Nutzungs- kategorie															
4 N/mm ²	w/w	2,0	3,0	2,0	3,0	2,0	3,5	4,5								
	d/d	2,0	3,0	2,0	3,0	2,0	3,5	4,5								
6 N/mm ²	w/w	3,0	4,5	3,0	4,5	3,0	5,5	6,5								
	d/d	3,0	4,5	3,0	4,5	3,0	5,5	6,5								
8 N/mm ²	w/w	4,0	6,0	4,0	6,0	4,0	7,0	8,5								
	d/d	4,0	6,0	4,0	6,0	4,0	7,0	8,5								

Tabelle C100.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange	M10	M12	M16
Injektionsankerhülse FIS H K	18x130/200	18x130/200	22x130/200

Querlast V_{RK} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)

Druckfestigkeit f_b	Nutzungs- kategorie															
4 N/mm ²	w/w	3,5	4,5													
	d/d	3,5	4,5													
6 N/mm ²	w/w	5,5	6,5													
	d/d	5,5	6,5													
8 N/mm ²	w/w	7,0	8,5													
	d/d	7,0	8,5													

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten

Vollblock aus Leichtbeton Vbl, Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Anhang C 100

Vollblock aus Leichtbeton Vbl, EN 771-3



Vollblock aus Leichtbeton Vbl, EN 771-3

Hersteller	Roadstone wood		
Nennmaße [mm]	Länge L	Breite B	Höhe H
	≥ 440	≥ 100	≥ 215
Dichte ρ [kg/dm ³]	≥ 2,0		
Druckfestigkeit f_b [N/mm ²]	4 / 6 / 8 / 10		
Norm oder Anhang	EN 771-3		

Tabelle C101.1: Installationsparameter

Ankerstange			M6		M8		M10		M12		M16	
Ankerstangen ohne Injektionsanker-Hülse												
Effektive Verankerungstiefe	h_{ef}	[mm]	50	70	50	70	50	70	50	70	50	70
Max. Montage-drehmoment	$T_{inst,max}$	[Nm]	4		10							
Allgemeine Installationsparameter												
Randabstand	c_{min}	[mm]	100									
Achs-abstand	$s_{min} \parallel$		75									
	$s_{cr} \parallel$		440									
	$s_{min} \perp$		75									
	$s_{cr} \perp$		215									
Bohrverfahren												
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer												

Tabelle C101.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange	M6		M8		M10		M12		M16	
Gruppenfaktor	$\alpha_{q,N} \parallel$	[-]			1,6					
	$\alpha_{q,V} \parallel$				1,3					
	$\alpha_{q,N} \perp$				1,4					
	$\alpha_{q,V} \perp$				1,3					

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten

Vollblock aus Leichtbeton Vbl, Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 101

Vollblock aus Leichtbeton Vbl, EN 771-3

Tabelle C102.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange		M6	M8	M10	M12	M16
Zuglast N_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C)						
Druckfestigkeit f_b	Nutzungs-kategorie	Effektive Verankerungstiefe h_{ef} [mm] ≥ 50				
4 N/mm ²	w/w w/d	1,2	1,2			
	d/d	2,0	2,0			
6 N/mm ²	w/w w/d	1,5	2,0			
	d/d	3,0	3,5			
8 N/mm ²	w/w w/d	2,0	2,5			
	d/d	4,0	4,5			
10N/mm ²	w/w w/d	3,0	3,5			
	d/d	5,0	5,5			

Faktor für Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

Tabelle C102.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Ankerstange		M6	M8	M10	M12	M16
Querlast V_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)						
Druckfestigkeit f_b	Nutzungs-kategorie	Effektive Verankerungstiefe h_{ef} [mm] ≥ 50				
4 N/mm ²	w/w w/d	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5
	d/d					
6 N/mm ²	w/w w/d	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5
	d/d					
8 N/mm ²	w/w w/d	2,5	2,5	3,0	3,0	3,5
	d/d					
10N/mm ²	w/w w/d	3,0	3,5	4,0	4,0	4,5
	d/d					

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110


fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten

Vollblock aus Leichtbeton Vbl, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast

Anhang C 102

Vollblock aus Leichtbeton Vbl, EN 771-3



Vollblock aus Leichtbeton Vbl, EN 771-3

Hersteller	Tramac		
Nennmaße [mm]	Länge L	Breite B	Höhe H
	≥ 440	≥ 95	≥ 215
Dichte ρ [kg/dm ³]	≥ 2,0		
Druckfestigkeit f_b [N/mm ²]	6 / 8 / 10 / 12		
Norm oder Anhang	EN 771-3		

Tabelle C103.1: Installationsparameter

Ankerstange			M6		M8		M10		M12		M16	
Ankerstangen ohne Injektionsanker-Hülse												
Effektive Verankerungstiefe	h_{ef}	[mm]	50	70	50	70	50	70	50	70	50	70
Max. Montage-drehmoment	$T_{inst,max}$	[Nm]	4		10							
Allgemeine Installationsparameter												
Randabstand	c_{min}	[mm]	60									
Achs-abstand	$s_{min} \parallel$		75									
	$s_{cr} \parallel$		440									
	$s_{min} \perp$		75									
	$s_{cr} \perp$		215									
Bohrverfahren												
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer												

Tabelle C103.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange			M6	M8	M10	M12	M16
Gruppenfaktor	$\alpha_{q,N} \parallel$	[-]	1,9				
	$\alpha_{q,V} \parallel$		1,4				
	$\alpha_{q,N} \perp$		1,9				
	$\alpha_{q,V} \perp$		1,4				

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten

Vollblock aus Leichtbeton Vbl, Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 103

Vollblock aus Leichtbeton Vbl, EN 771-3

Tabelle C104.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange			M6		M8		M10		M12		M16	
Zuglast N _{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f _b (Temperaturbereich 50/80°C)												
Druckfestigkeit f _b	Nutzungskategorie		Effektive Verankerungstiefe h _{ef} [mm]									
			50	70	50	70	50	70	50	70	50	70
6 N/mm ²	w/w	w/d	1,5	2,0	1,5	2,0	1,5	2,0	1,5	2,0	1,5	2,0
	d/d		2,5	3,5	2,5	3,5	2,5	3,5	2,5	3,5	2,5	3,5
8 N/mm ²	w/w	w/d	2,0	2,5	2,0	2,5	2,0	3,0	2,0	3,0	2,0	3,0
	d/d		3,5	4,5	3,5	4,5	3,5	5,0	3,5	5,0	3,5	5,0
10N/mm ²	w/w	w/d	2,5	3,5	2,5	3,5	2,5	3,5	2,5	3,5	2,5	3,5
	d/d		4,5	6,0	4,5	6,0	4,5	6,0	4,5	6,0	4,5	6,0
12N/mm ²	w/w	w/d	3,0	4,0	3,0	4,0	3,0	4,5	3,0	4,5	3,0	4,5
	d/d		5,0	7,0	5,0	7,0	5,0	7,5	5,0	7,5	5,0	7,5

Faktor für Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

Tabelle C104.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Ankerstange			M6	M8	M10	M12	M16
Querlast V_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)							
Druckfestigkeit f_b	Nutzungskategorie		Effektive Verankerungs-tiefe h_{ef} [mm]				
			≥ 50				
6 N/mm ²	w/w	w/d	2,0	2,0	2,0	1,5	1,5
	d/d						
8 N/mm ²	w/w	w/d	2,5	2,5	3,0	2,5	2,5
	d/d						
10N/mm ²	w/w	w/d	3,5	3,5	4,0	3,0	3,0
	d/d						
12N/mm ²	w/w	w/d	4,0	4,0	4,5	3,5	3,5
	d/d						

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten

Vollblock aus Leichtbeton Vbl, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast

Anhang C 104

Porenbeton (zylindrisches Bohrloch), EN 771-4



Porenbeton, EN 771-4

Hersteller	z. B. Ytong		
Dichte ρ [kg/dm ³]	0,35	0,5	0,65
Druckfestigkeit f_b [N/mm ²]	2	4	6
Norm oder Anhang	EN 771-4		

Tabelle C105.1: Installationsparameter

Ankerstange	M6	M8	M10	M12	M16	-	-
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-		M6 11x85	M8 15x85

Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E ohne Injektionsanker-Hülse

Effektive Verankerungstiefe	h_{ef}	[mm]	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	85	
Max. Montage-drehmoment	$T_{inst,max}$	[Nm]	1	4	1	8	2	12	2	16	2	20	1	2

Allgemeine Installationsparameter

Randabstand c_{min}		100
$s_{cr} \parallel = s_{min} \parallel$		250
$h_{ef}=200mm$	[mm]	
$s_{cr} \parallel = s_{min} \parallel$		80
$s_{cr} \perp = s_{min} \perp$		250
$h_{ef}=200mm$		
$s_{cr} \perp = s_{min} \perp$		80

Bohrverfahren

Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten

Porenbeton (zylindrisches Bohrloch), Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 105

Tabelle C106.1: Gruppenfaktoren für Porenbeton (Druckfestigkeit $f_b = 2 \text{ N/mm}^2$)

Ankerstange	M6	M8	M10	M12	M16	-	-
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	-	M6 11x85	M8 15x85
$h_{ef}=200 \alpha_{q,N} \parallel$	1,6					-	-
$h_{ef}=200 \alpha_{q,V} \parallel$	1,1					-	-
$\alpha_{q,N} \parallel, \alpha_{q,V} \parallel$	2						
$h_{ef}=200 \alpha_{q,N} \perp$	1,6						
$h_{ef}=200 \alpha_{q,V} \perp$	0,8						
$\alpha_{q,N} \perp, \alpha_{q,V} \perp$	2						

Tabelle C106.2: Gruppenfaktoren für Porenbeton (Druckfestigkeit $f_b = 4 \text{ N/mm}^2$)

Ankerstange	M6	M8	M10	M12	M16	-	-
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	-	M6 11x85	M8 15x85
$h_{ef}=200 \alpha_{q,N} \parallel$	0,7					-	-
$h_{ef}=200 \alpha_{q,V} \parallel$	2,0					-	-
$\alpha_{q,N} \parallel, \alpha_{q,V} \parallel$	2						
$h_{ef}=200 \alpha_{q,N} \perp$	0,7					-	-
$h_{ef}=200 \alpha_{q,V} \perp$	1,2					-	-
$\alpha_{q,N} \perp, \alpha_{q,V} \perp$	2						

Tabelle C106.3: Gruppenfaktoren für Porenbeton (Druckfestigkeit $f_b = 6 \text{ N/mm}^2$)

Ankerstange	M6	M8	M10	M12	M16	-	-
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	-	M6 11x85	M8 15x85
$h_{ef}=200 \alpha_{q,N} \parallel$	0,7					-	-
$h_{ef}=200 \alpha_{q,V} \parallel$	2,0					-	-
$\alpha_{q,N} \parallel, \alpha_{q,V} \parallel$	2						
$h_{ef}=200 \alpha_{q,N} \perp$	0,7					-	-
$h_{ef}=200 \alpha_{q,V} \perp$	1,2					-	-
$\alpha_{q,N} \perp, \alpha_{q,V} \perp$	2						

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
Porenbeton (zylindrisches Bohrloch), Gruppenfaktoren

Anhang C 106

Porenbeton (zylindrisches Bohrloch), EN 771-4

Tabelle C107.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange	M6	M8	M10	M12	M16	-	-
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	-	M6 11x85	M8 15x85

Zuglast N_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C)

Druck- festigkeit f_b	Nutzungs- kategorie	Effektive Verankerungstiefe h_{ef} [mm]											
		100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	85	
2 N/mm²	w/w	1,2	1,2	1,5	2,0	1,5	3,0	1,5	3,0	2,0	3,0	1,5	1,5
	d/d	1,5	3,0	1,5	3,0	1,5	3,5	2,0	4,0	2,0	4,0	1,5	1,5
4 N/mm²	w/w	1,2	-	2,0	1,5	2,5	3,5	2,5	3,5	2,0	3,5	2,0	1,5
	d/d	1,5	-	2,0	3,0	3,0	5,0	2,5	5,0	2,0	5,0	2,0	1,5
6 N/mm²	w/w	1,5	-	3,0	2,5	4,5	5,0	4,5	7,0	3,0	8,5	3,5	2,5
	d/d	1,5	-	3,5	4,0	5,0	7,0	5,0	9,0	3,0	11,5	3,5	2,5

Faktor für Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

Tabelle C107.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Ankerstange	M6	M8	M10	M12	M16	-	-
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	-	M6 11x85	M8 15x85

Querlast V_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)

Druck- festigkeit f_b	Nutzungs- kategorie	Effektive Verankerungstiefe h_{ef} [mm]											
		100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	85	
2 N/mm²	w/w	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5
	d/d	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5
4 N/mm²	w/w	2,0	-	2,5	2,0	2,0	2,0	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,5
	d/d	2,0	-	2,5	2,0	2,0	2,0	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,5
6 N/mm²	w/w	2,5	-	3,0	2,5	3,0	3,0	3,5	4,0	4,5	4,5	2,5	3,5
	d/d	2,5	-	3,0	2,5	3,0	3,0	3,5	4,0	4,5	4,5	2,5	3,5

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten

Porenbeton (zylindrisches Bohrloch),
Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast

Anhang C 107

Porenbeton (konisches Bohrloch mit Spezialbohrer PBB), EN 771-4



Porenbeton, EN 771-4

Hersteller	z. B. Ytong		
Dichte ρ [kg/dm ³]	0,35	0,5	0,65
Druckfestigkeit f_b [N/mm ²]	2	4	6
Norm oder Anhang	EN 771-4		

Tabelle C108.1: Installationsparameter

Ankerstange		M8		M10		M12		-		
Innengewindeanker FIS E		-	-	-	-	-	-	M6	M8	
		11x85								
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E ohne Injektionsanker-Hülse										
Effektive Verankerungstiefe	h_{ef}	[mm]	75	95	75	95	75	95	85	
Max. Montage-drehmoment	$T_{inst,max}$	[Nm]	2							
Allgemeine Installationsparameter										
Randabstand	c_{min}		120	150	120	150	120	150	150	
Achs-abstand	$s_{cr} \parallel = s_{min} \parallel$		[mm]	240	300	240	300	240	300	300
	$s_{cr} \perp = s_{min} \perp$			240	250	240	250	240	250	250
Bohrverfahren										
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer										

Tabelle C108.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange	M8		M10		M12		-	
Innengewindeanker FIS E	-	-	-	-	-	-	M6 11x85	M8
Gruppenfaktor $\alpha_{q,N} \parallel$ $\alpha_{q,V} \parallel$ $\alpha_{q,N} \perp$ $\alpha_{q,V} \perp$ [-]	2							

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten

Porenbeton (konisches Bohrloch mit Spezialbohrer Pbb),
Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 108

Porenbeton (konisches Bohrloch mit Spezialbohrer PBB), EN 771-4

Tabelle C109.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange		M8		M10		M12		-	
Innengewindeanker FIS E		-	-	-	-	-	-	M6	M8
		11x85							
Zuglast N _{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f _b (Temperaturbereich 50/80°C)									
Druck- festigkeit f _b	Nutzungs- kategorie		Effektive Verankerungstiefe h _{ef} [mm]						
			75	95	75	95	75	95	85
2 N/mm ²	w/w	w/d	2,0	2,5	2,0	2,5	2,0	2,5	2,0
	d/d		2,0	2,5	2,0	2,5	2,0	2,5	2,0
4 N/mm ²	w/w	w/d	3,0	3,5	3,0	3,5	3,0	3,5	3,0
	d/d		3,0	3,5	3,0	3,5	3,0	3,5	3,0
6 N/mm ²	w/w	w/d	3,5	4,0	3,5	4,0	3,5	4,0	3,5
	d/d		4,0	4,5	4,0	4,5	4,0	4,5	4,0

Faktor für Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

Tabelle C109.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Ankerstange		M8		M10		M12		-	
Innengewindeanker FIS E		-	-	-	-	-	-	M6	M8
		11x85							
Querlast V_{Rk} [kN] in Abhängigkeit von der Druckfestigkeit f_b (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)									
Druck- festigkeit f_b	Nutzungs- kategorie		Effektive Verankerungs-tiefe h_{ef} [mm]						
			75	95	75	95	75	95	85
2 N/mm ²	w/w	w/d	2,5						
	d/d								
4 N/mm ²	w/w	w/d	4,5						
	d/d								
6 N/mm ²	w/w	w/d	6,0						
	d/d								

Faktor für Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten

Porenbeton (konisches Bohrloch mit Spezialbohrer PBB),
Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast

Anhang C 109

β-Faktoren für Baustellenversuche; Verschiebungen

Tabelle C110.1: β-Faktoren für Baustellenversuche

Nutzungskategorie		w/w und w/d		d/d	
Temperaturbereich		50/80	72/120	50/80	72/120
Material	Größe				
Vollsteine	M6	0,55	0,46	0,96	0,80
	M8	0,57	0,51		
	M10	0,59	0,52		
	M12 FIS E 11x85	0,6	0,54		
	M16 FIS E 15x85	0,62	0,52		
	16x85	0,55	0,46		
Lochsteine	Alle Größen	0,86	0,72	0,96	0,8
Porenbeton, zyl. Bohrloch	Alle Größen	0,73	0,73	0,81	0,81
Porenbeton, konisches Bohrloch	Alle Größen	0,66	0,59	0,73	0,66

Tabelle C110.2: Verschiebungen

Material	N [kN]	δN ₀ [mm]	δN _∞ [mm]	V [kN]	δV ₀ [mm]	δV _∞ [mm]
Vollsteine und Porenbeton h _{ef} =100mm	$\frac{N_{Rk}}{1,4 \cdot \gamma_{Mm}}$	0,03	0,06	$\frac{V_{Rk}}{1,4 \cdot \gamma_{Mm}}$	0,82	0,88
Lochsteine	$\frac{N_{Rk}}{1,4 \cdot \gamma_{Mm}}$	0,48	0,06	$\frac{V_{Rk}}{1,4 \cdot \gamma_{Mm}}$	1,71	2,56
Vollstein Mz NF Anhang C 4 - C 7	$\frac{N_{Rk}}{1,4 \cdot \gamma_{Mm}}$	0,74	1,48	$\frac{V_{Rk}}{1,4 \cdot \gamma_{Mm}}$	1,23	1,85
Vollstein Ks NF Anhang C 14 / C 15	$\frac{N_{Rk}}{1,4 \cdot \gamma_{Mm}}$	0,2	0,4	$\frac{V_{Rk}}{1,4 \cdot \gamma_{Mm}}$	0,91	1,37
AAC h _{ef} =200 mm annex C 105 - C107	$\frac{N_{Rk}}{1,4 \cdot \gamma_{Mm}}$	1,03	2,06	$\frac{V_{Rk}}{1,4 \cdot \gamma_{Mm}}$	1,25	1,88
Stein Anhang C 89 / C 90	$\frac{N_{Rk}}{1,4 \cdot \gamma_{Mm}}$	0,03	0,06	$\frac{V_{Rk}}{1,4 \cdot \gamma_{Mm}}$	6,44	9,66

Für Verankerung in Porenbeton (AAC) ist der Teilsicherheitsbeiwert γ_{MAAC} anstelle von γ_{Mm} zu verwenden

fischer Injektionssystem FIS V für Mauerwerk

Leistungsdaten
β-Faktoren für Baustellenversuche; Verschiebungen

Anhang C 110