

MontagePro 140

Revision: 16.07.2019

Seite 1 von 2

Technische Daten

Basis	Acrylat
Konsistenz	Paste
Aushärtung	Physikalische Trocknung
Dichte**	Ca. 1,30 g/ml
Offene Zeit (*)	15 min.
Trocknungszeit	24 h → 48 h
Anfangshaftung	Minimal 140kg/m ²
Endfestigkeit Holz-Holz	Ca. 22 kg/cm ²
Endfestigkeit Holz-Aluminium	Ca. 16 kg/cm ²
Endfestigkeit Holz-PVC	Ca. 12 kg/cm ²
Temperaturbeständigkeit**	-20 °C → 70 °C
Verarbeitungstemperatur	5 °C → 30 °C

* Diese Werte können je nach Umweltfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit oder Typ des Untergrunds variieren. ** Die Angaben beziehen sich auf vollständig ausgehärtetes Produkt.

Produktbeschreibung

MontagePro 140 ist ein lösungsmittelfreier wasserbasierter Konstruktionskleber mit hoher Bindefestigkeit und extrem hoher Anfangshaftung (über 140 kg/m²). Hervorragend geeignet für poröse Oberflächen.

Produkteigenschaften

- Lösungsmittelfrei
- Anfangshaftung: 140 kg/m² (Vollverklebung der Fläche)
- Geeignet zum Kleben auf unebenen Flächen.
- Direkte Anwendung auf einen Untergrund
- Feuchtigkeitsbeständig.
- Überstreichbar mit wasserlöslichen Farben

Anwendung

- Sehr gute Haftung auf allen üblichen porösen Bauflächen.
- Geeignet zur festen Fixierung von Materialien wie Holz, Kunststoffe, Stein, Wandfliesen, Metall auf Betonflächen, Stein, Putz, Holz, Spanplatten usw.
- Geeignet zum Kleben von Vertäfelungen, Platten, Fußleisten aus Holz und PVC, Kabeltrassen und den meisten geläufigen Dekormaterialien.

Lieferform

Farbe: weiss
Verpackung: 310 ml Kartusche

Lagerstabilität

Mindestens 12 Monate bei ungeöffneter Verpackung an einem trockenen Lagerort bei Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C.

Untergründe

Untergründe: alle üblichen Bauuntergründe
Beschaffenheit: sauber, staub- und fettfrei. Mindestens eins der zu verklebenden Materialien muss porös sein.
Oberflächenvorbereitung: Keine Vorbehandlung notwendig.
Es gibt keine Haftung auf Untergründen aus PE, PP, PTFE (Teflon®) und bituminösen Substraten. Für alle Untergründe wird empfohlen, vor der Anwendung einen Haftungstest durchzuführen.

Verarbeitung

Verarbeitung: Tragen Sie den Klebstoff mit einer Pistole in gleichmäßigen Klebstreifen oder -punkten auf eines der zu verklebenden Materialien auf. Bringen Sie auf alle Kanten der Komponenten und alle Kanten und Ecken der Platten eine Kleberaupe auf. Drücken Sie

Hinweis: Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Die Anweisungen in dieser Dokumentation basieren auf unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Materialien und Untergründen sowie der vielen unterschiedlichen möglichen Anwendungen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Verantwortung für die erzielten Ergebnisse. Da die Konstruktion und die Beschaffenheit des Substrats und die Verarbeitungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Haftung für diese Publikation. In jedem Falle wird empfohlen, vor der Anwendung entsprechende Tests durchzuführen. Soudal behält sich das Recht vor, seine Produkte ohne vorherige Ankündigung zu modifizieren.

MontagePro 140

Revision: 16.07.2019

Seite 2 von 2

die Flächen sofort zusammen und klopfen Sie sie mit einem Gummihammer fest.

Gegebenenfalls stützen. Die Verklebung kann nach 24-48 Stunden belastet werden.

Reinigung: Vor dem Aushärten kann MontagePro 140 mit Wasser von Fliesen und Werkzeugen entfernt werden. Gehärtetes MontagePro 140 kann nur noch mechanisch entfernt werden.

Reparaturmöglichkeit: Mit dem gleichem Material

Sicherheitsempfehlungen

Befolgen Sie die üblichen Vorschriften zur Arbeitshygiene. Weitere Informationen finden Sie auf dem Verpackungsgebilde.

Bemerkungen

- Die endgültige Festigkeit einer Verbindung hängt ab von der Festigkeit, nicht von der Dauer des Zusammenpressens.
- Nicht anwenden, wenn eine dauernde Wasserbelastung möglich ist.

Hinweis: Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Die Anweisungen in dieser Dokumentation basieren auf unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Materialien und Untergründen sowie der vielen unterschiedlichen möglichen Anwendungen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Verantwortung für die erzielten Ergebnisse. Da die Konstruktion und die Beschaffenheit des Substrats und die Verarbeitungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Haftung für diese Publikation. In jedem Falle wird empfohlen, vor der Anwendung entsprechende Tests durchzuführen. Soudal behält sich das Recht vor, seine Produkte ohne vorherige Ankündigung zu modifizieren.